

# การพัฒนาเทคนิคการยืดอายุการใช้งานไม้ไผ่

## Bamboo Protection Techniques Development

มยุรี จิตต์แก้ว <sup>1</sup>	(MAYUREE JITKAEW)
พรรณณี เด่นรุ่งเรือง <sup>1</sup>	(PANNEE DENRUNGRUANG)
ณัฐนันท์ สุวรรณพงษ์ <sup>2</sup>	(NARATTANAN SUWANPHONG)
สุพรีญา วิลาศ <sup>3</sup>	(SUPREEYA VILARS)
ศศิธร สุขสบาย <sup>3</sup>	(SASITHON SUKSABAI)

### บทคัดย่อ

ไม้ที่ใช้ในการศึกษา 4 ชนิด ได้แก่ไผ่รวกดำหรือไผ่รวกใหญ่ (*Thyrsostachys oliveri* Gamble) ไผ่รวก (*Thyrsostachys siamensis* Gamble) ไผ่มันหมู (*Dendrocalamus copelandii* (Gamble ex Brandis) N.H. Xia and Stapleton) และไผ่กิมซุง (*Bambusa beecheyana* Munro) พบว่า การอาบน้ำยาไม้ไผ่โดยวิธีแช่ในแนวตั้งและไม่รีดกิ่ง (steeping) น้ำยาสามารถถูกดูดซึมขึ้นไปถึงปลายยอด ที่ระยะ 4 ม ได้ภายใน 5 วัน การอาบน้ำยาไม้ไผ่ด้วยวิธี Hot and cold treatment ในสารละลายของสารประกอบโบรอน ประหยัดเวลากว่าและมีการดูดซึมน้ำยาได้ดีเทียบเท่ากับการแช่ไม้ไผ่ในสารละลายของสารประกอบโบรอนนาน 7 วัน การอาบน้ำยาไม้ไผ่โดยการแช่ในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ การอาบน้ำยาไม้ไผ่โดยต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และการรมไม้ไผ่ด้วยควันกำมะถัน ให้ผลในการป้องกันมอดได้ดี วิธีการเหล่านี้สามารถปฏิบัติได้ง่าย ค่าใช้จ่ายถูก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**คำหลัก:** การยืดอายุการใช้งานไม้ไผ่ ไผ่รวกดำ ไผ่รวกใหญ่ ไผ่รวก ไผ่มันหมู ไผ่กิมซุง การอาบน้ำยาไม้

---

<sup>1</sup> นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ e-mail: [mayuree1080@hotmail.com](mailto:mayuree1080@hotmail.com)

<sup>2</sup> นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

<sup>3</sup> ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

## ABSTRACT

Four species of bamboo were studied on Bamboo Protection i.e., *Thyrsostachys oliveri* Gamble *Thyrsostachys siamensis* Gamble *Dendrocalamus copelandii* (Gamble ex Brandis) N.H. Xia and Stapleton and *Bambusa beecheyana* Munro. After treatments, we found that treated bamboo by steeping bamboo culms with branches in chemicals solutions method can absorb chemicals 4 meters height in 5 days. Penetration of boron compound solution by Hot and cold Treatment is as good as soaking in boron compound solution for 7 days. But, Hot and cold Treatment consumes less time. Soaking in saturated calcium hydroxide solution, boiling in sodium hydroxide solution, and fumigation with sulphur give good effective in preventing powder-post beetle infestation. Moreover, these treatments are easily practices, less cost and environmental friendly.

**Keywords:** Bamboo Protection, *Thyrsostachys oliveri*, *Thyrsostachys siamensis*, *Dendrocalamus copelandii*, *Bambusa beecheyana*, Steeping Treatment, Hot and cold Treatment, Soaking Treatment, boiling Treatment, Smoking with sulphur, boron compound solution, saturated calcium hydroxide solution, Sodium hydroxide solution.

## คำนำ

ปัจจุบันความต้องการใช้เนื้อไม้เพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม้ที่มีความทนทานจะหายากและไม่เพียงพอ ดังนั้นไม้โตเร็วจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญ ไม้ไผ่จัดเป็นพืชที่โตเร็วที่สุดในบรรดาไม้โตเร็วทั้งหลาย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่าง และที่สำคัญคือ สามารถตัดฟันมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม้ไผ่เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงสูง น้ำหนักเบา สามารถใช้กับเครื่องมือช่างธรรมดาได้ (Jayanetti and Follett, 1998) ไม้ไผ่จึงเป็นไม้เอนกประสงค์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในครัว เครื่องจักสาน ทำรั้ว ไม้ค้ำยัน หรือแม้กระทั่งปลูกสร้างบ้าน ไม้ไผ่จึงสามารถตอบสนองความต้องการใช้เนื้อไม้ได้อย่างเหมาะสม แต่เนื่องจากไม้ไผ่เป็นไม้ที่มีความทนทานตามธรรมชาติต่ำ สามารถถูกทำลายได้ง่ายโดยแมลงและเชื้อรา การป้องกันรักษาไม้ไผ่จึงเป็นสิ่งจำเป็น และแม้ว่าการอาบน้ำยาไม้ไผ่จะมีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ แต่มักจะไม่ค่อยมีการนำไปใช้ เนื่องจากขาดความรู้ในด้าน การป้องกันรักษา ขาดเครื่องมือและสารเคมีที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

เป็นที่ทราบกันว่าไม้ไผ่เป็นไม้ที่มีความสามารถในการอาบน้ำยาได้ยากกว่าไม้อื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคของเซลล์ไม้ไผ่ ซึ่งทำให้เกิดการต่อต้านการแทรกซึมของสารเคมีในการอาบน้ำยาไม้ (Liese and Kumar, 2003) นอกจากนี้ผนังด้านนอกของไผ่จะมีชั้นบางๆ แต่แข็งซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลส เพคติน ซิลิกา และมีไซเคลือบอยู่ ซึ่งจะทำให้การซึมผ่านของสารเคมีเป็นไปได้ได้น้อยกว่าผนังด้านใน ดังนั้นการอาบน้ำยาไม้ไผ่จึงแตกต่างจากไม้ทั่วไป (Kumar et al., 1994)

การอาบน้ำยาไม้ไผ่จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไม้ไผ่มีปริมาณสารเคมีแทรกซึมในลำไม้ไผ่อย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะ เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงทำลายไม้ ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถในการอาบน้ำยาของไผ่ ความชื้นของไผ่ ชนิดของสารเคมี และวิธีการอาบน้ำยา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อความสำเร็จของการอาบน้ำยาไม้ไผ่

การอาบน้ำยาไม้ไผ่โดยการแช่ในถังเปิดเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย ประหยัด ให้ผลดีในการป้องกัน แต่ต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ ความเข้มข้นที่เหมาะสม และระยะเวลาที่ใช้ในการแช่ (Tewari and Singh, 1979)

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรรมวิธีที่เหมาะสมในการป้องกันรักษาไม้ไผ่ เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยการใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ไม้ไผ่ทดแทนไม้อย่างกว้างขวางในงานไม้ด้านต่างๆ เป็นการใช้ไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนไม้ใช้สอย และเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้เป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของไม้ไผ่อีกด้วย ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

## วิธีการศึกษา

1. ไม้ไผ่ที่ใช้ในการทดลอง 5 ชนิด ได้แก่
  - ไผ่รวกดำ/ไผ่รวกใหญ่ (*Thyrsostachys oliveri* Gamble)
  - ไผ่รวก (*Thyrsostachys siamensis* Gamble)
  - ไผ่มันหมู (*Dendrocalamus copelandii* (Gamble ex Brandis) N.H. Xia and Stapleton)
  - ไผ่กิมซุง (*Bambusa beecheyana* Munro)
2. อาบน้ำยาไม้ไผ่ โดยใช้สารเคมีและวิธีการที่เหมาะสม
3. ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันรักษาไม้ไผ่ต่อการเข้าทำลายของแมลงในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม พร้อมทั้งตรวจผลการทดลองและสรุปผล

## การประเมินประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดแมลง

ประสิทธิภาพของสาร	ความเสียหายของไม้ทดลองที่เกิดจากการทำลายของมอด
ดีมาก	(0) ไม่พบความเสียหาย
ดี	(1) เสียหายเล็กน้อย (ไม่เกิน 10 %)
ปานกลาง	(2) เสียหายปานกลาง (11-40 %)
ไม่ดี	(3) เสียหายมาก (41-80 %)
ใช้ไม่ได้	(4) เสียหายใช้ไม่ได้ (มากกว่า 80 %)

## ไผ่รวกดำและไผ่รวก

### 1. ศึกษาการดูดซึมสารเคมีของไผ่รวกเล็ก

ชนิดของไผ่ที่ใช้: ไผ่รวกเล็กไม่ตัดสางใบ จำนวน 60 ลำ ความยาว 4 ม แต่ละลำตัดยอดออก เหลือกิ่งที่มีใบ 1-2 กิ่ง

สารเคมีที่ใช้: สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ (Timbor 10%) สารป้องกันกำจัดแมลง (Biflex 0.2%) น้ำส้มควันไม้ 50%

วิธีการ

- เตรียมไม้ไผ่จำนวน 60 ลำ แต่ละลำตัดยอดออก เหลือกิ่งที่มีใบ 1-2 กิ่ง แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 3 มัด มัดละ 5 ลำ (หรือกลุ่มละ 15 ลำ)
- เตรียมสารเคมีทั้ง 3 ชนิด และน้ำ (control) ตามความเข้มข้นที่กำหนดไว้ ใส่ถัง 4 ใบ แยกตามชนิดของสารเคมี
- นำไม้ไผ่ทั้ง 4 กลุ่ม ที่แยกไว้ มาแช่ลงในถังสารเคมีแต่ละชนิดที่เตรียมไว้
- ระยะเวลาการแช่ไม้ไผ่ในสารเคมีแต่ละชนิดนาน 5 วัน 10 วัน และ 15 วัน
- เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา นำไม้ทดลองขึ้นผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ประมาณ 1 เดือน
- ตรวจดูการดูดซึมน้ำยาของไผ่ด้วยการทดสอบสารโบรอน ในเนื้อไม้ของไม้ไผ่ที่แช่ใน Timbor 10% ตามความยาวของไม้เป็นระยะ ระยะละ 1 ม บันทึกผล
- นำไม้ทดลองไปทดสอบการเข้าทำลายของมอดทำลายไม้ โดยวางกองผึ่งไว้ในโรงเรือนมีหลังคา
- ตรวจผลเป็นระยะ ทุก 1 3 6 9 และ 12 เดือน

### 2. ศึกษาการอาบน้ำยาแบบ Soaking และ Hot and cold Treatment

ชนิดของไผ่ที่ใช้: ไผ่รวกใหญ่ (แห้ง) และไผ่รวกเล็ก (สด) ชนิดละ 5 ลำ

สารเคมีที่ใช้: สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ (Timbor 5%)

วิธีการ

- เตรียมไม้ทดลอง ความยาว 30 ซม ชนิดละ 10 ท่อน

2. เตรียมสารละลายของสารประกอบโบรอน (Timbor) ความเข้มข้น 5 %
3. แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  - กลุ่มที่ 1 นำไม้ไผ่ชนิดละ 5 ท่อน แช่ลงในสารละลายของสารประกอบโบรอน ความเข้มข้น 5 % แช่นาน 7 วัน (Soaking) เมื่อครบกำหนดเวลา นำไม้ทดลองขึ้นผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
  - กลุ่มที่ 2 นำไม้ไผ่ชนิดละ 5 ท่อน ต้มในสารละลายของสารประกอบโบรอน ความเข้มข้น 5 % อุณหภูมิ 60 °C นาน 2 ชม แล้วปล่อยให้เย็นในสารละลายของสารประกอบโบรอน 24 ชม (Hot and cold treatment) เมื่อครบกำหนดเวลานำไม้ทดลองขึ้นผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
4. ตรวจสอบการดูดซึมน้ำยาของไม้ทั้งสองกลุ่ม ด้วยการทดสอบสาร Boron ในเนื้อไม้ บันทึกผล
5. นำไม้ทดลองไปทดสอบการเข้าทำลายของมอดทำลายไม้พร้อมไม้ควบคุมชนิดละ 5 ท่อน
6. ตรวจสอบผลระยะ 6 เดือน

### ไผ่มันหมูและไผ่กิมซุง

#### 1. ศึกษาการอาบน้ำยาไม้ไผ่ในน้ำปูนใส (soaking in saturated calcium hydroxide solution)

ชนิดของไม้ที่ใช้: ไผ่มันหมู (แห้ง) และไผ่กิมซุง (สด) ชนิดละ 5 ลำ

สารเคมีที่ใช้: ปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)

วิธีการ

1. เตรียมไม้ทดลอง โดยตัดเป็นท่อนและผ่าซีก ขนาดกว้าง 3 ซม ยาว 10 ซม ชนิดละ 10 ชิ้น
2. เตรียมสารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (saturated calcium hydroxide solution) โดยละลายปูนขาว 500 กรัม ในน้ำ 2.5 ลิตร คนจนไม่ละลาย ตั้งทิ้งไว้ 24 ชม ให้ตกตะกอนจนสารละลายใส แยกน้ำส่วนใสออกมาใช้
3. นำไม้ไผ่ทั้ง 2 ชนิด ชนิดละ 5 ชิ้น แช่ลงในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ที่เตรียมไว้
4. ระยะเวลาการแช่ไม้ไผ่นาน 7 วัน
5. เมื่อครบกำหนดเวลานำไม้ทดลองขึ้น ล้างน้ำให้สะอาดและผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
6. นำไม้ทดลองไปทดสอบการเข้าทำลายของมอดทำลายไม้พร้อมไม้ควบคุมชนิดละ 5 ชิ้น
7. ตรวจสอบผลระยะ 6 เดือน

#### 2. ศึกษาการอาบน้ำยาไม้ไผ่โดยต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Boling in Sodium hydroxide solution)

ชนิดของไม้ที่ใช้: ไผ่มันหมู (แห้ง) และไผ่กิมซุง (สด) ชนิดละ 5 ลำ

สารเคมีที่ใช้: โซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน

### วิธีการ

1. เตรียมไม้ทดลอง โดยตัดเป็นท่อนและผ่าซีก ขนาดกว้าง 3 ซม ยาว 10 ซม ชนิดละ 10 ชิ้น
2. เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5% โดยละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 7.5 กรัม ในน้ำ 1.5 ลิตร
3. นำไม้ไฟทั้ง 2 ชนิด ชนิดละ 5 ชิ้น ลงต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5% นาน 30 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น หยดกรดกำมะถัน 10 ซีซี ลงในสารละลาย คนให้เข้ากัน แช่ไม้ทดลองทิ้งไว้ข้ามคืน
4. เมื่อครบกำหนดเวลานำไม้ทดลองขึ้น ล้างน้ำให้สะอาดและผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
5. นำไม้ทดลองไปทดสอบการเข้าทำลายของมอดทำลายไม้พร้อมไม้ควบคุมชนิดละ 5 ชิ้น
6. ตรวจสอบผลระยะ 6 เดือน

### 3. ศึกษาการป้องกันรักษาไม้ไฟด้วยควันทำมะถัน

ชนิดของไฟที่ใช้: ไม้มันหมู (แห้ง) และไฟกิมซุง (สด) ชนิดละ 5 ลำ

สารเคมีที่ใช้: กำมะถันแห้ง

#### วิธีการ

1. เตรียมไม้ทดลอง โดยตัดเป็นท่อนและผ่าซีก ขนาดกว้าง 3 ซม ยาว 10 ซม ชนิดละ 10 ชิ้น
2. นำไม้ไฟทั้ง 2 ชนิด ชนิดละ 5 ชิ้น ลงแช่น้ำ นาน 24 ชม ครอบกำหนด นำไม้ไฟขึ้นจากน้ำ
3. นำไม้ไฟในข้อ 2. พร้อมกับไม้ไฟทั้ง 2 ชนิด ชนิดละ 5 ชิ้นอีกชุดหนึ่ง รมด้วยควันทำมะถัน นาน 6 ชม ในถังรมควัน แล้วทิ้งไว้ในถังอบ 1 วัน
4. เมื่อครบกำหนดเวลานำไม้ทดลองขึ้น ล้างน้ำให้สะอาดและตากแดดให้แห้ง
5. นำไม้ทดลองไปทดสอบการเข้าทำลายของมอดทำลายไม้พร้อมไม้ควบคุมชนิดละ 5 ชิ้น
6. ตรวจสอบผลระยะ 6 เดือน


### ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล

#### ไม้รวกดำและไม้รวก

##### 1. การอบน้ำยาไม้ไฟโดยวิธีแช่ในแนวตั้งและไม้ริดกึ่ง (steeping)

1.1 ผลการทดสอบการดูดซึมสารเคมี (Timbor 10%) ของไม้รวกพบว่า การอบน้ำยาไม้ไฟ โดยวิธีแช่ในแนวตั้งและไม้ริดกึ่ง (steeping) น้ำยาสามารถถูกดูดซึมขึ้นไปถึงปลายยอด ที่ระยะ 4 ม ได้ภายใน 5 วัน โดยสังเกตจากสีแดงที่ปรากฏบนไม้ไฟ ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาของสารทดสอบกับ

โบรอนที่ถูกดูดซึมขึ้นไปในเนื้อไม้ โดยที่ไม้ไผ่ในระยะหนึ่งเมตรแรกมีปริมาณน้ำยาที่ถูกดูดซึมเข้าไปมากที่สุด (สีแดงเข้มจัด) ส่วนปลายไม้ไผ่มีปริมาณน้ำยาน้อยสุด (สีแดงอ่อน) (Figure 1)



**Figure 1.** Result of Boron testing on treated bamboos at one meter height each.


1.2 ผลการทดสอบการเข้าทำลายของมอดแสดงใน Table 1 พบว่า ไม้ไผ่ที่แช่ใน Timbor 10 % ไม่ถูกทำลายเลย ในขณะที่ไม้ไผ่ที่แช่ในสารเคมีชนิดอื่นรวมทั้งไม้ control ถูกทำลายเล็กน้อยมาก และเป็นกรกัดแทะซึมไม่เจาะเข้าไปทำลาย ซึ่งแสดงว่าสารเคมีที่ใช้มีประสิทธิภาพในการป้องกันมอดได้ดี และพบการเข้าทำลายในระยะ 3 เดือนแรก หลังจากนั้นไม่พบการเข้าทำลายเพิ่มขึ้น

**Table 1.** Damage by insects on treated bamboo (*T. siamensis*) by steeping in 4 solutions for 3 months exposure.

chemicals/duration	Damage (%)		
	5 days	10 days	15 days
Timbor 10%	0	0	0
Biflex 0.2%	0.0034	0.0068	0.0068
wood vinegar 50%	0.017	0.0068	0.00334
water (Control)	0.0068	0.0068	0.0102

## 2. การทดลองอาบน้ำยาแบบ Soaking และ Hot and Cold Treatment

2.1 การตรวจการดูดซึมน้ำยาของไม้ด้วยการทดสอบปริมาณสารประกอบโบรอนที่ถูกดูดซึมเข้าเนื้อไม้พบว่า ไม้ไฟที่ผ่านกรรมวิธีการอบน้ำยาทั้งสองวิธี มีปริมาณสารประกอบโบรอนในเนื้อไม้พอๆ กัน และเพียงพอสำหรับการป้องกันการเข้าทำลายของมอดทำลายไม้ โดยสังเกตจากความเข้มของสีแดงและมีพื้นที่ครอบคลุมเต็มหน้าตัดไม้ในไม้ไฟทั้งสองวิธี ดังนั้นการอบน้ำยาไม้ไฟด้วยวิธี Hot and cold bath treatment ประหยัดเวลากว่า และมีการดูดซึมน้ำยาได้ดีเทียบเท่ากับการแช่ไม้ไฟใน Timbor นาน 7 วัน (Figure 2)



**Figure 2.** Penetration of boron compound in treated bamboos (*T. oliveri* and *T. siamensis*).  
a) Soaking Treatment b) Hot and Cold Treatment

2.2 การทดสอบการเข้าทำลายของมอดทำลายไม้ ได้ผลดังแสดงใน Table 2-3 และ Figure 3

1) เมื่อนำค่าเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของมอดมาวิเคราะห์ ความแปรปรวนของข้อมูล (Table 2) พบว่า วิธีการอบน้ำยาไม้ไฟมีผลต่อค่าเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของมอดอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ส่วนชนิดของไม้และอิทธิพลร่วมของชนิดไม้และวิธีการอบน้ำยาไม้ไฟไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของมอด

2) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของมอดกับวิธีการอบน้ำยาไม้ไฟโดยวิธี Duncan 's multiple range test (Table 3) พบว่า วิธีการแช่ไม้ไฟในสารละลายของสารประกอบโบรอนความเข้มข้น 5 % นาน 7 วัน (Soaking) และการต้มไม้ไฟในสารละลายของสารประกอบโบรอน ความเข้มข้น 5 % อุณหภูมิ 60 °C นาน 2 ชม แล้วปล่อยให้เย็นในสารละลายของสารประกอบโบรอน 24 ชม (Hot and cold treatment) มีค่าเฉลี่ยความเสียหายในระดับเดียวกัน โดยที่ไม้ไฟที่แช่โดยวิธี Soaking มีค่าเฉลี่ยความเสียหายน้อยกว่า ส่วนไม้ Control มีค่าเฉลี่ยความเสียหายมากที่สุด

3) วิธีการอบน้ำยาแบบ Soaking และ Hot and cold treatment ให้ผลในการป้องกันมอดทำลายไม้ได้ในระดับดี แต่ Hot and cold treatment มีข้อดีคือใช้เวลาในการอบน้ำยาน้อยกว่า



**Table 2.** Analysis of variance of damage by insects on treated bamboos (*T.oliveri* and *.siamensis*) by soaking treatment and hot and cold treatment in 5% boron compound solution.

Source	Type III Sum of Squares	df.	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	2845.367	5	569.073	3.312	0.020
Intercept	1717.633	1	1717.633	9.996	0.004
Bamboo	537.633	1	537.633	3.129	0.090
Methods	1287.267	2	643.633	3.746	0.038*
Bamboo*Methods	1020.467	2	510.233	2.969	0.070
Error	4124.000	24	171.833		
Total	8687.000	30			
Corrected Total	6969.367	29			

\* Significant at 95% level of confidence

**Table 3.** Damage by insects on treated bamboo (*T. oliveri* and *T. siamensis*) by soaking treatment and hot and cold treatment in 5% boron compound solution. (Duncan's multiple range test)

Methods	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
Soaking	10	2.3000	
Hot and cold	10	3.6000	
Control	10		16.8000
Sig.		0.826	1.000



Figure 3. Damage by insect on treated bamboo and their control

### ไผ่มันหมูและไผ่กิมซุง

นำข้อมูลผลการทดลองการอบน้ำยาไม้ไผ่ในน้ำปูนขาว การอบน้ำยาไม้ไผ่โดยต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และการป้องกันรักษาไม้ไผ่ด้วยควันกำมะถัน มาวิเคราะห์เปรียบเทียบในคราวเดียวกัน เนื่องจากนำไม้ทดลองทั้งหมดเข้าทดสอบการเข้าทำลายของแมลงในสภาวะเดียวกันพร้อมกัน ผลการศึกษาดังแสดงใน Table 4-5

Table 4. Analysis of variance of damage by insects on treated bamboos (*D. copelandii* and *D. beecheyana*) by soaking in saturated calcium hydroxide solution, boiling in sodiumhydroxide solution and sulphur fumigation.

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	201.120	9	22.347	5.424	0.000
Intercept	208.080	1	208.080	50.505	0.000
Bamboo	8.000	1	8.000	1.942	0.171
Methods	164.120	4	41.030	9.959	0.000**
Bamboo * Methods	29.000	4	7.250	1.760	0.156
Error	164.800	40	4.120		
Total	574.000	50			
Corrected Total	365.920	49			

\*\*Significant at 99% level of confidence

**Table 5.** Damage by insects on treated bamboo (*D. copelandii* and *D. beecheyana*) by soaking in saturated calcium hydroxide solution, boiling in sodium hydroxide solution, and sulphur fumigation (Duncan's multiple range test).

Methods	N	Subset for alpha=0.05	
		1	2
saturated calcium hydroxide sol <sup>n</sup>	10	0.00	
Sulphur fumigation	10	1.10	
NaOH	10	1.80	
Water soaking+ Sulphur fumigation	10	1.90	
Control	10		5.40
Sig.		0.061	1.00

1. เมื่อนำค่าเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของมอดมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (Table 4) พบว่า วิธีการอบน้ำยาไม้ไฟมีผลต่อค่าเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของมอดอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % ส่วนชนิดของไม้ และอิทธิพลร่วมของชนิดไม้และวิธีการอบน้ำยาไม้ไฟ ไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของมอด

2. เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของมอดกับวิธีการอบน้ำยาไม้ไฟ โดยวิธี Duncan's multiple range test (Table 5) พบว่า การอบน้ำยาไม้ไฟโดยการแช่ในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ การอบน้ำยาไม้ไฟโดยต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และการป้องกันรักษาไม้ไฟด้วยควันกำมะถันมีค่าเฉลี่ยความเสียหายในระดับเดียวกัน เรียงจากน้อยไปมากดังนี้ ไม้ไฟที่อบน้ำยาในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ไม่มีความเสียหายเลย รองลงมาคือ ไม้ไฟรมด้วยควันกำมะถัน ไม้ไฟต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และไม้ไฟแช่น้ำแล้วรมด้วยควันกำมะถัน ส่วนไม้ Control มีค่าเฉลี่ยความเสียหายมากที่สุด และเมื่อนำค่าเฉลี่ยความเสียหายของไม้ทดลองที่เกิดจากการทำลายของมอด มาประเมินประสิทธิภาพของสารที่ใช้อบน้ำยาพบว่า สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และควันกำมะถันมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (1) เนื่องจากมีความเสียหายเล็กน้อย (ไม่เกิน 10 %)

3. วิธีการที่ใช้ในการทดลองนี้ให้ผลในการป้องกันมอดทำลายไม้ในระดับดี โดยที่วิธีการอบน้ำยาไม้ไฟโดยการแช่ในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ให้ผลในการป้องกันมอดได้ดีที่สุด สามารถปฏิบัติได้ง่าย ค่าใช้จ่ายถูก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## สรุปผล

1. การอบน้ำยาไม้ไฟโดยวิธีแช่ในแนวตั้งและไม้ริดกึ่ง (steeping) น้ำยาสามารถถูกดูดซึมขึ้นไปถึงปลายยอด ที่ระยะ 4 ม ได้ภายใน 5 วัน (สำหรับไม้ไฟลำเล็ก)
2. การอบน้ำยาไม้ไฟด้วยวิธี Hot and cold treatment ในสารละลายของสารประกอบโบรอน ประหยัดเวลากว่าและมีการดูดซึมน้ำยาได้ดีเทียบเท่ากับการแช่ไม้ไฟในสารละลายของสารประกอบโบรอน นาน 7 วัน
3. การอบน้ำยาไม้ไฟโดยการแช่ในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ การอบน้ำยาไม้ไฟโดยต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และการรมไม้ไฟด้วยควันกำมะถัน ให้ผลในการป้องกันมอดได้ดี สามารถปฏิบัติได้ง่าย ค่าใช้จ่ายถูก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. วิธี การอบน้ำยาไม้ไฟแต่ละวิธี สามารถใช้ได้กับไฟทุกชนิด แต่อาจต้องปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ หรือต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นแล้วแต่ชนิดของไฟ

## เอกสารอ้างอิง

- Jayanetti, D.L. and P.R. Follett. 1998. Bamboo in Construction, An Introduction, INBAR Technical Report. 115.
- Kumar, S., K.S. Shukla, I. Dev and P.B. Dobriyal. 1994. Bamboo preservation techniques: A review, INBAR and ICFRE. INBAR Tech Report. 3(59):6-70.
- Liese, W. and S. Kumar. 2003. Bamboo preservation compendium. INBAR Technical Report. 22.
- Tewari, M.C. and B. Singh. 1979. Bamboo-their utilization and protection against biodeterioration. J. Timb. Dev. Assoc. (India). 25(4):12-23.