

# เอ็ม ดี เอฟ ไม้ไผ่ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค

## Bamboo MDF for Good Life Consumer

ปิยะวดี บัวจงกล <sup>1</sup>	(PIYAWADE BAUCHONGKOL)
วัลยุทธ เพ็ญวิวัฒน์ <sup>2</sup>	(VALLAYUTH FUEANGVIVAT)
วีรญา ธรรมจันทร์ <sup>3</sup>	(WEERAYA THAMMAKHAN)

### บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาทำแผ่นเอ็ม ดี เอฟ จากไม้ไผ่ 4 ชนิด คือ ไผ่รวกดำ (*Thyrsostachys oliveri* Gamble) ไผ่มันหมู (*Dendrocalamus copelandii* Gamble ex Brandis) ไผ่รวก (*Thyrsostachys siamensis* Gamble) และไผ่กิมชุง (*Bambusa beecheyana* Munro) ที่ใช้กาวตามชนิดและปริมาณที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 1) กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 10% 2) กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 12% 3) กาว pMDI 7% และ 4) กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาว pMDI 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อม โดยแผ่นที่ผลิตได้นำไปทดสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 966-2547 และมาตรฐาน JIS A 5905-1994 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

จากสมบัติทางกายภาพและกลสมบัติของแผ่นเอ็ม ดี เอฟ จากไม้ไผ่ทั้ง 4 ชนิด พบว่า แผ่นที่ใช้กาว pMDI ในปริมาณ 7% ของน้ำหนักเยื่อแห้งซึ่งเป็นกาวที่ไม่มีสารระเหยประเภทฟอร์มัลดีไฮด์ มีคุณลักษณะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค

**คำหลัก:** แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ไผ่รวกดำ ไผ่มันหมู ไผ่รวก ไผ่กิมชุง

<sup>1</sup> นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ e-mail: [vallayuth@yahoo.com](mailto:vallayuth@yahoo.com)

<sup>2</sup> นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ e-mail: [bauchongkol@yahoo.com](mailto:bauchongkol@yahoo.com)

<sup>3</sup> ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ e-mail: [weraya\\_ku63@yahoo.com](mailto:weraya_ku63@yahoo.com)

## ABSTRACT

Research and development for medium density fiberboard (MDF) made from Pai ruak dum (*Thyrsostachys oliveri* Gamble), Pai mun moo (*Dendrocalamus copelandii* Gamble ex Brandis), Pai ruak (*Thyrsostachys siamensis* Gamble), and Pai kim sung (*Bambusa beecheyana* Munro) were manufactured by 4 glue types that 1) Urea formaldehyde (UF) 10%, 2) UF 12%, 3) Polymeric Diphenyl Methane Diisocyanate (pMDI) 7%, and 4) UF 5% and pMDI 2% of bamboo fiber oven dry weight. All experimental boards were tested and analyzed the results for properties according to TISI 966–2547(2004) and JIS A 5905–1994.

The results indicated that all of bamboo types gluing with pMDI 7% of oven dry weight of bamboo fiber suitable for manufacturing MDF for good life consumer (non formaldehyde emission).

**Key words:** medium density fiberboard (MDF), *Thyrsostachys oliveri* Gamble, *Dendrocalamus copelandii* Gamble ex Brandis, *Thyrsostachys siamensis* Gamble, *Bambusa beecheyana* Munro.

## คำนำ

ไผ่เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตในระยะเวลารสั้น และสามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นพืชที่มีประโยชน์อย่างหลากหลาย ใบ ใช้ทำปุ๋ย หน่อใช้ทำอาหาร และลำไผ่ ซึ่งใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น จากการใช้ไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ และเยื่อกระดาษในแต่ละปีเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้ไม้ในปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางเพื่อที่จะหาไม้ หรือวัสดุที่เป็นเส้นใยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่แก่โรงงานอุตสาหกรรม

จากในอดีตมีการวิจัยและพัฒนาไม้ไผ่มาผลิตแผ่นไม้ประกอบ หลากหลายประเภท เช่น แผ่นขึ้นไม้อัด แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง และแผ่นไม้ประกบ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำไปพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นวัสดุแผ่นไม้ประกอบที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนไม้จริงได้เป็นอย่างดี ทั้งในงานก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และงานเฟอร์นิเจอร์ ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ แต่เนื่องจากในอดีตเราไม่มีการคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค อันเนื่องมาจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งก็คือ สารเชื่อม หรือกาว นั่นเอง การวิจัยในครั้งนี้

มีแนวคิดที่จะผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง หรือที่เรียกกันว่า แผ่น เอ็ม ดี เอฟ ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคโดยใช้กาวที่มีสารระเหยประเภทฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ หรือที่เรียกกันในการการค้าว่า “กาว E<sub>0</sub>” ซึ่งจะแตกต่างจากการวิจัยในอดีตที่ผ่านมาที่ใช้กาวที่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนผสมอยู่ในปริมาณที่สูง หรือที่เรียกว่า “กาว E<sub>2</sub>” ที่ใช้ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางในท้องตลาด

การวิจัยในครั้งนี้มีแนวความคิดที่จะศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากไม้แต่ละชนิดเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

## วิธีการศึกษา

การศึกษารวบรวมการทำแผ่นเอ็ม ดี เอฟ (medium density fiberboard; MDF) โดยกำหนดปัจจัยในการทดลอง 2 ปัจจัย คือ ชนิดไม้ และชนิดกาวที่ใช้ โดยวางแผนการทดลองแบบ 4x4 แฟคตอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (4x4 factorial experiment in completely randomized design) การทดลองมี 16 ทรีทเมนต์คอมบินเนชัน แต่ละระดับมีจำนวน 3 ซ้ำ จากนั้นนำค่าที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ความแปรปรวนว่าผลการทดสอบนั้นมีความแตกต่างกันทางสถิติหรือไม่ ถ้าปรากฏว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะนำมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple Rang Test (DMRT) พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 966-2547 และมาตรฐาน JIS A5905-1994

### 1. วัสดุที่ใช้

ไม้ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 4 ชนิด (ภาพที่ 1) ดังนี้

- 1.1 ไม้รวกดำ (*Thyrsostachys oliveri* Gamble) จากท้องที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
- 1.2 ไม้มันหมู (*Dendrocalamus copelandii* Gamble ex Brandis) จากท้องที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
- 1.3 ไม้รวก (*Thyrsostachys siamensis* Gamble) จากท้องที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
- 1.4 ไม้กิมซุง (*Bambusa beecheyana* Munro) จากท้องที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

### 2. การเตรียมวัสดุ

นำไม้มาสับเป็นชิ้นไม้ไฟสับ (bamboo chip) แล้วนำมาแยกเยื่อโดยใช้กรรมวิธีการแยกเยื่อแบบแอสฟุลนัต เยื่อหยาบที่ได้จะไปผ่านเครื่องบดละเอียดให้เยื่อมีค่าความเป็นอิสระเท่ากับ  $20 \pm 1$  DS จากนั้นนำเส้นใยไปอบให้เหลือความชื้นประมาณ 3-5% แล้วใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นเพื่อใช้ทำแผ่นต่อไป



- |    |    |    |  |
|----|----|----|--|
| 1a | 1b | 1a | Pai ruak dum ( <i>Thyrsostachys oliveri</i> Gamble)              |
|    |    | 1b | Pai mun moo ( <i>Dendrocalamus copelandii</i> Gamble ex Brandis) |
| 1c | 1d | 1c | Pai ruak ( <i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble)                |
|    |    | 1d | Pai kim sung ( <i>Bambusa beecheyana</i> Munro)                  |

Figure 1. Bamboo as raw material

### 3. การทำแผ่น

เส้นใยไม้จากข้อ 2. นำมาทำแผ่นเอ็ม ดี เอฟ โดยมีสภาวะในการวิจัย ดังนี้

ความหนาแน่นของแผ่น	750 กก./ลบ.ม.
ความหนาของแผ่น	10 มม.
ความชื้นของเยื่อก่อนผสมกาวร้อยละ	3-5

การวิจัยในครั้งนี้ทำแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง หรือที่เรียกกันว่า แผ่น เอ็ม ดี เอฟ ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคโดยใช้กาวที่มีสารระเหยประเภทฟอร์มัลดีไฮด์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ หรือที่เรียกกันในทางการค้าว่า “กาว E<sub>0</sub>” เพื่อเปรียบเทียบสมบัติของแผ่นกับการใช้กาวที่มีสารฟอร์มัลดีไฮด์เป็นส่วนผสมอยู่ในปริมาณที่สูง หรือที่เรียกว่า “กาว E<sub>2</sub>” ที่ใช้ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ในท้องตลาด ดังนี้

3.1 กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ (urea formaldehyde; UF) ใช้กาวประเภท E<sub>2</sub> ซึ่งมีปริมาณการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ที่ร้อยละ 0.2% โดยใช้ในปริมาณ 10% และ 12% ของน้ำหนักของเยื่อแห้ง

3.2 กาวโพลีเมอริค ไดฟีนิลมีเทน ไดไอโซไซยาเนต (polymeric diphenyl methane diisocyanate; pMDI) เป็นกาวที่ไม่มีฟอร์มัลดีไฮด์เป็นส่วนผสม และไม่มีการปลดปล่อยสารระเหยจากผลิตภัณฑ์ จัดเป็นกาวประเภท non formaldehyde emission จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคโดยใช้ในปริมาณ 7% ของน้ำหนักของเยื่อแห้ง

3.3 กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ในปริมาณ 5% ของน้ำหนักเยื่อแห้งผสมกับกาว pMDI ในปริมาณ 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเพื่อลดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ลง

แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางที่ได้นำมาฝั่งกระแสอากาศเพื่อปรับสภาวะความชื้นและอุณหภูมิประมาณ 1 สัปดาห์ นำไปตัดเป็นชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 966-2547 และมาตรฐาน JIS A 5905-1994

### ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล

เมื่อทำการเปรียบเทียบสมบัติของ แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำการศึกษาริวิจัยจากไม้ไผ่ 4 ชนิด คือ ไผ่รวกดำ ไผ่มันหมู ไผ่รวก และไผ่กิมชุง ที่ใช้กาวตามชนิดและปริมาณที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 1) กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 10% 2) กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 12% 3) กาว pMDI 7% และ 4) กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาว pMDI 2% กับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 966-2547 และมาตรฐาน JIS A 5905-1994 แสดงให้เห็นว่า

## 1. ความหนา และปริมาณความชื้น

แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่มีค่าความหนาเฉลี่ยอยู่ในช่วง 9.69 – 10.45 มม. และปริมาณความชื้นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.16% – 8.44% (Table 1)

## 2. การดูดซึมน้ำ

การดูดซึมน้ำของแผ่นเอ็ม ดี เอฟ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 16.60% – 66.79% โดยแผ่นที่ทำจากไม้ไผ่กิมซุงใช้กาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าการดูดซึมน้ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ 16.60% (Table 1 และ Figure 2)

เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ปัจจัยเดี่ยว และปัจจัยร่วมของชนิดไม้และกาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ต่อค่าการดูดซึมน้ำเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ( $p < 0.01$ )

นำค่าการดูดซึมน้ำเฉลี่ยมาทำการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan's New Multiple Range Test พบว่า

2.1 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ใช้กาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ 7% กาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ 2% กาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ 12% และกาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ 10% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อม มีค่าการดูดซึมน้ำเฉลี่ยเรียงจากน้อยไปหามากตามลำดับ และเป็นค่าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

2.2 เมื่อใช้กาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ 2% เป็นสารเชื่อมค่าการดูดซึมน้ำเฉลี่ยของแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไผ่รวกดำ ไผ่มันหมู และไผ่รวก มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p > 0.05$ )

2.3 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ จากไผ่มันหมู ไผ่รวก และไม้ไผ่กิมซุงที่ใช้กาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ 7% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อม มีค่าการดูดซึมน้ำเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างทางสถิติ ( $p > 0.05$ ) แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) กับแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไผ่รวกดำ


## 3. การพองตัวตามความหนา

ค่าการพองตัวตามความหนาของแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.55% – 14.99% พบว่า แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่ทั้ง 4 ชนิด และทุกชนิดและปริมาณกาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ที่ใช้มีค่าการพองตัวตามความหนาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 966-2547 และมาตรฐาน JIS A 5905-1994 กำหนด ยกเว้นแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่รวกดำที่ใช้กาวยูเรียพอร์มัลดีไฮด์ 10% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าการพองตัวตามความหนาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 966-2547 แต่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน JIS A 5905-1994 กำหนด (Table 1 และ Figure 2)

**Table 1.** Physical properties of MDF from bamboo

Bamboo type	Glue type	Thickness (mm.)	Moisture content (%)	Water absorption (%)	Thickness swelling (%)		
TISI 966–2547 (2004)		10 ± 1.0	4.00 – 10.00	–	≤15.00		
JIS A 5905–1994		10 ± 1.0	5.00 – 13.00	–	≤12.00		
Pai Ruak dum ( <i>Thyrsostachys oliveri</i> )	UF 10%	10.19	7.85	59.62	B	14.99	A
	UF 12%	10.08	8.11	52.00	CD	10.47	C
	pMDI 7%	9.87	6.20	28.15	F	9.59	C
	UF 5%+ pMDI 2%	9.87	6.20	28.15	F	9.59	C
Pai Mun moo ( <i>Dendrocalamus copelandii</i> )	UF 10%	10.45	8.44	48.44	D	11.50	B
	UF 12%	10.03	8.29	40.18	E	10.27	C
	pMDI 7%	9.71	6.17	20.74	GH	8.14	D
	UF 5%+ pMDI 2%	9.97	7.66	22.76	FG	9.59	C
Pai Ruak ( <i>Thyrsostachys siamensis</i> )	UF 10%	9.96	7.56	54.98	BC	11.88	B
	UF 12%	9.92	7.73	49.68	D	9.93	C
	pMDI 7%	9.69	6.62	18.98	GH	8.00	D
	UF 5%+ pMDI 2%	9.87	6.20	28.15	F	6.55	E
Pai Kim sung ( <i>Bambusa beecheyana</i> )	UF 10%	9.75	7.53	66.79	A	11.95	B
	UF 12%	10.10	7.58	48.93	D	9.76	C
	pMDI 7%	9.69	6.47	17.77	GH	7.97	D
	UF 5%+ pMDI 2%	9.82	6.16	16.60	H	6.55	E

**Remark:** Means in the same column followed by the same letter are not significantly different at experiment-wise error rate,  $\alpha = 0.05$



**Figure 2.** Physical and mechanical properties of MDF from bamboos

เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ปัจจัยเดี่ยว และปัจจัยร่วมของชนิดไม้และกาวยที่ใช้มีอิทธิพลต่อค่าการพองตัวของความหนาเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.01$ )

นำค่าการพองตัวของความหนาเฉลี่ยมาทำการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan's New Multiple Range Test พบว่า

3.1 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ใช้กาวย pMDI 7% กาวยยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาวย pMDI 2% กาวยยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 12% และกาวยยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 10% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าการพองตัวของความหนาเฉลี่ยเรียงจากน้อยไปหามากตามลำดับ และเป็นค่าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

3.2 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ จากไม้มันหามู ไม้รวก และไม้กิมซุงที่ใช้กาวย pMDI 7% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าการพองตัวของความหนาเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p > 0.05$ ) แต่แตกต่างจากไม้รวกดำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

3.3 เมื่อใช้กาวยยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาวย pMDI 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมค่าการพองตัวของความหนาเฉลี่ยของแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้มันหามู และไม้กิมซุง มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p > 0.05$ ) แต่มีค่าการพองตัวของความหนาเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) กับแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้รวกดำ และไม้รวก

3.4 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่ทั้ง 4 ชนิด ที่ใช้กาวยยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 12% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าการพองตัวของความหนาเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p > 0.05$ )

#### 4. ค่าความต้านแรงดัด

ค่าความต้านแรงดัดเฉลี่ยของแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 22.03–37.41 MPa พบว่า แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่ทั้ง 4 ชนิด ทุกชนิดและปริมาณกาวยมีค่าความต้านแรงดัดเฉลี่ยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 966–2547 และมาตรฐาน JIS A 5905–1994 กำหนด ยกเว้นแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้รวกดำ ที่ใช้กาวยยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 10% และ 12% ของน้ำหนักเยื่อแห้ง ไม่ผ่านมาตรฐาน JIS A 5905–1994 กำหนด โดยแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้กิมซุงที่ใช้กาวย pMDI 7% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าความต้านแรงดัดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 37.41 MPa (Table 2 และ Figure 2)

เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า มีเพียงปัจจัยเดี่ยวของชนิดไม้และกาวยที่ใช้มีอิทธิพลต่อค่าความต้านแรงดัดเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.01$ )

นำค่าความต้านแรงดัดเฉลี่ยมาทำการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan's New Multiple Range Test พบว่า

**Table 2.** Mechanical properties of MDF from bamboo

Bamboo type	Glue type	Modulus of rupture (MPa)		Modulus of elasticity (MPa)		Internal bonding (MPa)	
TISI 966–2547 (2004)		≥22.00		≥2,500		≥0.60	
JIS A 5905–1994		≥25.00		≥2,000		≥0.40	
Pai Ruak dum ( <i>Thyrsostachys oliveri</i> )	UF 10%	22.03	H	1,870	I	0.66	D
	UF 12%	23.24	GH	1,951	HI	0.91	BCD
	pMDI 7%	30.19	DEF	2,508	CDE	0.99	ABC
	UF 5%+ pMDI 2%	27.36	FG	2,451	DEF	0.99	ABC
Pai Mun moo ( <i>Dendrocalamus copelandii</i> )	UF 10%	27.03	FG	2,125	GHI	0.75	CD
	UF 12%	27.87	EF	2,171	FGH	0.81	CD
	pMDI 7%	34.42	ABC	2,745	BC	1.20	A
	UF 5%+ pMDI 2%	28.67	DEF	2,293	EFG	0.98	ABC
Pai Ruak ( <i>Thyrsostachys siamensis</i> )	UF 10%	29.10	DEF	2,431	EF	0.89	BCD
	UF 12%	31.16	CDEF	2,547	CDE	1.07	AB
	pMDI 7%	32.07	ABCD	2,740	BC	0.90	BCD
	UF 5%+ pMDI 2%	30.19	DEF	2,508	CDE	0.99	ABC
Pai Kim sung ( <i>Bambusa beecheyana</i> )	UF 10%	30.08	DEF	2,456	CDEF	0.77	CD
	UF 12%	35.41	AB	3,142	A	1.17	A
	pMDI 7%	37.41	A	2,953	AB	1.17	A
	UF 5%+ pMDI 2%	31.85	BCDE	2,724	BCD	0.98	ABC

**Remark:** Means in the same column followed by the same letter are not significantly different at experiment-wise error rate,  $\alpha = 0.05$

4.1 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่มันหมู และไผ่รวกมีค่าความต้านแรงดัดเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างจากแผ่นที่ทำจากไผ่รวกดำ และไผ่กิมซุงอย่างมีนัยสำคัญอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) โดยแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่กิมซุงมีค่าความต้านแรงดัดเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ แผ่นที่ทำจากไผ่รวก ไผ่มันหมู และไผ่รวกดำ ตามลำดับ

4.2 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 12% และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับ กาว pMDI 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าความต้านแรงดัดเฉลี่ยไม่แตกต่างกันแต่แตกต่าง

จากแผ่นที่ใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 10% และกาวยูเรีย pMDI 7% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมอย่างมีนัยสำคัญอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

4.3 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ใช้กาวยูเรีย pMDI 7% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าความต้านแรงดัดเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ แผ่นที่ใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาวยูเรีย pMDI 2% กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 12% และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 10% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อม ตามลำดับ

## 5. ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น

ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยของแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,870– 3,142 MPa พบว่า แผ่นเอ็ม ดี เอฟที่ทำจากไม้ไผ่ทั้ง 4 ชนิด ทุกชนิดและปริมาณกาวยูเรียที่มีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 966–2547 กำหนด ยกเว้นแผ่น เอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไผ่รวกดำที่ใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 10% และ 12% (Table 2 และ Figure 2)

เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ทั้งปัจจัยเดี่ยว และปัจจัยร่วมของชนิดไม้และกาวยูเรียที่มีอิทธิพลต่อค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.01$ )

นำค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยมาทำการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan's New Multiple Range Test พบว่า

5.1 เมื่อใช้ไม้ต่างชนิดกันทำแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยจะมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ ) โดยแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่กิมซุงมีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยสูงสุด

5.2 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไผ่กิมซุงที่ใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 12% และกาวยูเรีย pMDI 7% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p > 0.05$ ) โดยแผ่นที่ใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 12% มีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยสูงสุด คือ 3,142 MPa

5.3 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไผ่มันหมูที่ใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 10% 12% และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาวยูเรีย pMDI 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยไม่แตกต่างกันแต่แตกต่างจากแผ่นที่ใช้กาวยูเรีย pMDI 7% เป็นสารเชื่อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

5.4 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไผ่รวกดำที่ใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาวยูเรีย pMDI 2% และกาวยูเรีย pMDI 7% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยไม่แตกต่างกันแต่แตกต่างจากแผ่นที่ใช้กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 10% และ 12% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.05$ )

5.5 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไผ่รวกที่ใช้กาวยูเรีย pMDI 7% กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาวยูเรีย pMDI 2% และกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 12% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p > 0.05$ )

## 6. ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า

แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่มีค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.66 – 1.20 MPa พบว่า แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่ทั้ง 4 ชนิด ทุกชนิดและปริมาณการมีค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 966–2547 และมาตรฐาน JIS A 5905–1994 กำหนดโดยแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไผ่มันหมูที่ใช้การ pMDI 7% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 1.20 MPa (Table 2 และ Figure 2)

เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ปัจจัยเดี่ยวของชนิดไม้ไม่มีอิทธิพลต่อค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p>0.05$ ) ปัจจัยเดี่ยวของการที่ใช้มีอิทธิพลต่อค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p<0.01$ ) ส่วนปัจจัยร่วมของทั้งสองปัจจัยมีอิทธิพลต่อค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p<0.05$ )

นำค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ยมาทำการเปรียบเทียบโดยวิธีของ Duncan's New Multiple Range Test พบว่า

6.1 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ใช้การยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 12% การ pMDI 7% และการยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับการ pMDI 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันแต่แตกต่างจากแผ่นที่ใช้การยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 10% ของน้ำหนักเยื่อแห้ง เป็นสารเชื่อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p<0.05$ )

6.2 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไม้ไผ่ทั้ง 4 ชนิด ที่ใช้การยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับการ pMDI 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p<0.05$ )

6.3 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไผ่มันหมูที่ใช้การ pMDI 7% และการยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับการ pMDI 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p>0.05$ )

6.4 แผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ทำจากไผ่กิมซุงที่ใช้การยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 12% การ pMDI 7% และการยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 5% ร่วมกับการ pMDI 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p>0.05$ )

## สรุปผล

คุณลักษณะของแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก 966-2547 และ JIS A 5905-1994 จากไม้ไผ่ 4 ชนิด คือ ไผ่รวกดำ ไผ่มันหมู ไผ่รวก และไผ่กิมซุง ที่ใช้การตามชนิดและปริมาณที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 1) กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 10% 2) กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 12% 3) กาว pMDI 7% และ 4) กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาว pMDI 2% มีผลสรุปได้ดังนี้

### 1. ไผ่รวกดำ

ชนิดและปริมาณกาวที่เหมาะสมในการนำไม้ไผ่รวกดำมาทำแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่มีคุณลักษณะผ่านตามาตรฐาน มอก. 966-2547 และ JIS A 5905-1994 คือ ใช้กาว pMDI 7% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อม แต่หากใช้กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาว pMDI 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อม มีเพียงค่ามอดุลัสยืดหยุ่นที่ไม่ผ่านตามาตรฐาน มอก. 966-2547 ส่วนแผ่นที่ใช้กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ ในปริมาณ 10% และ 12% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมไม่เหมาะสมในการทำแผ่นเอ็ม ดี เอฟ จากไผ่รวกดำ

### 2. ไผ่มันหมู

ชนิดและปริมาณกาวที่เหมาะสมในการนำไม้ไผ่มันหมูมาทำแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่มีคุณลักษณะผ่านตามาตรฐาน มอก. 966-2547 และ JIS A 5905-1994 คือ ใช้กาว pMDI 7% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อม แต่หากใช้กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 10% กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 12% และกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาว pMDI 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีเพียงค่ามอดุลัสยืดหยุ่นที่ไม่ผ่านตามาตรฐาน มอก. 966-2547 แต่ผ่านตามาตรฐาน JIS A 5905-1994

### 3. ไผ่รวกและไผ่กิมซุง

ชนิดและปริมาณกาวที่เหมาะสมในการนำไม้ไผ่รวก และไผ่กิมซุงมาทำแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่มีคุณลักษณะผ่านตามาตรฐาน มอก. 966-2547 และ JIS A 5905-1994 คือ ใช้กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 12% กาว pMDI 7% และกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 5% ร่วมกับกาว pMDI 2% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อม แต่หากใช้กาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 10% ของน้ำหนักเยื่อแห้งเป็นสารเชื่อมมีเพียงค่ามอดุลัสยืดหยุ่นที่ไม่ผ่านตามาตรฐาน มอก. 966-2547 แต่ผ่านตามาตรฐาน JIS A 5905-1994

จากแนวคิดในการวิจัยที่จะผลิตแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคโดยใช้กาวที่มีสารระเหยประเภทฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ หรือที่เรียกกันในการค้าว่า “กาว E<sub>0</sub>” นั้น จะเห็นได้ว่าแผ่นเอ็ม ดี เอฟ จากไม้ไผ่ทั้ง 4 ชนิด ที่ใช้กาว pMDI ในปริมาณ 7% ของน้ำหนักเยื่อแห้งมีคุณลักษณะทั้งทางด้านกายภาพ และกลสมบัติผ่านตามาตรฐาน มอก. 966-2547 และ JIS A 5905-1994

และกาวย pMDI เป็นกาวยที่ไม่มีสารระเหยประเภทฟอร์มาลดีไฮด์ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ในการนำไม้ไฟ  
มาผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง หรือแผ่นเอ็ม ดี เอฟ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดียิ่ง

## เอกสารอ้างอิง

- ปิยะวดี บัวจงกล และนิคม แผลมลัก. 2550. สมบัติของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจาก  
ไผ่หกและไผ่หวานอย่างขางต่างชั้นอายุ. วารสารวนศาสตร์ 26 (ฉบับพิเศษ): 83-92.
- วิจิตร กฤษณบารุง. 2529. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง หลักการแยกเยื่อวัตถุดิบด้วยกรรมวิธี  
แอสฟลูนต์ เพื่อผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็งและแผ่นเอ็มดีเอฟ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
กรุงเทพมหานคร.
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2533. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นใยไม้อัด  
ความหนาแน่นปานกลาง. เลขที่ มอก. 966-2547.
- สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้. 2557. วิจัยการใช้ประโยชน์ไม้สะเดาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ.  
อักษรสยามการพิมพ์. กรุงเทพมหานคร. 146 หน้า.
- อนันตชัย เชื้ออนรรรม. 2539. หลักการวางแผนการทดลอง. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. 395 หน้า.
- ASTM. 1987. Standard methods of the properties of wood-based fiber and particla panel materials.  
*In* 1987 Annual Book of ASTM Standards. Volume 04.09 Wood. Eston, Madison, USA. pp. 226-272.
- Japanese Industrial Standard. 1994. Japanese Industrial Standard : medium density fiberboards.  
No. JIS A 5905-1994.
- Kollmann, F.F.P., E.W. Kuenzi and A.J. Stamm. 1975. Principles of wood Science and Technology.  
Vol. II. Springer-Verlag, Berlin. 703 p.
- Maloney, T.M. 1993. Modern Particleboard and Dry-process Fiberboard manufacturing. Miller  
Freeman Pub, California. 672 p.