

กายวิภาคของไม้ป่าชายเลน

Wood Anatomy of Mangrove Forest

วิเชียร ปิยาจารประเสริฐ¹ (Wichian Piyajaraprasert)

ประนอม ชุมเรียง² (Pranom chumriang)

ภัทรสินี วงศ์ศรีแก้ว¹ (Phutsinee wongsrikaew)

มาครศรี แก้วปราณี¹ (Marasree Kaewpranee)

บทคัดย่อ

กายวิภาคของไม้ป่าชายเลนทำการศึกษาในป่าไม้หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเล (*Excoecaria agallocha* L.) จากจังหวัดสตูล ผลการศึกษา คำนวนหาค่ากลสมบัติที่ความชื้นที่ 12 % ของทั้งสองชนิด คือ ค่ามอดุลลัสแทรกซึ้ง เท่ากับ 56.4 และ 46.2 กก/ซม² หรือ 5.53 และ 4.56 เมกะปาสคัล ค่ามอดุลลัสยึดหยุ่น เท่ากับ 5,390 และ 5,040 กก/ซม² หรือ 529 และ 497 เมกะปาสคัล ค่าแรงอัดตั้งจากกับเสี้ยน เท่ากับ 8.19 และ 7.11 กก/ซม² หรือ 0.803 และ 20.697 เมกะปาสคัล ค่าแรงอัดข่าน กับเสี้ยน เท่ากับ 25.9 และ 25.8 กก/ซม² หรือ 2.54 และ 2.53 เมกะปาสคัล ค่าแรงเฉือน เท่ากับ 11.8 และ 9.5 กก/ซม² หรือ 1.16 และ 0.952 เมกะปาสคัล ค่าความเหนียวจากการตัดกระแทก เท่ากับ 4.5 และ 1.32 กก-ม ส่วนค่าความแข็ง เท่ากับ 296 และ 170 กก หรือ 3,020 และ 1,730 นิวตัน

คำหลัก: กลสมบัติ สภาพสมบัติ ป่าชายเลน

¹ กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

² ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (สตูล) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Abstract

Mechanical properties of Mangrove forest Kaling (*Cordia cochinchinensis* Pierre) Paper bark tree (*Excoecaria agallocha* L.) form Satun was conducted in 2013–2014. The physical and mechanical properties were studied. In case of mechanical properties studied, wet and dry conditions of them were tested, and measured their properties at 12 percent moisture content.

The result of mechanical properties at 12 percent moisture content of revealed that modulus of rupture were 56.4, 46.2 kg/cm² or 5.53, 4.56 megapascal, modulus of elasticity were 5,390, 5,040 kg/cm² or 529, 497 megapascal, compression perpendicular to the grain were 8.19,7.11 kg/cm² 0.803,20.697 megapascal compression parallel to the grain were 25.9,25.8 kg/cm² or 2.54,2.53 megapascal, shearing were 11.8,9.5 kg/cm² 1.16, 0.952 megapascal, impact bending were 4.5, 1.32 kg-m. Hardness were 296,170 kg or 3,020, 1,730 newton respectively.

Keywords: mechanical properties, physical properties, mangrove forest

คำนำ

กลสมบัติไม้ คือ ค่าที่บอกถึงความแข็งแรง ความแข็งตึง และความแข็งแกร่งต่อการกระทำของแรงต่างๆ เมื่อนำมาใช้งาน และจะใช้ค่ากลสมบัตินี้เป็นตัวพิจารณาเพื่อคำนวณการรับแรงของส่วนประกอบของอาคาร ได้แก่ คาน เสา อส จันทัน ตง พื้น เป็นต้น ฉะนั้นการที่จะใช้ไม้ชนิดใดที่ให้ความแข็งแรงถูกต้องเหมาะสมกับอาคาร ย่อมทำให้ลิ้งก่อสร้างนั้นคงทนอยู่ได้นาน ส่วนภายในสมบัติ คือ ค่าที่บอกปริมาณ ขนาด น้ำหนักของเนื้อสารและซ่องว่าง ทำให้ไม้มีคุณสมบัติแตกต่างกันเมื่อถูกกระทำจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความร้อน แสง เสียง ความชื้น ไฟฟ้า เป็นต้น โดยค่าภายในสมบัติไม้ จะมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อค่ากลสมบัติ เช่น ไม้ที่มีน้ำหนักมาก จะมีความแข็งแรงและความแข็งตึงสูงด้วย เป็นต้น

ในการศึกษากลสมบัติและภายในสมบัติของป่าชายเลน ประจวบด้วย หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.) จากจังหวัดสตูล ในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาว่า ไม้ป่าชายเลนมีความแข็งแรงเพียงใด และมีความเหมาะสมในการใช้งานใดบ้าง และเพื่อถูกว่าชนิดใดนำไปใช้ประโยชน์จะให้คุณค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุด ดังนั้นวัตถุประสงค์การศึกษา คือ ให้รู้ค่า

กลสมบัติในแต่ละชนิดไม่ป้าชายเลน เพื่อเปรียบเทียบกันว่าเป็นไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานกรมป่าไม้ หรือไม่ และมีค่ากลสมบัติที่เด่นด้อยหรือดีเลี่ยอย่างไร

วิธีการศึกษา

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องทดสอบกำลังไม้ Testometric รุ่น MICO 500 ขนาด 30 ตัน เครื่องทดสอบแรงเดาอย่าง MOHR & FEDERHAFF AG เครื่องเลื่อย เครื่องไส เครื่องขัดกระดาษทราย เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ ไม้บรรทัดขนาด เครื่องซั่งน้ำหนัก และตู้อบ

สถานที่เก็บตัวอย่างและการทดสอบคุณสมบัติไม้

เก็บตัวอย่างหมัน (Cordia cochinchinensis Pierre) และ ตาตุ่มมะเลขา (Excoecaria agallocha L.) จากจังหวัดสตูล

การเก็บและเตรียมตัวอย่างไม้ป้าชายเลน

ทำการคัดเลือกไม้ป้าชายเลนจำนวนสองชนิด หลังจากนั้นจึงทำการตัดฟัน แล้วทอนออกเป็นท่อนๆ ท่อนละประมาณ 1.5 ม เพื่อความสะดวกในการขนส่ง นำมาผึ่งระยะห่างเพื่อให้ความชื้นในไม้ลดลง จากนั้นจึงทำการแปรรูปและผึ่งไม้ให้แห้งเท่ากับความชื้นในบรรยายกาศ ตัดตัวอย่างให้ได้ขนาดตามมาตรฐานอังกฤษ (British Standard) คือ ขนาด 2×2 ซม และได้ไม้ตัวอย่างแห้งและเบี่ยง จำนวนอย่างละ 30 ตัวอย่าง ต่อหนึ่งการทดสอบ

การทดสอบคุณสมบัติไม้

1. การทดสอบแรงดัดสถิต (static bending strength) โดยใช้เครื่องทดสอบกำลังไม้ Testometric รุ่น MICO 500 ขนาด 30 ตัน ใช้ไม้ตัวอย่างขนาด 2×2 ซม ยาว 30 ซม วางบนหมอนรองหางกัน 28 ซม โดยให้น้ำหนักตรงจุดกึ่งกลางของตัวอย่างไม้ ใช้ความเร็วเพิ่มน้ำหนักกดเฉลี่ย 0.254 ซม/นาที จะได้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงกับค่าการเสียรูป ซึ่งสามารถหาค่ามอดุลลสแตกร้าว (modulus of rupture) ความเดินที่ขีดจำกัดคืนรูป (stress at proportioned limit) และมอดุลลสยีดหยุ่น (modulus of elasticity) บันทึกรูปแบบการเสียรูปของตัวอย่างไม้แต่ละชิ้น

2. การทดสอบแรงดึงตั้งฉากกับเสียง (compression perpendicular to the grain) โดยใช้เครื่องทดสอบกำลังไม้ Testometric รุ่น MICO 500 ขนาด 30 ตัน ใช้ไม้ตัวอย่างขนาด 2×2 ซม ยาว 6 ซม เช้าเครื่องขัดตามแนวขานกับเสียง โดยมีอัตราการใช้น้ำหนักกด 0.061 ซม/นาที ได้ค่าน้ำหนักสูงสุด (maximum crushing strength) ได้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงกับค่าการเสียรูป แล้วหาค่าแรงตึงฉากกับเสียง พร้อมทั้งบันทึกรูปแบบการเสียรูปของตัวอย่างไม้แต่ละชิ้น

3. การทดสอบแรงอัดข่านกับเลี้ยน (compression parallel to the grain) โดยใช้เครื่องทดสอบกำลังไม้ Testometric รุ่น MICO 500 ขนาด 30 ตัน ใช้ไม้ตัวอย่างขนาด 2×2 ซม ยาว 6 ซม เข้าเครื่องอัดตามแนวข่านกับเลี้ยน โดยมีอัตราการใช้น้ำหนักกด 0.061 ซม/นาที ได้ค่าน้ำหนักสูงสุด (maximum crushing strength) ได้ค่าความล้มพังช่วงระหว่างค่าแรงกับค่าการเลี้ยงรูป แล้วหาค่าแรงอัดข่านเลี้ยนพร้อมทั้งบันทึกรูปแบบการเลี้ยงรูปของตัวอย่างไม้แต่ละชิ้น

4. การทดสอบแรงเฉือน (shearing strength) โดยใช้เครื่องทดสอบกำลังไม้ Testometric รุ่น MICO 500 ขนาด 30 ตัน ใช้ไม้ตัวอย่างขนาด $2 \times 2 \times 2$ ซม ใส่เข้าเครื่องทดสอบแรงเฉือนที่ละชิ้นให้น้ำหนักกดในอัตราความเร็ว 0.061 ซม/นาที ตามแนวเลี้ยนไม้ จะได้ค่าน้ำหนักสูงสุด แล้วนำไปหาค่าแรงเฉือน

5. การทดสอบค่าความแข็ง (hardness) ใช้ไม้ตัวอย่างขนาด 2×2 ซม ยาว 6 ซม นำตัวอย่างไม้เข้าที่จับกันไม้แทก กดลูกปืนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11.20 มม จนลูกปืนจมไปครึ่งลูกพอดี การกดนั้นจะกด 2 ด้าน คือด้านรัศมีและด้านลัมพัส ตามลำดับ นำค่าน้ำหนักที่ได้มาเฉียบกัน จะได้ค่าความแข็งเฉียบ

6. การทดสอบค่าความเหนียวจากแรงตัดกระแทก (impact bending) ใช้ไม้ตัวอย่างขนาด 2×2 ซม ยาว 30 ซม เข้าเครื่องทดสอบแรงตัดกระแทกยี่ห้อ MOHR & FEDERHAFF AG โดยวางไม้ตัวอย่างบนฐานรองห่างกัน 24 ซม และปล่อยลูกตุ้มน้ำหนัก (pendulum) พาดบนไม้ ณ จุดกึ่งกลางไม้ โดยให้ด้านรัศมีรับแรง ค่าที่ได้บนหน้าตัด จะเป็นงานที่ทำให้ไม้หัก หน่วยเป็น กก-ม

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล

การศึกษาคุณสมบัติของไม้ป่าชายเลน ได้แก่ หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุม ทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.) จากจังหวัดสตูลได้ค่ากลสมบัติในสภาวะแห้งและภาวะเปียก รวมทั้งคำนวณค่ากลสมบัติที่ระดับความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลการศึกษา ดังนี้ (Table 1)

1. ความแข็งแรง (Strength)

1.1 มอดูลัสแตกร้าว (Modulus of Rupture: MOR)

ก) สภาวะเปียก

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุมทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.) เท่ากับ 47.4 และ $42 \text{ กก}/\text{ซม}^2$ หรือ 4.65 และ 4.12 เมกะปาลสกาล

ข) สภาวะแห้ง

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 63.9 และ 48.3 กก/ซม² หรือ 6.27 และ 4.74 เมกะปานาสค่าล

ค) ที่ระดับความชื้น 12%

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 56.4 และ 46.2 กก/ซม² หรือ 5.53 และ 4.56 เมกะปานาสค่าล

1.2 มอดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity: MOE)

ก) สภาพะเบี้ยก

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 4,950 และ 4,900 กก/ซม² หรือ 485 และ 481 เมกะปานาสค่าล

ข) สภาพะแห้ง

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 5,460 และ 5,040 กก/ซม² หรือ 535 และ 497 เมกะปานาสค่าล

ค) ที่ระดับความชื้น 12%

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 5,390 และ 5,040 กก/ซม² หรือ 529 และ 497 เมกะปานาสค่าล

1.3 แรงดันตั้งฉากเสียบ (Compression perpendicular to grain)

ก) สภาพะเบี้ยก

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 6.30 และ 5.37 กก/ซม² หรือ 0.618 และ 0.530 เมกะปานาสค่าล

ข) สภาพะแห้ง

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 9.34 และ 7.72 กก/ซม² หรือ 0.916 และ 0.757 เมกะปานาสค่าล

ค) ที่ระดับความชื้น 12%

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 8.19 และ 7.11 กก/ซม² หรือ 0.803 และ 0.097 เมกะปานาสค่าล

Table 1. แสดงค่าที่ได้จากการทดสอบกลสมบัติเชิงกลของไม้ป่าชายเลน

ชนิด	สภาวะ	การตัด (Static bending)		แรงอัดตั้งจากกับเลี้ยง Com \perp grain MPa	แรงอัดข่านกับเลี้ยง Com/grain (กก./ซม. ²) MPa	แรงเฉือนข่านกับเลี้ยง Shear // grain (กก./ซม. ²) MPa	การตัดกระแทก Impact (กก.-ม.)	ความแข็ง Hardness (กก) N
		MOR (กก./ซม. ²) MPa	MOE (กก./ซม. ²) MPa					
หมัน (Man) <i>(Cordia cochinchinensis Pierre)</i>	แห้ง	63.9	5,460	9.34	29.4	13.3	4.35	260
	4.67%	6.27	535	0.916	2.88	1.30		3,020
	เปียก	47.4	4,950	6.30	19.4	7.66	5.80	396
	73.31%	4.65	4.85	0.618	1.76	0.696		4,040
	12%	56.4	5,390	8.19	25.9	11.8	4.5	296
		5.53	529	0.803	2.54	1.16		3,020
ตาตุ่มทะลاء (Tatum thale) <i>(Excoecaria agallocha L.)</i>	แห้ง	48.3	5,040	7.72	26.17	10.4	0.70	170
	3.67%	4.74	497	0.757	2.57	1.02		1,730
	เปียก	42	4,900	5.37	18.3	6.93	3.98	299
	80%	4.12	481	0.530	1.79	0.680		3,050
	12%	46.2	5,040	7.11	25.8	9.5	1.32	170
		4.56	497	0.697	2.53	0.932		1,730

1.4 แรงอัดข่านเสียบ (Compression parallel to grain)

ก) สภาพเปียก

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 19.4 และ 18.3 กก/ซม² หรือ 1.76 และ 1.79 เมกะปานิลล่า

ข) สภาพแห้ง

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 29.4 และ 26.17 กก/ซม² หรือ 2.88 และ 2.57 เมกะปานิลล่า

ค) ที่ระดับความชื้น 12%

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 25.9 และ 25.76 กก/ซม² หรือ 2.54 และ 2.53 เมกะปานิลล่า

1.5 แรงเฉือน (Shear parallel to grain)

ก) สภาพเปียก

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 7.66 และ 6.93 กก/ซม² หรือ 0.696 และ 0.608 เมกะปานิลล่า

ข) สภาพแห้ง

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 13.3 และ 10.4 กก/ซม² หรือ 1.30 และ 1.02 เมกะปานิลล่า

ค) ที่ระดับความชื้น 12%

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.)
เท่ากับ 11.8 และ 9.5 กก/ซม² หรือ 1.16 และ 0.932 เมกะปานิลล่า

2. การดัดกรະแทก (Impact bending)

ก) สภาพเปียก

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.) เท่ากับ
5.8 และ 3.98 กก-ม

ข) สภาพแห้ง

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.) เท่ากับ
4.35 และ 0.70 กก-ม

ค) ที่ระดับความชื้น 12%

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.) เท่ากับ
4.5 และ 1.32 กก-ม

3. ความแข็ง (Hardness)

ก) ลักษณะเปียก

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.) เท่ากับ 396 และ 299 กก หรือ 4,040 และ 3,050 นิวตัน

ข) ลักษณะแห้ง

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.) เท่ากับ 296 และ 170 กก หรือ 3,020 และ 1,730 นิวตัน

ค) ที่ระดับความชื้น 12%

หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.) เท่ากับ 296 และ 170 กก หรือ 3,020 และ 1730 นิวตัน

สรุปผล

จากการทดสอบหาค่ากลสมบัติของไม้ป่าชายเลน หมัน (*Cordia cochinchinensis* Pierre) และตาตุ่มทะเลขาว (*Excoecaria agallocha* L.) จัดอยู่ในประเภทไม้เนื้อแข็งอ่อนมาก (ค่ามอดุลล์สแตกร้าวต่ำกว่า 60 เมกะปาสคาล) ไม่เหมาะสมกับการเหมาะสมสำหรับเครื่องเรือนและเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ นอกจากการใช้เป็นเชื้อเพลิง

ข้อเสนอแนะ

จากการหาค่ากลสมบัติของไม้ป่าชายเลนพบว่า ยังมีการศึกษาในประเทศไทยน้อยมาก และมีปัจจัยอื่นๆ ทำให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ขึ้นเนื่องมาจากข้อจำกัดในหลายๆ เรื่องการหาตัวอย่างไม้ เทคนิคการแปรรูป ปริมาณไม้ที่ใช้ทดสอบ เวลา และสถานที่ต่างๆ จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทำให้พบว่า ไม้ป่าชายเลน มีค่ากลสมบัติที่แปรผันตามอายุและชนิดของไม้ และความมีการจำแนก เช่น คุณสมบัติ หรือ ความเหมาะสมของไม้ ดังนั้นการจัดจำแนกความทนทานของไม้ป่าชายเลนจะต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อจะได้ปรับปรุงคุณภาพไม้ป่าชายเลนดังกล่าวให้สามารถนำมาประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้. 2548. ไม้เนื้อแข็งของประเทศไทย. กรมป่าไม้, กรุงเทพมหานคร.

111 หน้า.

เต็ม สมตินันท์. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. กรมป่าไม้. กรุงเทพมหานคร. 809 หน้า.

บุญน้ำ เกี่ยวข้อง และมุรี ดาวเพชร. 2542. คู่มือปฏิบัติการเชิงกลของไม้. คณาวนศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. 99 หน้า.

พงศ์ โสโน สงคราม ตรังรัตนพิทักษ์ และศิริ เจ้อวิจิตรจันทร์. 2517. ปริมาณความชื้น การหาดตัว
ความถ่วงจำเพาะ และช่องว่างในไม้ไทย. กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้. กรุงเทพมหานคร.
56 หน้า.

พงศ์ โสโน. 2516. กลสมบัติไม้ (อัดสำเนา). กองค้นคว้า กรมป่าไม้. กรุงเทพมหานคร. 12 หน้า.

ราชบัณฑิตยสถาน. 2547. ศัพท์ป่าไม้ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ศักดิ์สิภา
การพิมพ์. กรุงเทพมหานคร. 640 หน้า.

วิรัช ชื่นวาริน. 2533. สมบัติทางพิสิกส์ของเนื้อไม้. คณาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กรุงเทพมหานคร. 315 หน้า.

ศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์. 2544. กลสมบัติของไม้และการใช้ประโยชน์ไม้. สำนักวิชาการป่าไม้, กรมป่าไม้.
กรุงเทพมหานคร. 145 หน้า.

Hiziroglu, S. 2004. Wood Properties. Department of Forest Products, Kasetsart University.

Bangkok. 175 p.