



## 25. การผลิตแผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา<sup>1</sup>

### CEMENT BONDED PARTICLEBOARDS (HIGH DENSITY) FORM *ACACIA AULACOCARPA*

#### บทคัดย่อ

การผลิตแผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา อายุ 17 ปี ที่ความหนาแน่น 2 ระดับ คือ 1,100 และ 1,300 กก./ลบ.ม. และที่ปริมาณขึ้นไม้ต่อปูนซีเมนต์ 50 : 50 และ 30 : 70 โดยก่อนการผลิตแผ่นได้ทำการวิเคราะห์ขนาดขึ้นไม้ พบว่าขึ้นไม้ที่ค้างอยู่บนตะแกรง 40 เมช มีปริมาณโดยน้ำหนักมากที่สุด คือ 50.65% และมีสัดส่วนความเพียวเท่ากับ 28.88

ไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา มีค่าความเป็นกรดใกล้เคียงกับไม้จามจูรีและไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส แต่มีค่าสูงกว่าไม้อะเคเซีย คราสซิคาร์ปา ส่วนการพ่นความเป็นกรดและการพ่นความเป็นกรดเป็นค่าที่มีค่าต่ำกว่าไม้ทุกชนิดที่นำมาเปรียบเทียบ และการพ่นความเป็นค่าสูงกว่าไม้อะเคเซีย คราสซิคาร์ปา แต่มีค่าน้อยกว่าไม้จามจูรี และไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส

คุณสมบัติของแผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา โดยมีการปรับสภาพขึ้นไม้ด้วยการแช่ในสารละลายโซเดียมซลิเกต 10% เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากผลการศึกษา พบว่าแผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณขึ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 จะมีค่าคุณสมบัติทางกายและทางกลสมบัติของแผ่นดีที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 878-2537 : แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกการทดสอบ

**คำหลัก :** โซเดียมซลิเกต แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา

<sup>1</sup> วรธรรม อุณจิตติชัย วชิราภรณ์ อ้อมแก้ว และชราภรณ์ ชำนาญกิจ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้



## ABSTRACT

Cement bonded particleboards made from *Acacia aulacocarpa* aged 17 years at density 1,100 and 1,300 Kg/m<sup>3</sup> and ratio of the wood to cement at 50 : 50 and 30 : 70. They should have particle on screen 40 mesh, which have high quantity 50.65% by weight, and average slender ratio 28.88.

*Acacia aulacocarpa* had pH average near by *Samanea saman* and *Eucalyptus camaldulensis* but lower than *Acacia crassicaarpa* which acid buffering capacity and acid-alkali buffering capacity was lower than the others and alkali buffering capacity was more than *Acacia crassicaarpa* but lower than *Samanea saman* and *Eucalyptus camaldulensis*.

The properties of cement bonded particleboards from *Acacia aulacocarpa*, by soaking treatment 3 hours in 10% sodium silicate (Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>) solution for wood particles. It found that at density 1,300 kg/m<sup>3</sup> and ratio of wood to cement at 30 : 70 had physical and mechanical properties were the best and compared with Thai industrial standard (TIS 878-2537). It showed that properties pass the standard.

**Keyword :** sodiumsilicate (Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>), Cement bonded particleboards, *Acacia aulacocarpa*,

## คำนำ

ไม้ (Wood) ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการนำไม้ไปผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจากความต้องการปริมาณไม้ดังกล่าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตที่สำคัญ เป็นผลให้ปริมาณไม้ที่ผลิตจากการปลูกป่าเชิงพาณิชย์ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้และลดปริมาณการใช้ไม้ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไข โดยการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีสัดส่วนของวัสดุอื่นๆ มาเพื่อทดแทนไม้ได้แก่แผ่นซีเมนต์ (Cement bonded particleboards)

แผ่นไม้ซีเมนต์ (Cement bonded particleboards) เป็นการประยุกต์ไม้มาใช้ประโยชน์ โดยการนำสมบัติที่ดีของไม้กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) มารวมกันผลิตเป็นแผ่นไม้ซีเมนต์ขึ้นมาใหม่เป็นการนำสมบัติเด่นของส่วนผสมสองชนิดมารวมไว้ด้วยกัน จึงแข็งแรงทนทาน ทนแดด ทนฝน ทนไฟ ทนต่อความร้อน ไม้ผุกร่อน ไม้ขีดหรือหดตัวมาก ทนต่อปลวก มอด เชื้อรา และแมลงกินไม้ต่างๆ เหมือนซีเมนต์ แต่มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย ป้องกันความร้อน มีความสวยงาม จึงเป็นวัสดุก่อสร้างที่



ทันสมัย ใช้งานสะดวกง่ายต่อการขนส่ง และมีสมบัติเด่นเหนือวัสดุอื่นๆ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้างและการใช้งานเฉพาะด้านต่างๆ เช่น รั้ว หลังคาผนัง เพดาน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันที่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไปใช้ไม้ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส เป็นวัตถุดิบหลัก จึงทำให้มีความต้องการใช้ไม้ยูคาลิปตัส คามาลคูเลนซิส ในปริมาณที่สูงส่งผลให้ไม้มีราคาสูงขึ้น

ดังนั้น จึงได้ทดลองนำไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา ซึ่งเป็นไม้โตเร็ว รูปทรงเปลือกตรง ทนทานต่อโรคและแมลง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง เนื้อไม้มีคุณภาพดี (วิฑูรย์, 2545) เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ มาผลิตเป็นแผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปาและเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลและทางกายสมบัติของแผ่น ให้ได้คุณภาพตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแก่ผู้ประกอบการในการเลือกใช้ไม้วัตถุดิบ และใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป

## วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้ใช้ไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา อายุ 17 ปี ชั้นความโตของไม้ที่ระดับ 2 (Diameter Class at DBH; Class 2) เส้นผ่าศูนย์กลางต้นเฉลี่ย ณ ความสูง 1.30 ม. (DBH) 20 ซม. ความสูงเฉลี่ย 12 - 20 เมตร ความหนาแน่นเฉลี่ย ณ สภาวะแห้งบรรยากาศ 701.64 กก./ลบ.ม. จากสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ทรายทอง จ. ประจวบคีรีขันธ์ เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ ที่ความหนาแน่นและอัตราส่วนขึ้นไม้ต่อซีเมนต์ต่างกัน มาทดสอบคุณสมบัติทางกายและกลสมบัติ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 878-2537 : แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง

สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตและทดสอบได้ปฏิบัติดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการของงานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

### อุปกรณ์ในการทดลอง

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. เครื่องบดขึ้นไม้ ( Hammer mill) | 8. ตะแกรงแยกขนาด (Screening machine)     |
| 2. เครื่องตัดขึ้นไม้ (Chipper)     | 9. เครื่องชั่งน้ำหนัก (Electric balance) |
| 3. เครื่องอัดเย็นแบบไฮดรอลิก       | 10. เตาอบ (Electric oven)                |
| 4. แผ่นสแตนเลสรองอัด (Caul-plate)  | 11. เครื่องทดสอบไม้ (Testometric)        |
| 5. แผ่นอะคิลิกใส                   | 12. เวอร์เนียคาลิเปอร์ (Vernier caliper) |
| 6. แท่งเหล็กหนา 10 มม.             | 13. ถุงมือ บีกเกอร์ กระจบอกรวง กระจบมั่ง |
| 7. แผ่นจับยึด (Plate clamp)        | กระจบอกรีดน้ำ                            |



## ขั้นตอนการดำเนินงาน

### 1. การเตรียมวัสดุ

การวิจัยครั้งนี้ใช้ชิ้นไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา เบอร์ 2 และ 3 (ขนาดรูตะแกรง  $\varnothing$  1.0 และ 0.6 มม. ตามลำดับ) ซึ่งต้องนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้ชิ้นไม้ที่พร้อมจะนำไปใช้ในกระบวนการอัดแผ่น โดยสรุปเป็นขั้นตอนต่างๆในการเตรียมชิ้นไม้ได้ดังนี้




Figure 1. Material preparation from *Acacia aulacocarpa* before board making.

Plots of *Acacia aulacocarpa*.Logs of *Acacia aulacocarpa*.

Wood chips after Chipper.



Wood particles after Hammer mill.

## 2. วิธีการผสมและการผลิตแผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา

เตรียมขึ้นไม้ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยการแช่ในสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ 10% ปูนซีเมนต์และน้ำที่ผสมแคลเซียมคลอไรด์ 1% ตามที่คำนวณไว้แล้ว ผสมขึ้นไม้และซีเมนต์คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพรมน้ำที่ผสมแคลเซียมคลอไรด์ 1% ลงไปผสมคลุกเคล้าให้สม่ำเสมออีกครั้ง เสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที นำส่วนผสมที่ได้ไปโรยแผ่น โดยโรยส่วนผสมลงบนแผ่นอะกลิลิกใสที่มีแผ่นสแตนเลสวางพื้นด้านล่าง โรยให้ส่วนผสมสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น จากนั้นนำแผ่นอะกลิลิกใสและแผ่นสแตนเลสวางทับอีกชั้น นำแผ่นที่ได้เข้าเครื่องอัดเย็น โดยวางห่างเหล็กหนา 10 มม. ขนาค้นข้างแผ่นและจับยึดแผ่นไว้ด้วยน๊อตสกรูทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำแผ่นที่ได้ไปบ่มในห้องที่มีความชื้นอิ่มตัวนาน 7 วัน แล้วนำมาปรับสภาวะบรรยากาศอีกอย่างน้อย 21 วันจึงนำแผ่นทดลองมาตัดทดสอบ

ในการผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา มีการกำหนดสภาวะและขั้นตอนในการผลิต ดังนี้


ขึ้นไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา	เบอร์ 2 และ 3 (ขนาดรูตะแกรง 1.0 และ 0.6 มม. ตามลำดับ)
อัตราส่วนไม้ : ซีเมนต์*	30 : 70 และ 50 : 50
ความหนาแน่น	1,100 และ 1,300 กก./ลบ.ม.



การปรับสภาพไม้	โซเดียมซัลไฟเกต 10% เวลา 180 นาที
ปริมาณแคลเซียมคลอไรด์**	1%
ความหนาของแผ่น	10 มม.
ขนาดของแผ่น	450 x 450 มม.
แรงดันในการอัด	100 กก./ตร.ซม.
ระยะเวลาในการอัด	24 ชั่วโมง

หมายเหตุ \* เทียบเป็นน้ำหนักซีเมนต์แห้งต่อน้ำหนักแห้งของชิ้นไม้

\*\* เทียบเป็นน้ำหนักซีเมนต์แห้ง



**Figure 2.** Production of cement bonded particleboards from *Acacia aulacocarpa*.



Cement bonded particleboards.

### 3. การทดสอบคุณสมบัติแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปาทางกายและกลสมบัติ

#### 3.1 การเตรียมชิ้นทดสอบในการทดสอบทางกายและทางกลสมบัติ

นำแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ที่ผลิตได้ทั้งหมดโดยแต่ละแผ่นมีขนาด 450 x 450 มม. ไปตัดขอบออกทั้ง 4 ด้านแล้วนำไปตัดเป็นชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 878 – 2537: แผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ : ความหนาแน่นสูง

3.2 การทดสอบสมบัติต่างๆ ของแผ่นตามมาตรฐาน มอก. 878 – 2537 : แผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ : ความหนาแน่นสูง

การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น ความชื้น และการพองตัวตามความหนาหลังแช่น้ำ

การทดสอบคุณสมบัติทางกล ได้แก่ ความต้านแรงดัด (สภาวะแห้งและเปียก) โมดูลัสยืดหยุ่น (สภาวะแห้งและเปียก) ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าและความยืดหยุ่นของตะปูเกลียว



## ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล

### 1. การวิเคราะห์ขนาดชิ้นไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา

**Table 1.** Screen Analysis of particles from *Acacia aulacocarpa*.

Mesh No.	Average mesh aperture (mm)	Average particles dimension <sup>1/</sup>			Slenderness ratio	Amount of particles <sup>2/</sup> (%)
		Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)		
+ 5	4.000	-	-	-	-	-
- 5+12	2.840	1.20	10.70	0.52	20.58	0.07
- 12+20	1.275	0.58	6.61	0.24	27.54	17.93
-20 +40	0.638	0.37	4.91	0.17	28.88	50.65
- 40+60	0.337	0.27	2.85	0.14	20.36	29.36
- 60	0.250	0.16	3.16	0.10	31.60	1.99

1/ Each average value was measured from 100 particles.

2/ Percentage value based on the weight of total particles.

ชิ้นไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา มีขนาดชิ้นไม้ที่ค้ำอยู่บนตะแกรง 40 เมช มีปริมาณโดยน้ำหนักมากที่สุด คือ 50.65% ซึ่งมีขนาดของชิ้นไม้กว้างเฉลี่ย 0.37 มม. ยาวเฉลี่ย 4.91 มม. หยาเฉลี่ย 0.17 มม. และมีส่วนความเพริชเท่ากับ 28.88

### 2. ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของไม้และการพอนค่าความเป็นกรดเป็นด่างของไม้

**Table 2.** The analysis of pH and acid buffering capacity of *Acacia aulacocarpa* compared with *Acacia crassicarpa*, *Samanea saman* and *Eucalyptus camaldulensis*.

Sample	pH Average	Acid Buffering Capacity,	Alkali Buffering Capacity,	Acid-Alkali Buffering Capacity,
		Milliequivalent (x 10 <sup>-2</sup> )	Milliequivalent (x 10 <sup>-2</sup> )	Milliequivalent (x 10 <sup>-2</sup> )
<i>Acacia aulacocarpa</i>	4.57	13.57	8.63	22.20





<i>Acacia crassicaarpa</i>	5.01	18.10	8.17	26.27
<i>Samanea saman</i>	4.65	39.77	42.97	82.74
<i>Eucalyptus camaldulensis*</i>	4.88	16.47	21.70	38.17

(\* Oonjittichai , 2000 )

ไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา อายุ 17 ปี มีค่าความเป็นกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับไม้จามจุรีและไม้อยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส แต่มีค่าสูงกว่าไม้อะเคเซีย คราสซิคาร์ปา ส่วนการพ่นความเป็นกรดและการพ่นความเป็นกรดเป็นด่างมีค่า 13.57 และ 22.20 ตามลำดับซึ่งต่ำกว่าไม้ทุกชนิดที่นำมาเปรียบเทียบ และการพ่นความเป็นด่างมีค่า 8.63 ซึ่งสูงกว่าไม้อะเคเซีย คราสซิคาร์ปา แต่มีค่าน้อยกว่าไม้จามจุรีและไม้อยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส

### 3. ผลการทดสอบค่าคุณสมบัติของแผ่นซีเมนต์จากไม้อัดซีเมนต์จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา

**Table 3.** The properties of cement bonded particleboards from *Acacia aulacocarpa* at board density

1,100 and 1,300 kg/m<sup>3</sup> and ratio wood : cement 50 : 50 and 30 : 70 compared with TIS 878-2537.

condition	TS 24 hrs (%)	Dry		Wet		Screw withdraw (N)	IB (MPa)	Density (kg/m <sup>3</sup> )	Moisture Content (%)
		MOR (MPa)	MOE (MPa)	MOR (MPa)	MOE (MPa)				
1. board density 1,100 kg./m <sup>3</sup> ratio wood : cement 50:50	5.06 b	3.81 a	1261 a	2.90 a	1018 a	555.72 a	0.20 a	1060.29 a	12.59 a
2. board density 1,100 kg./m <sup>3</sup> ratio wood : cement 30:70	1.57 a	5.18 a	2356 b	3.69 a	1927 a	470.12 a	0.47 b	1233.89 b	13.08 b
3. board density 1,300 kg./m <sup>3</sup> ratio wood : cement 50:50	7.22 c	7.12 b	2084 b	4.21 a	1491 a	1038.83 c	0.22 a	1180.07 b	13.84 c
4. board density 1,300 kg./m <sup>3</sup> ratio wood : cement 30:70	1.05 a	10.03 c	4709 c	6.36 a	3605 b	788.12 b	0.60 c	1424.77 c	14.01 c
TIS 878 - 2537	≤ 2	≥ 9	≥3000	≥ 5.5	-	≥ 400	≥ 0.5	1100-1300	9-15







\* Same letters (a, b, c) in each column mean the non significant difference at 95%.




**Table 4.** Analysis of variances of cement bonded particleboards from *Acacia aulacocarpa* at board density 1,100 and 1,300 kg/m<sup>3</sup> and ratio wood : cement 50 : 50 and 30 : 70.

Property		Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.
Ts 24 hrs	Between Groups	77.321	3	25.774	46.215	0.00*
	Within Groups	4.462	8	0.558		
	Total	81.783	11			
MOR (Dry)	Between Groups	195.966	3	65.322	26.185	0.00*
	Within Groups	79.829	32	2.495		
	Total	275.795	35			
MOE (Dry)	Between Groups	59122327.667	3	19707442.556	65.192	0.00*
	Within Groups	9673601.333	32	302300.042		
	Total	68795929.000	35			
MOR (Wet)	Between Groups	37.010	3	12.337	2.478	0.091 <sup>ns</sup>
	Within Groups	99.557	20	4.978		
	Total	136.567	23			
MOE (Wet)	Between Groups	22743684.125	3	7581228.042	11.203	0.00*
	Within Groups	13534692.833	20	676734.642		
	Total	36278376.958	23			
Screw Holding Power	Between Groups	1173492.538	3	391164.179	16.748	0.00*
	Within Groups	467130.718	20	23356.536		
	Total	1640623.256	23			
IB	Between Groups	0.677	3	0.226	36.684	0.00*
	Within Groups	0.123	20	6.147E-03		
	Total	0.799	23			
Density	Between Groups	414817.421	3	138272.474	31.973	0.00*
	Within Groups	86492.287	20	4324.614		
	Total	501309.708	23			
MC	Between Groups	8.024	3	2.675	19.541	0.00*
	Within Groups	2.738	20	0.137		
	Total	10.762	23			

\* significant at 5% probability level. <sup>ns</sup> non significant at 5% probability level.





**Figure 3 .** The properties of cement bonded particleboards from *Acacia aulacocarpa* at board density 1,100 and 1,300 kg/m<sup>3</sup> and ratio wood : cement 50 : 50 and 30 : 70 compared with TIS 878-2537.

### 3.1 การพองตัวตามความหนาหลังแช่น้ำ 24 ชั่วโมง (Thickness Swelling )

การพองตัวตามความหนาหลังแช่น้ำ 24 ชั่วโมง ของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปาที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ เท่ากับ 50 : 50 และ 30 : 70 มีค่า 5.06 และ 1.57% ส่วนที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. มีค่า 7.22 และ 1.05% จากการศึกษาพบว่าค่า การพองตัวตามความหนาหลังแช่น้ำมีค่าลดลงเมื่อแผ่นทดสอบมีปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณา ที่ปริมาณชิ้นไม้ต่อปูนซีเมนต์ 50 : 50 ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นทำให้ค่าการพองตัวตามความหนาเพิ่มขึ้นแต่ที่ 30 : 70 ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นมีผลทำให้ค่าการพองตัวตามความหนาลดลง



เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ ที่ความหนาแน่น 1,100 และ 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 50 : 50 และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 878 – 2537 : แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ที่ความหนาแน่น 1,100 และ 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### 3.2 ความต้านแรงดัด สภาวะแห้ง (Modulus Of Rupture)

ผลการศึกษาคุณภาพของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ในเรื่องการรับแรง โดยพิจารณาคุณสมบัติความต้านแรงดัด พบว่าที่ความหนาแน่นของแผ่นเพิ่มขึ้น และปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่าความต้านแรงดัดมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจากการทดสอบที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ เท่ากับ 50 : 50 และ 30 : 70 มีค่า 3.81 และ 5.18 เมกะพาสคาล และที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. มีค่า 7.12 และ 10.03 เมกะพาสคาล ตามลำดับ

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 50 : 50 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ กับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ ที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 50 : 50 และ 30 : 70

และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 878 - 2537 : แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### 3.3 โมดูลัสยืดหยุ่น สภาวะแห้ง (Modulus Of Elasticity)

จากการศึกษาคุณภาพของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ โดยพิจารณาค่าโมดูลัสยืดหยุ่น พบว่าที่ความหนาแน่นของแผ่นเพิ่มขึ้น และปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นมีค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งจากการทดสอบที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ เท่ากับ 50 : 50 และ 30 : 70 มีค่า 1,261 และ 2,356 เมกะพาสคาล และที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. มีค่า 2,084 และ 4,709 เมกะพาสคาล ตามลำดับ

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 50 : 50 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ



แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ ที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 50 : 50 และความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70

และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 878 - 2537 : แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### 3.4 ความต้านแรงดัด สภาวะเปื่อย (Modulus Of Rupture)

การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา ที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ เท่ากับ 50 : 50 และ 30 : 70 มีค่า 2.90 และ 3.69 เมกะพาสคาล และที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. มีค่า 4.21 และ 6.36 เมกะพาสคาล ผลการพิจารณา พบว่าที่ความหนาแน่นของแผ่นเพิ่มขึ้น และปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่าความต้านแรงดัดมีค่าเพิ่มขึ้น

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ทุกสภาวะมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 878 - 2537 : แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### 3.5 มอดูลัสยืดหยุ่น สภาวะเปื่อย (Modulus Of Elasticity)

ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา ที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ เท่ากับ 50 : 50 และ 30 : 70 มีค่า 1,018 และ 1,927 เมกะพาสคาล และที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. มีค่า 1,491 และ 3,605 เมกะพาสคาล ผลการพิจารณาพบว่าที่ความหนาแน่นของแผ่นเพิ่มขึ้น และปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นมีค่าเพิ่มขึ้น

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ทุกสภาวะ

### 3.6 ความยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียว (Screw withdraw)

ค่าความยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียวของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ จะมีค่าสูงขึ้นเมื่อความหนาแน่นของแผ่นเพิ่มขึ้นแต่จะมีค่าลดลงเมื่อแผ่นทดสอบมีปริมาณชิ้นไม้ลดลง ตามผลการทดสอบดังนี้ ที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ เท่ากับ 50 : 50 และ 30 : 70 มีค่า 555.72 และ 470.12 นิวตัน และที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. มีค่า 1,038.83 และ 788.12 นิวตัน

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 50 : 50 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ กับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความ



หนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 50 : 50 และ 30 : 70

และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 878 - 2537 : แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูงพบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ทุกสภาวะการทดสอบมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### 3.7 ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า (Internal Bond)

การศึกษาความสามารถในการยึดเหนี่ยวกันภายในแผ่น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า พบว่า ที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ เท่ากับ 50 : 50 และ 30 : 70 มีค่า 0.20 และ 0.47 เมกะพาสคาล และที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. มีค่า 0.22 และ 0.60 เมกะพาสคาล จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่าเมื่อแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์มีความหนาแน่นและปริมาณปูนซีเมนต์สูงขึ้น จะมีผลให้ค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าสูงขึ้นด้วย

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 50 : 50 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 50 : 50 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ ที่ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 ความหนาแน่น 1,100 และ 1,300 กก./ลบ.ม.

และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 878 - 2537 : แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูงพบว่า มีเพียงแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### 3.8 ความหนาแน่น (Board Density)

ความหนาแน่นของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ที่ผลิตได้มีค่าความหนาแน่นใกล้เคียงกับความหนาแน่นที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน คือ ที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ เท่ากับ 50 : 50 และ 30 : 70 มีค่า 1,060.29 และ 1,233.89 กก./ลบ.ม. และที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. มีค่า 1,180.07 และ 1,424.77 กก./ลบ.ม.

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ กับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 50 : 50 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ ที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 50 : 50 และความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70

และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 878 - 2537 : แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูงพบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชิ้นไม้ต่อซีเมนต์ เท่ากับ 30 : 70 และ



ที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชื้นไม้ต่อซีเมนต์ เท่ากับ 50 : 50 มีค่าความหนาแน่นอยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### 3.9 ความชื้น (Board Moisture Content)

จากการทดสอบความชื้นของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา พบว่าที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชื้นไม้ต่อซีเมนต์ เท่ากับ 50 : 50 และ 30 : 70 มีค่า 12.59 และ 13.08% และที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. มีค่า 13.84 และ 14.01% ตามลำดับ

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชื้นไม้ต่อซีเมนต์ 50:50 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชื้นไม้ต่อซีเมนต์ 30:70 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ที่ความหนาแน่น 1,100 กก./ลบ.ม. ปริมาณชื้นไม้ต่อซีเมนต์ 50:50 และ 30:70

และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 878 - 2537 : แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์มีความชื้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกสภาวะทดสอบ

### สรุปผล

การวิเคราะห์ขนาดชิ้นไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา มีขนาดชิ้นไม้ที่ค้ำอยู่บนตะแกรง 40 เมช มีปริมาณโดยน้ำหนักมากที่สุด คือ 50.65% และมีสัดส่วนความเพียวเท่ากับ 28.88

ไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา มีค่าความเป็นกรดใกล้เคียงกับไม้จามูรีและไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส แต่มีค่าสูงกว่าไม้อะเคเซีย คราสซิคาร์ปา ส่วนการฟ่อนความเป็นกรดและการฟ่อนความเป็นกรดเป็นค่ามีค่าต่ำกว่าไม้ทุกชนิดที่นำมาเปรียบเทียบ และการฟ่อนความเป็นค่ามีค่าสูงกว่าไม้อะเคเซีย คราสซิคาร์ปา แต่มีค่าน้อยกว่าไม้จามูรีและไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส

คุณสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้อะเคเซีย ออลาโคคาร์ปา ที่ความหนาแน่น 2 ระดับ คือ 1,100 และ 1,300 กก./ลบ.ม. และที่ปริมาณชื้นไม้ต่อปูนซีเมนต์ 50 : 50 และ 30 : 70 จากผลการศึกษา พบว่าเมื่อแผ่นทดสอบมีความหนาแน่นสูงขึ้นและปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่าความต้านแรงดัด (สภาวะแห้ง และสภาวะเปียก) มอดูลัสยืดหยุ่น (สภาวะแห้งและสภาวะเปียก) ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าและความชื้นมีค่าสูงขึ้น ส่วนค่าความยืดหยุ่นของตะปูเกลียวจะมีค่าสูงขึ้นเมื่อความหนาแน่นของแผ่นเพิ่มขึ้นแต่จะมีค่าลดลงเมื่อแผ่นทดสอบมีปริมาณชื้นไม้ลดลง

เมื่อวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า มีเพียงคุณสมบัติความต้านแรงดัด (สภาวะเปียก) ที่มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อความหนาแน่นและปริมาณชื้นไม้ต่อปูนซีเมนต์ ส่วนคุณสมบัติการพองตัวตามความหนาหลังแช่น้ำ 24 ชั่วโมง ความต้านแรงดัด (สภาวะแห้ง)มอดูลัสยืดหยุ่น





(สภาวะแห้ง และเปียก) ความยืดหยุ่นของตะปูเกลียว ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ความหนาแน่น และความชื้นที่มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อความหนาแน่นและปริมาณชื้นไม้ต่อปูนซีเมนต์

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 878 - 2537 : แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ที่ความหนาแน่น 1,300 กก./ลบ.ม. ปริมาณชื้นไม้ต่อซีเมนต์ 30 : 70 มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกการทดสอบ

### กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหรือชุดโครงการวิจัยคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ไม้สกุลกระถิน *Acacia* และขอขอบคุณ คุณชิต วิสารัตน์ คุณวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง คุณรัตนะ ไทยงาม คุณเบ็ญจวรรณ กฤพัฒนา และคุณคงศักดิ์ มีแก้ว ที่ได้กรุณาสนับสนุนวัสดุดิบไม้จากสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของศูนย์วิจัยและการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก จังหวัดขอนแก่นที่ได้กรุณาแปรรูปไม้ก่อนนำไปใช้ประโยชน์

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของงานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

### เอกสารอ้างอิง

วรรณม อุณจิตติชัย. 2543. แผ่นปาร์ติเกิดจากเศษไม้คละชนิดเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม. รายงานผลงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ 2541 - 2542. เลขที่ ร.572 ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป่าไม้. สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. กรุงเทพฯ. หน้า 87 - 105.

วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง. 2545. การปรับปรุงพันธุ์ไม้อะเคเซียเพื่อการปลูกป่าเศรษฐกิจ. รายงานการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา. ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2537. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง. มอก. 878 - 2537. กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ. 23 น.