



## 21. การเตรียมถ่านกัมมันต์จาก

ไม้ *Acacia aulacocarpa*<sup>1</sup>

### ACTIVATED CARBON PREPARATION FROM *ACACIA AULACOCARPA*

#### บทคัดย่อ

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* อายุ 18 ปี จากสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ทรายทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* ศึกษาความสามารถในการดูดซับไอโอดีนหรือค่าไอโอดีนของถ่านและถ่านกัมมันต์ และศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารเคมีในการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* โดยนำตัวอย่างไม้มาเผาเป็นถ่านในเตาอิฐและเตาถังเดียว แล้วนำไปกระตุ้นด้วยละอองน้ำที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และกระตุ้นด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน คือ 0 10 20 30 และ 40% ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่าถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยละอองน้ำที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และกระตุ้นด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับความเข้มข้น 20% จะมีค่าไอโอดีนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 519 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าไอโอดีนของถ่านจากไม้ *Acacia aulacocarpa* ที่ไม่ผ่านการกระตุ้น ประมาณ 3.79 เท่า

**คำหลัก :** ถ่านกัมมันต์ ค่าไอโอดีน ไม้อะเคเชีย ออลาโคคาร์ปา

#### ABSTRACT

Activated carbon preparation from *Acacia aulacocarpa* was launched in 2008. The aims of this study were to gain step of activated carbon preparation from *Acacia aulacocarpa* , iodine value of charcoal and activated carbon suitable concentration of sodium chloride solution to prepare activated carbon from

<sup>1</sup> สิริลักษณ์ ตาตะยานนท์ ทินกร พิริโยธา มนต์สุดา นันทสิริพร จิตติภรณ์ บุญเข้ม และประภัสสร ภาคอรรด สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้



*Acacia aulacocarpa*. The process started with making charcoal with brick beehive and single drum and then taking the charcoal to activated with spray water at temperature of 400°C for 1 hour and then activated with sodium chloride solution at several concentration ( 0%, 10%, 20%, 30% and 40%) at 800 °C for 1 hour. The results were showed that activated carbon from *Acacia aulacocarpa* activated with spray water and 20% sodium chloride solution had the highest average iodine value of 519 mg/g with was 3.79 times higher than non-activated *Acacia aulacocarpa* charcoal.

**Keywords :** Activated carbon , Iodine value , *Acacia aulacocarpa*

## คำนำ

ปัจจุบันสถานียทดลองปลูกพรรณไม้ทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการนำไม้หลายชนิดมาทดลองปลูกเพื่อทำการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งไม้อะเคเซียที่ปลูกในสถานี เช่น *Acacia aulacocarpa* ในปีนี้มีการตัดสายขยายระยะ(thinning) บางส่วนออก ซึ่งไม้ที่ตัดสายออกเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ไม้ขนาดใหญ่จะนำไปแปรรูป ส่วนไม้ขนาดเล็กหรือเศษไม้ ปลายไม้ ขี้เลื่อย ฯลฯ สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้โดยการทำเป็นถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ซึ่งเป็นถ่านที่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือกายภาพ เพื่อทำให้เกิดรูพรุนในโครงสร้างมากกว่าถ่านธรรมดา ซึ่งถ่านกัมมันต์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ฟอกสี ดูดกลิ่น แต่งรสของสารละลายและใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท (คณิต และคณะ, 2540) ในการกระตุ้นถ่านโดยกระบวนการทางเคมี ก็จะใช้สารเคมีหลายชนิดแล้วแต่ความเหมาะสมของการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งวิชัย และคณะ (2534) ได้ศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์โดยการกระตุ้นด้วยเกลือโซเดียมคลอไรด์ โดยใช้ไม้ไผ่และซังข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ ใช้เวลากระตุ้น 70 นาที สำหรับกะลามะพร้าว ขี้เลื่อย และถ่านกะลามะพร้าว เวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นด้วยเกลือโซเดียมคลอไรด์ คือ 1 ชั่วโมง และ 1 ชั่วโมง 45 นาที ตามลำดับ (อภิสิทธิ์ และคณะ, 2533) ส่วนไม้ *Acacia aulacocarpa* ที่ตัดสายขยายระยะจากสถานีวิจัยสะแกราช จ.นครราชสีมา จะนำถ่านมากระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ในอัตราส่วน 1 : 3 ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะทำให้ถ่านมีค่าไอโอดีนสูงขึ้นเป็น 2 เท่า(สิริลักษณ์ และคณะ, 2550)

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการเตรียมถ่านกัมมันต์ ความสามารถในการดูดซับไอโอดีนหรือค่าไอโอดีนของถ่านและถ่านกัมมันต์ และความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารเคมีในการเตรียม



ถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ และสามารถนำถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ไปศึกษาต่อยอดในการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป

## วิธีการศึกษา

การศึกษาการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* ในครั้งนี้ ใช้ไม้ *Acacia aulacocarpa* อายุ 18 ปี ที่ตัดสายขยายระยะ (thinning) จากสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ทรายทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นเท่ากับ 13.9%

### วิธีการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* (Figure 1)

1. นำไม้ *Acacia aulacocarpa* ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาดกว้าง ยาว และหนา 1 ซม. และทำเป็นแว่นขนาดยาว 1 – 2 นิ้ว แล้วนำไปเผาในเตาอิฐและเตาดังเดี่ยวจนได้เป็นถ่าน
2. นำถ่านตามข้อ 1 ใส่ในตะแกรงสี่เหลี่ยมแล้วนำไปเผากระตุ้นในเตาเผาถ่านกัมมันต์ที่อุณหภูมิหัวเผา 400 องศาเซลเซียส แล้วฉีดละอองน้ำ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำถ่านกัมมันต์ที่ได้ออกจากเตา แล้วผึ่งให้แห้ง
3. นำถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกระตุ้นแล้วในข้อที่ 2 มาบดให้มีขนาดเล็กประมาณ 0.2 – 0.3 ซม. จำนวน 300 กรัม ผสมกับโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และน้ำ ในอัตราส่วน 2 : 1 แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส จนแห้ง
4. นำถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ในข้อ 3 จำนวน 30 กรัม มาแช่กับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ปริมาตร 50 ml ที่มีความเข้มข้นโดยมวลต่อปริมาตรแตกต่างกัน คือ 0 10 20 30 และ 40% ตามลำดับ แล้วนำไปกระตุ้นในเตาเผาอุณหภูมิสูง (furnace) ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็น แล้วนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วนำไปล้างด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 5% โดยมวล และล้างด้วยน้ำร้อนอีกหลาย ๆ ครั้ง จน pH ได้เท่ากับ 7 แล้วนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส
5. นำถ่านที่ได้ตามข้อ 1 2 และ 4 ไปทดสอบความสามารถในการดูดซับไอโอดีน หรือค่าไอโอดีน โดยส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการทำการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM D 4607-94: Activated carbon, 2006, volume 15.01
6. นำค่าไอโอดีนที่ได้ในข้อ 5 พิจารณาเลือกความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ในการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa*



**Figure 1.** Methods of *Acacia aulacocarpa* preparation.

(a) = *Acacia aulacocarpa* charcoal.

(b) = Carbonized in brick beehive.




- (c) = Carbonized in single drum.
- (d) = NaCl + Water ratio 2 : 1
- (e) = After dry mass at 150 °C in dry oven chamber.
- (f) = Activated with spray water in activated kiln.
- (g) = NaCl solution at several concentration.
- (h) = Activated with NaCl in Furnace.
- (i) = leached with hot water and acid many times (pH = 7).
- (j) = Activated carbon.

### ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล

จากการศึกษาการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* อายุ 18 ปี จากสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ทรายทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษา มีดังนี้

#### ขั้นตอนการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa*

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* มีขั้นตอนสำคัญในการเตรียม 7 ขั้นตอน ดังนี้ (Figure 2)






Figure 2. Activated carbon preparation from *Acacia aulacocarpa*.

### ความสามารถในการดูดซับไอโอดีน หรือค่าไอโอดีนของถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa*

การศึกษาความสามารถในการดูดซับไอโอดีน หรือค่าไอโอดีน โดยการนำถ่านและถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* ที่ได้ส่งวิเคราะห์ค่าไอโอดีนที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM D 4607-94: Activated carbon, 2006, volume 15.01 ซึ่งปรากฏค่าไอโอดีนของถ่านและถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* ดังตารางที่ 1 (Table 1)

Table 1. Iodine value of charcoal and activated carbon from *Acacia aulacocarpa*.

| Charcoal | Experiment                                |   | Replication | Iodine Value (mg/g) |
|----------|---|---|-------------|---------------------|
|          | Activated with spray water at 400°C ; 1hr | Activated with NaCl Sol <sup>n</sup> at 800°C ; 1hr |             |                     |
| ✓        | -   | -   | 1           | 137                 |
| ✓        | -   | -   | 2           | 133                 |
| ✓        | -   | -   | 3           | 141                 |
|          |   |   | average     | 137                 |
| ✓        | ✓   | -   | 1           | 412                 |
| ✓        | ✓   | -   | 2           | 379                 |
| ✓        | ✓   | -   | 3           | 351                 |
|          |   |   | average     | 381                 |



|         |   |          |   |     |
|---------|---|----------|---|-----|
| ✓       | ✓ | 0% NaCl  | 1 | 462 |
| ✓       | ✓ | 0% NaCl  | 2 | 616 |
| ✓       | ✓ | 0% NaCl  | 3 | 445 |
| average |   |          |   | 508 |
| ✓       | ✓ | 10% NaCl | 1 | 492 |
| ✓       | ✓ | 10% NaCl | 2 | 491 |
| ✓       | ✓ | 10% NaCl | 3 | 514 |
| average |   |          |   | 499 |
| ✓       | ✓ | 20% NaCl | 1 | 521 |
| ✓       | ✓ | 20% NaCl | 2 | 449 |
| ✓       | ✓ | 20% NaCl | 3 | 587 |
| average |   |          |   | 519 |
| ✓       | ✓ | 30% NaCl | 1 | 507 |
| ✓       | ✓ | 30% NaCl | 2 | 459 |
| ✓       | ✓ | 30% NaCl | 3 | 424 |
| average |   |          |   | 463 |
| ✓       | ✓ | 40% NaCl | 1 | 437 |
| ✓       | ✓ | 40% NaCl | 2 | 461 |
| ✓       | ✓ | 40% NaCl | 3 | 482 |
| average |   |          |   | 460 |

Remark : ✓ = treated

- = non-treated

จากการศึกษาพบว่า

1. ถ่านจากไม้ *Acacia aulacocarpa* ที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้นทั้งทางฟิสิกส์และทางเคมี จะมีค่าไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 137 มิลลิกรัมต่อกรัม

2. ถ่านจากไม้ *Acacia aulacocarpa* ที่ผ่านการกระตุ้นทางฟิสิกส์ คือ กระตุ้นโดยใช้ละอองน้ำที่อยู่ในเตาเผาถ่านกัมมันต์ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะมีค่าไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 381 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าไอโอดีนของถ่านที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้น ประมาณ 2.78 เท่า



3. ถ่านจากไม้ *Acacia aulacocarpa* ที่ผ่านการกระตุ้นทั้งทางฟิสิกส์และทางเคมี คือ กระตุ้นโดยใช้ละอองน้ำที่อยู่ในเตาเผาถ่านกัมมันต์ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำไปกระตุ้นต่อโดยใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 5 ระดับ คือ 0 10 20 30 และ 40% จะได้ค่าไอโอดีนเฉลี่ยแตกต่างกัน ดังนี้

3.1 ที่ระดับความเข้มข้น 0% NaCl ถ่านกัมมันต์จะมีค่าไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 508 มิลลิกรัมต่อกรัม

3.2 ที่ระดับความเข้มข้น 10% NaCl ถ่านกัมมันต์จะมีค่าไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 499 มิลลิกรัมต่อกรัม

3.3 ที่ระดับความเข้มข้น 20% NaCl ถ่านกัมมันต์จะมีค่าไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 519 มิลลิกรัมต่อกรัม

3.4 ที่ระดับความเข้มข้น 30% NaCl ถ่านกัมมันต์จะมีค่าไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 463 มิลลิกรัมต่อกรัม

3.5 ที่ระดับความเข้มข้น 40% NaCl ถ่านกัมมันต์จะมีค่าไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 460 มิลลิกรัมต่อกรัม

ซึ่งทั้ง 5 ระดับความเข้มข้นตามข้อ 3.1 – 3.5 ดังกล่าว ถ่านกัมมันต์ที่ได้จะมีค่าไอโอดีนเฉลี่ยมากกว่าถ่านที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้นเลย ประมาณ 3.71 3.64 3.79 3.38 และ 3.36 เท่า ตามลำดับ

#### ความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารเคมีในการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa*

การพิจารณาเลือกความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในการเตรียมถ่านกัมมันต์ ใช้การพิจารณาจากค่าไอโอดีนเป็นเกณฑ์ โดยเลือกค่าไอโอดีนที่มากที่สุด จากการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในการเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* คือ ความเข้มข้นที่ระดับ 20% NaCl ซึ่งทำให้ได้ถ่านกัมมันต์ที่มีค่าไอโอดีนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 519 มิลลิกรัมต่อกรัม

### สรุปผล

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* สามารถทำได้โดยนำวัตถุดิบ คือ ไม้ *Acacia aulacocarpa* มาเผาที่อุณหภูมิต่ำจนเป็นถ่าน ทำการบด คัดขนาด แล้วนำไปกระตุ้นทางฟิสิกส์ (ใช้ละอองน้ำที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง) และทางเคมี (ใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ที่ความเข้มข้นต่างกัน ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง) จนได้ถ่านกัมมันต์ ซึ่งถ่านกัมมันต์จะมีคุณภาพดีหรือไม่พิจารณาจากความสามารถในการดูดซับไอโอดีนหรือค่าไอโอดีนเป็นเกณฑ์ ถ่านกัมมันต์ที่ได้จากการกระตุ้นทั้งทางฟิสิกส์และทางเคมี จะมีค่าไอโอดีนสูงกว่าถ่านที่ไม่ผ่านการกระตุ้น โดยถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia aulacocarpa* ที่ผ่านการกระตุ้นทางฟิสิกส์และทางเคมี ที่ระดับความเข้มข้น 20% ของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) จะมีค่าไอโอดีนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 519 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งสูงกว่าค่าไอโอดีนเฉลี่ยของถ่านจากไม้ *Acacia aulacocarpa* ที่ไม่ผ่านการกระตุ้นใด ๆ ประมาณ 3.79 เท่า





## กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเศรษฐกิจสกุล *Acacia* และการศึกษาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากการสนับสนุนและความช่วยเหลือจาก คุณคงศักดิ์ มีแก้ว หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ทรายทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างไม้ที่ใช้ในการศึกษา คุณทินกร พิริโยธา หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จ.ขอนแก่น ที่ได้ช่วยในการเตรียมตัวอย่างไม้ที่ใช้ในการศึกษา และสถานที่ทำการทดลอง และคุณจิระพงษ์ คุณากาญจน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้ จ.สระบุรี ที่ช่วยเอื้อเฟื้อสถานที่ในการศึกษาวิจัยและทดลอง รวมถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ของสถานีและศูนย์ ทั้ง 3 แห่ง ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี ตลอดจนพนักงานและเจ้าหน้าที่ในงานพัฒนาพลังงานจากไม้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากทุกท่านดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

## เอกสารอ้างอิง

- กณิตา วัฒนะกิจ ฉัตรชัย คงเดชอุดมกุล และ ภาณุ นมกลขจรศิลป์. 2540. การดูดซับโลหะหนักโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากกากเมล็ดกาแฟ. วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพฯ. 62 น.
- วิชัย ธรรมสาธิต และ เกษม ฉัตรมณีฤกษ์. 2534. การผลิตถ่านกัมมันต์โดยการกระตุ้นด้วยเกลือโซเดียมคลอไรด์. วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพฯ.
- สิริลักษณ์ ตาตะยานนท์ ทินกร พิริโยธา มนต์สุดา นันทสิริพร ฐิติภรณ์ บุญเยี่ยม และ ประภัสสร ภาคอรอด. 2550. ความเป็นไปได้ในการผลิตถ่านกัมมันต์จากไม้ *Acacia crassiparva* . สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้. กรุงเทพฯ.
- อภิสิทธิ์ เจริญกุล และนิพนธ์ พงษ์คำ. 2533. การผลิตถ่านกัมมันต์โดยการกระตุ้นด้วยเกลือโซเดียมคลอไรด์. วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพฯ.