

การวิจัยและพัฒนาการผลิตไม้อัดประสานเพื่องานประดิษฐ์กรรม

Research and Development of Bamboo Laminated for Wood-Working

วัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์ (VALLAYUTH FUEANGVIVAT) ปิยะวดี บัวจงกล (PIYAWADE BAUCHONGKOL)

วีรญา ธรรมจันทร์ (WERAYA THAMMAKAN) บวรวิชญ์ แผงวงศ์ (BORVORNWIT PANGWONG) พิทักษ์ หางาม (PITAK HANGAM)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ นำไม้ไผ่ 4 ชนิด คือ ไผ่บงใหญ่ (*Dendrocalamus brandisii*) ไผ่หมาจู้ (*Dendrocalamus latiflorus*) ไผ่ซางหม่น (*Dendrocalamus sericeus*) และไผ่หก (*Dendrocalamus hamiltonii*) มาทำเป็นไม้อัดประสานโดยใช้กาว 3 ชนิด คือ กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ (Urea formaldehyde: UF) กาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ (Phenol formaldehyde: PF) และกาวอีพ็อกซีโพลีเมอร์ไอโซไซยาเนต (Emulsion polymer isocyanate: EPI) เป็นตัวประสาน แล้วทดสอบสมบัติเชิงกลและกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ASTM D143 และมาตรฐาน ASTM D905 และนำไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ

จากการทดลองจะเห็นได้ว่า ไม้อัดประสานที่ใช้ไผ่บงใหญ่เป็นวัตถุดิบมีค่ากลสมบัติ คือ ค่าความเค้นอัดตั้งฉากเฉลี่ย ค่าความแข็งแรงและความแข็งตึงในการดัดสถิติ ค่าความแข็ง และสมบัติในด้านการติดกาว คือ ค่าความเค้นเฉือนขนานแนวการสูงที่สุด รองลงมาคือ ไม้อัดประสานที่ใช้ไผ่ซางหม่น ไผ่หก และไผ่หมาจู้เป็นวัตถุดิบตามลำดับ

กาวทั้งสามชนิดสามารถใช้ทำไม้อัดประสานได้ โดยมีค่าความยึดเหนี่ยวแนวการไม่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ถ้าต้องการใช้ภายในอาคารควรใช้กาว UF แต่ถ้าต้องการใช้ภายนอกอาคารควรใช้กาว PF หรือ EPI

คำหลัก

ไม้อัดประสาน ไผ่บงใหญ่ ไผ่หมาจู้ ไผ่ซางหม่น ไผ่หก ปริมาณความชื้น ความหนาแน่น ความเค้นอัดขนานเฉลี่ย ความเค้นอัดตั้งฉากเฉลี่ย ความเค้นเฉือนขนานแนวการ ความแข็งแรงและความแข็งตึงในการดัดสถิติ ความแข็ง ความเหนียว

กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

Abstract

Research studied on bamboo laminated from 4 bamboo species 1) Pai Bong Yai (*Dendrocalamus brandisii*) 2) Pai Mahju (*Dendrocalamus latiflorus*) 3) Pai Sangmon (*Dendrocalamus sericeus*) and 4) Pai Hok (*Dendrocalamus hamiltonii*). Adhesive used of Urea formaldehyde (UF), Phenol formaldehyde (PF) and Emulsion polymer isocyanate (EPI) 200 g./sq.m./glue line. All experimental bamboos laminated were tested the results for properties according to ASTM D143 and ASTM D905.

The result of all experimental bamboo laminated indicated that Pai Bong Yai more highly mechanical properties; compressive stress perpendicular to grain, strength and stiffness in static bending, hardness and shearing stress parallel to glue line than Pai Sangmon and Pai Hok. Exceptly Pai Mahju not suitable for bamboo laminated.

UF and PF suitable for bamboo laminated because lower cost than EPI .

Key words

bamboo laminated, Pai Bong Yai (*Dendrocalamus brandisii*), Pai Mahju (*Dendrocalamus latiflorus*), Pai Sangmon (*Dendrocalamus sericeus*), Pai Hok (*Dendrocalamus hamiltonii*), moisture content and density, compressive stress parallel to grain, compressive stress perpendicular to grain, shearing stress parallel to glue line, strength and stiffness in static bending, hardness, and toughness

บทนำ

ไผ่เป็นพืชที่มีความผูกพันต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล คนไทยในชนบทใช้ไผ่สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยและใช้ในการทำหัตถกรรมเครื่องจักสานเพื่อใช้สอย ลำไผ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่หน่อ ราก ลำต้นและใบ คุณสมบัติที่ดีของไผ่ คือ มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ลำต้นสามารถจักตอกเป็นเส้นๆ ดัดโค้งขึ้นรูป สานเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประเภทต่างๆ ไผ่สามารถรับแรงดึงและแรงกดได้ดีโดยไม่แตกหรือหักง่าย คุณสมบัติเช่นนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์คงรูปอยู่ได้นาน จึงเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำเครื่องจักสาน

ปัจจุบันการบริโภคไม้ภายในประเทศไม่เพียงพอจำเป็นต้องนำเข้าไม้และวัตถุดิบทดแทนไม้จากต่างประเทศปีละมากกว่า 50,000 ล้านบาท และแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี รัฐบาลจึงมีนโยบายรองรับความต้องการใช้ไม้ในขนาดตด้วยการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ทั้งหมด 38 ชนิด โดยไผ่เป็นหนึ่งในไม้เศรษฐกิจที่รัฐบาลส่งเสริม ซึ่งคุณสมบัติเด่นของไผ่คือ โตเร็ว รอบการตัดฟันสั้น และการดูแลรักษาง่าย ไผ่ที่มีอายุประมาณ 2-3 ปี สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นในอนาคตไผ่ น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมไม้ของประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาไม้ไผ่มาผลิตเป็นไผ่อัดประสาน
2. ศึกษาชนิด และปริมาณกาวที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้วิธีการที่เหมาะสมในการผลิตไผ่อัดประสาน
3. เพื่อหาสมบัติของไผ่อัดประสานที่ปริมาณกาวระดับต่าง ๆ

วิธีการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ไม้ไผ่ จำนวน 4 ชนิด คือ ไผ่บงใหญ่(*Dendrocalamus brandisii*) และไผ่หมาจู้ (*Dendrocalamus latiflorus*) จากท้องที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไผ่ชางหม่น (*Dendrocalamus sericeus*) จากท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และไผ่หก (*Dendrocalamus hamiltonii*) จากท้องที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวัตถุดิบในการผลิตไผ่อัดประสาน ใช้กาว 3 ชนิด คือ กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ (Urea formaldehyde: UF) กาวฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ (Phenol formaldehyde: PF) และกาวอีมีลชันโพลีไอโซไซยาเนต (Emulsion Polymer Isocyanate: EPI) เป็นตัวประสาน

1. การเตรียมไม้ทดลอง

นำไม้ไผ่มาผ่าซีกด้วยจําปา (Figure 1) ให้มีขนาดความกว้างประมาณ 2.5 นิ้ว จากนั้น นำไปแช่ในสารละลายทิมบอร์เพื่อป้องกันมอดและแมลง (Figure 2) ไม้ไผ่ที่แช่น้ำยาแล้วนำไปผึ่งกระดาษอากาศให้แห้งเหลือความชื้นประมาณร้อยละ 10–12

จากนั้น นำไม้ไผ่มาเข้าเครื่องไสไม้สี่หน้า (4-siding) (Figure 3) เพื่อปรับไม้ให้ได้ขนาดเท่ากัน และมีพื้นที่ผิวเรียบสม่ำเสมอทั้งสี่ด้าน

2. การทำไฟอัดประสานเรียงขนานเสี้ยน

นำไม้ที่เตรียมไว้ในข้อ 1. มาตากและอัดร้อน (Figure 4) ตามสภาวะดังนี้

2.1 สภาวะในการทำไฟอัดประสานที่ใช้กาบ UF และกาบ PF เป็นตัวประสาน

ความชื้นของไม้	10–12%
ปริมาณกาบ	200 ก./ม. ² ต่อแนวกาบ
ความดันในการอัด	14 กก./ซม. ²
อุณหภูมิในการอัด	120 องศาเซลเซียส
เวลาในการอัด	10 นาที

2.2 สภาวะในการทำไฟอัดประสานที่ใช้กาบ EPI เป็นตัวประสาน

ความชื้นของไม้	10–12%
ปริมาณกาบ	200 ก./ม. ² ต่อแนวกาบ
ความดันในการอัดเย็น	14 กก./ซม. ²
อุณหภูมิในการอัด	อุณหภูมิห้อง
เวลาในการอัดเย็น	24 ชั่วโมง

นำไฟอัดประสานมาตัดเป็นชิ้นทดสอบขนาดต่างๆ ตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ASTM D143 และมาตรฐาน ASTM D905 กำหนด จากนั้น นำค่าที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ความแปรปรวนว่า ผลการทดสอบนั้นมีความแตกต่างกันทางสถิติหรือไม่ ถ้าปรากฏว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT)



Figure 1 Bamboo splitting.



Figure 2 Bamboo preservative.



Figure 3 Bamboo 4-sliding.



Figure 4 Hot pressing.

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล

จากการทดสอบสมบัติของไฟ้อัดประสาที่ทำจากไม้ไผ่ 4 ชนิด ที่ใช้กาบต่างชนิดกันแสดงให้เห็นว่า (Table 1)

1. ความหนาแน่นและปริมาณความชื้น

ความหนาแน่นเฉลี่ยไฟ้อัดประสา มีค่าอยู่ในช่วง 468.75 – 947.96 กก./ลบ.ม. ส่วนปริมาณความชื้นเฉลี่ยมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 9.20 – 11.24

2. ความเค้นอัดขนานเสี้ยน

ความเค้นอัดขนานเสี้ยนของไฟ้อัดประสา มีค่าในช่วง 23.28 – 76.12 เมกกะพาสคัล โดยไฟ้อัดประสาที่ทำจากไผ่หกใช้กาบ PF เป็นตัวประสาที่มีค่าความเค้นอัดขนานเสี้ยนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 76.12 เมกกะพาสคัล

เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ทั้งปัจจัยเดี่ยว และปัจจัยร่วมของชนิดไฟ้อัดและชนิดกาบที่ใช้มีอิทธิพลต่อค่าความเค้นอัดขนานเสี้ยนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.01$) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า

ไฟ้อัดประสาจากไผ่บงใหญ่และไผ่หกที่ใช้กาบ EPI มีค่าความเค้นอัดขนานเสี้ยนเฉลี่ยแตกต่างจากไฟ้อัดประสาที่ใช้กาบ PF และ UF อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

เมื่อใช้กาบ PF และ UF เป็นตัวประสาพบว่า ไฟ้อัดประสาที่ทำจากไผ่หก ไผ่บงใหญ่ และไผ่หกามีค่าความเค้นอัดขนานเสี้ยนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$)

3. ความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยน

3.1 แรงอัดขนานกับแนวกาบ

ความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยนของไฟ้อัดประสา มีค่าในช่วง 3.24 – 14.23 เมกกะพาสคัล โดยไฟ้อัดประสาที่ทำจากไผ่ซางหม่นที่ใช้กาบ PF เป็นตัวประสาที่มีค่าความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 14.23 เมกกะพาสคัล

เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ทั้งปัจจัยเดี่ยวของชนิดไฟ้อัดและชนิดกาบที่ใช้มีอิทธิพลต่อค่าความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.01$) ส่วนปัจจัยร่วมของชนิดไฟ้อัดและชนิดกาบที่ใช้มีอิทธิพลต่อค่าความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า

Table 1. Physical and mechanical properties of bamboo laminated.

Properties	Bamboo types												
	Pai Bong Yai			Pai Mahju			Pai Sang Mon			Pai Hok			
	<i>(Dendrocalamus brandisii)</i>			<i>(Dendrocalamus latiflorus)</i>			<i>(Dendrocalamus sericeus)</i>			<i>(Dendrocalamus hamiltonii)</i>			
Glue types	UF	PF	EPI	UF	PF	EPI	UF	PF	EPI	UF	PF	EPI	
Density (kg./m ³ .)	837.82	809.30	738.32	947.96	833.53	468.75	875.12	866.53	793.82	781.65	791.84	641.55	
Moisture content (%)	11.24	10.94	10.04	10.28	10.10	10.75	10.59	10.10	9.20	10.05	9.60	10.53	
Compressive stress // to grain (MPa)	64.13	64.64	42.84	30.31	25.40	23.28	62.84	73.79	14.23	74.48	76.12	31.90	
Compressive stress //	12.26	13.44	10.92	4.10	3.88	3.24	11.87	14.23	12.03	8.36	8.39	5.22	
⊥ to grain (MPa)	26.74	23.08	18.80	8.38	8.92	6.30	15.64	15.15	18.33	21.77	14.80	10.51	
Shearing stress // (MPa)	10.21	9.68	12.20	5.05	5.14	3.33	7.99	10.06	7.86	8.06	7.85	6.71	
Modulus of rupture (MPa)	//	186.18	158.91	150.18	60.35	64.87	53.18	147.18	156.72	134.73	154.98	148.89	131.98
	⊥	181.27	172.93	153.67	60.28	64.08	67.97	159.13	163.38	156.64	168.81	164.84	135.59
Modulus of elasticity (MPa)	//	15858	14205	13565	5953	6520	5444	13820	14557	14008	13916	13932	12855
	⊥	15866	15122	13743	6854	7230	8051	14912	15437	14944	15511	14687	15543
Hardness (N)	//	6.11	6.78	5.57	1.58	1.36	5.53	5.16	5.36	1.45	4.67	4.42	4.00
	⊥	6.05	6.01	5.35	1.57	1.78	6.01	5.21	5.61	1.64	4.64	4.84	4.30
Toughness (kg.-m)	8.86	8.68	8.38	1.57	1.59	1.44	7.26	7.45	7.43	9.90	9.25	8.89	

Remark: // Parallel to glue line

⊥ Perpendicular to glue line

เมื่อใช้การ UF และ EPI เป็นตัวประสาน ไฟ้อัดประสานที่ทำจากไฟบงใหญ่ ไฟหมาจุ และไฟซางหม่นแต่ละชนิดมีค่าความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ยกเว้นไฟหกค่าความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยนเฉลี่ยจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

3.2 แรงอัดตั้งฉากกับแนวการ

ความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยนของไฟ้อัดประสานมีค่าในช่วง 6.30 – 26.74 เมกกะพาสคัล โดยไฟ้อัดประสานที่ทำจากไฟบงใหญ่ใช้การ UF เป็นตัวประสานมีค่าความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 26.74 เมกกะพาสคัล

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ทั้งปัจจัยเดี่ยวและปัจจัยร่วมของชนิดไฟและชนิดการที่ใช้มีอิทธิพลต่อค่าความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($p < 0.01$) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า

3.2.1 ไฟ้อัดประสานจากไฟบงใหญ่ และไฟหกที่ใช้การทั้งสามชนิดมีค่าความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยนเฉลี่ยแตกต่างกัน ส่วนไฟ้อัดประสานจากไฟหมาจุมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$)

3.2.2 ไฟ้อัดประสานจากไฟซางหม่นที่ใช้การ EPI มีค่าความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันกับไฟ้อัดประสานที่ใช้การ UF แต่แตกต่างจากไฟ้อัดประสานที่ใช้การ PF อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

4. ความเค้นเฉือนขนานแนวการ

ความเค้นเฉือนขนานแนวการของไฟ้อัดประสานมีค่าในช่วง 3.33 – 12.20 เมกกะพาสคัล โดยไฟ้อัดประสานที่ทำจากไฟบงใหญ่ที่ใช้การ EPI เป็นตัวประสานมีค่าความเค้นเฉือนขนานแนวการเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 12.20 เมกกะพาสคัล

เมื่อทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ปัจจัยเดี่ยวของชนิดไฟและปัจจัยร่วมของชนิดไฟและชนิดการที่ใช้มีอิทธิพลต่อค่าความเค้นเฉือนขนานแนวการเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($p < 0.01$) ส่วนปัจจัยเดี่ยวของชนิดการที่ใช้ไม่มีอิทธิพลต่อค่าความเค้นเฉือนขนานแนวการเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($p > 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า

4.1 ไฟ้อัดประสานจากไฟบงใหญ่ที่ใช้การ EPI มีค่าความเค้นเฉือนขนานแนวการเฉลี่ยแตกต่างจากไฟ้อัดประสานที่ใช้การ UF และ PF อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

4.2 ไฟ้อัดประสานจากไฟซางหม่นที่ใช้การ PF มีค่าความเค้นเฉือนขนานแนวการเฉลี่ยแตกต่างจากไฟ้อัดประสานที่ใช้การ EPI และ UF อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

4.3 ไฟ้อัดประสานจากไฟหกที่ใช้การทั้งสามชนิดมีค่าความเค้นเฉือนขนานแนวการเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$)

4.4 ไฟ้อัดประสาณจากไฟ้หมาจุ้ที่ใ้กาว EPI มีค่าความค้่นเฉือนขนานตามแนวกาวเฉลี่ยไม่แตกต่าจากไฟ้อัดประสาณที่ใ้กาว UF แต่แตกต่าจากไฟ้อัดประสาณที่ใ้กาว PF อย่างมีนัยสำคั้ทางสถิติ ($p < 0.05$)

5. ความต้านแรงค้ด

5.1 แรังกคขนานกับแนวกาว

ความต้านแรงค้ดของไฟ้อัดประสาณมีค่าในช่ว 53.18 – 186.18 เมกกะพาสคั้ โดยไฟ้อัดประสาณที่ท่าจากไฟ้บงใหญ่ที่ใ้กาว UF เป็นตัวประสาณมีค่าความต้านแรงค้ดเฉลี่ยสูงสุค้ เท่ากับ 186.18 เมกกะพาสคั้

เมื่อกาววิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ทั้งปัจจุ้ยเดี่ยวและปัจจุ้ยร่วมของชนิดไฟ้และชนิดกาวที่ใ้มีอิทธิพลต่อค่าความต้านแรงค้ดเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคั้ทางสถิติ ($p < 0.01$) เมื่อบริยบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า

5.1.1 ไฟ้อัดประสาณจากไฟ้บงใหญ่ที่ใ้กาว UF มีค่าความต้านแรงค้ดเฉลี่ยแตกต่าจากไฟ้อัดประสาณที่ใ้กาว PF และ EPI อย่างมีนัยสำคั้ทางสถิติ ($p < 0.05$)

5.1.2 ไฟ้อัดประสาณจากไฟ้หมาจุ้ที่ใ้กาวทั้งสามชนิดมีค่าความต้านแรงค้ดเฉลี่ยไม่แตกต่ากันอย่างมีนัยสำคั้ทางสถิติ ($p > 0.05$)

5.1.3 ไฟ้อัดประสาณจากไฟ้ซางหม่น และไฟ้หกที่ใ้กาว EPI มีค่าความต้านแรงค้ดเฉลี่ยแตกต่าจากไฟ้อัดประสาณที่ใ้กาว UF และ PF อย่างมีนัยสำคั้ทางสถิติ ($p < 0.05$)

5.2 แรังกคตั้งฉากกับแนวกาว

ความต้านแรงค้ดของไฟ้อัดประสาณมีค่าในช่ว 60.28 – 181.27 เมกกะพาสคั้ โดยไฟ้อัดประสาณที่ท่าจากไฟ้บงใหญ่ใ้กาว UF เป็นตัวประสาณมีค่าความต้านแรงค้ดเฉลี่ยสูงสุค้ เท่ากับ 181.27 เมกกะพาสคั้

เมื่อกาววิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ทั้งปัจจุ้ยเดี่ยวและปัจจุ้ยร่วมของชนิดไฟ้และชนิดกาวที่ใ้มีอิทธิพลต่อค่าความต้านแรงค้ดเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคั้ทางสถิติ ($p < 0.01$) เมื่อบริยบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า

5.2.1 ไฟ้อัดประสาณจากไฟ้บงใหญ่และไฟ้หกที่ใ้กาว EPI มีค่าความต้านแรงค้ดเฉลี่ยแตกต่าจากไฟ้อัดประสาณที่ใ้กาว UF และ PF อย่างมีนัยสำคั้ทางสถิติ ($p < 0.05$)

5.2.2 ไฟ้อัดประสาณจากไฟ้หมาจุ้ และไฟ้ซางหม่นที่ใ้กาวทั้งสามชนิดมีค่าความต้านแรงค้ดเฉลี่ยไม่แตกต่ากันอย่างมีนัยสำคั้ทางสถิติ ($p > 0.05$)

6. มอดุลัสยืดหยุ่น

6.1 แรกกดขนานกับแนวการ

มอดุลัสยืดหยุ่นของไฟ้อัดประสานมีค่าในช่วง 5,444 – 15,858 เมกกะพาสคัล โดยไฟ้อัดประสานที่ทำจากไฟ้องใหญ่ที่ใช้การ UF เป็นตัวประสานมีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 15,858 เมกกะพาสคัล

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ทั้งปัจจัยเดี่ยวและปัจจัยร่วมของชนิดไฟ้อัดและชนิดการที่ใช้มีอิทธิพลต่อค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($p < 0.01$) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า

6.1.1 ไฟ้อัดประสานจากไฟ้องใหญ่ที่ใช้การ UF มีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยแตกต่างจากไฟ้อัดประสานที่ใช้การ PF และ EPI อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

6.1.2 ไฟ้อัดประสานจากไฟ้องมาจู่ที่ใช้การ EPI มีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยไม่แตกต่างจากการใช้การ UF อย่างมีนัยสำคัญ ($p > 0.05$) แต่แตกต่างจากไฟ้อัดประสานที่ใช้การ PF อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

6.1.3 ไฟ้อัดประสานจากไฟ้องขางหม่นที่ใช้การทั้งสามชนิดมีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$)

6.1.4 ไฟ้อัดประสานจากไฟ้องที่ใช้การ UF และ PF มีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) แต่แตกต่างจากไฟ้อัดประสานที่ใช้การ EPI อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

6.2 แรกกดตั้งฉากกับแนวการ

มอดุลัสยืดหยุ่นของไฟ้อัดประสานมีค่าในช่วง 6,854 – 15,866 เมกกะพาสคัล โดยไฟ้อัดประสานที่ทำจากไฟ้องใหญ่ใช้การ UF เป็นตัวประสานมีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 15,866 เมกกะพาสคัล

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ทั้งปัจจัยเดี่ยวของชนิดไฟ้อัดและปัจจัยร่วมของชนิดไฟ้อัดและชนิดการที่ใช้มีอิทธิพลต่อค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($p < 0.01$) ส่วนปัจจัยเดี่ยวของชนิดการที่ใช้ไม่มีอิทธิพลต่อค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า

6.2.1 ไฟ้อัดประสานจากไฟ้องใหญ่ และไฟ้องมาจู่ที่ใช้การ EPI มีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยแตกต่างจากไฟ้อัดประสานที่ใช้การ UF และ PF อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

6.2.2 ไฟ้อัดประสานจากไฟ้องขางหม่น และไฟ้องที่ใช้การทั้งสามชนิดมีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$)

7. ความแข็ง

7.1 แรกกดขนานกับแนวการ

ความแข็งของไฟ้อัดประสานมีค่าในช่วง 1.36 – 6.78 เมกกะพาสคัล โดยไฟ้อัดประสานที่ทำจากไฟ้บงใหญ่ที่ใช้การ PF เป็นตัวประสานมีค่าความแข็งเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 6.78 เมกกะพาสคัล

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า ทั้งปัจจัยเดี่ยวของชนิดไฟ้และปัจจัยร่วมของชนิดไฟ้และชนิดการที่ใช้มีอิทธิพลต่อค่าความแข็งเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($p < 0.01$) ส่วนปัจจัยเดี่ยวของชนิดการที่ใช้ไม่มีอิทธิพลต่อค่าความแข็งเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า

7.1.1 ไฟ้อัดประสานจากไฟ้หมาจู้ และไฟ้ช่างหม่น ที่ใช้การ UF และ PF มีค่าความแข็งเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างจากไฟ้อัดประสานที่ใช้การ EPI อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

7.1.2 ไฟ้อัดประสานจากไฟ้หกที่ใช้การทั้งสามชนิดมีค่าความแข็งเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$)

7.1.3 ไฟ้อัดประสานจากไฟ้บงใหญ่ที่ใช้การ PF มีค่าความแข็งเฉลี่ยไม่แตกต่างจากการใช้การ UF แต่แตกต่างจากการใช้การ EOI อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

7.2 แรกกดตั้งฉากกับแนวการ

ความแข็งของไฟ้อัดประสานมีค่าในช่วง 1.57 – 6.05 เมกกะพาสคัล โดยไฟ้อัดประสานที่ทำจากไฟ้บงใหญ่ใช้การ UF เป็นตัวประสานมีค่าความแข็งเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 6.05 เมกกะพาสคัล

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลองพบว่า ทั้งปัจจัยเดี่ยวของชนิดไฟ้และปัจจัยร่วมของชนิดไฟ้และชนิดการที่ใช้มีอิทธิพลต่อค่าความแข็งเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($p < 0.01$) ส่วนปัจจัยเดี่ยวของชนิดการที่ใช้ไม่มีอิทธิพลต่อค่าความแข็งเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า

7.2.1 ไฟ้อัดประสานจากไฟ้บงใหญ่ ไฟ้หมาจู้ และไฟ้ช่างหม่นที่ใช้การ EPI มีค่าความแข็งเฉลี่ยแตกต่างจากไฟ้อัดประสานที่ใช้การ UF และ PF อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

7.2.2 ไฟ้อัดประสานจากไฟ้หกที่ใช้การทั้งสามชนิดมีค่าความแข็งเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$)

8. ความเหนียว

ความเหนียวของไฟ้อัดประสานมีค่าในช่วง 1.44 – 9.90 เมกกะพาสคัล โดยไฟ้อัดประสานที่ทำจากไฟ้หกที่ใช้การ UF เป็นตัวประสานมีค่าความเหนียวเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 9.90 เมกกะพาสคัล

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลอง พบว่า มีเพียงปัจจัยเดียวของชนิดไม้ที่มีอิทธิพลต่อค่าความเหนียวเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ($p < 0.01$) ส่วนปัจจัยเดียวของชนิดกาบที่ใช้และปัจจัยร่วมของชนิดไม้และชนิดกาบที่ใช้ไม่มีอิทธิพลต่อค่าความเหนียวเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า เมื่อใช้ไม้ต่างชนิดกันทำเป็นไม้อัดประสานจะให้ค่าความเหนียวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) โดยไม้อัดประสานที่ทำจากไม้หกมีค่าความเหนียวสูงสุด รองลงมาคือไม้อัดประสานที่ทำจากไม้บงใหญ่ ไม้ซางหม่น และไม้หมาจู้ ตามลำดับ

สรุปผล

สมบัติของไม้อัดประสานจากการทดลองจะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาสมบัติในด้านความแข็งแรงพบว่า ไม้อัดประสานที่ใช้ไม้บงเป็นวัตถุดิบมีค่ากลสมบัติ คือ ค่าความเค้นอัดตั้งฉากเสีย ค่าความแข็งแรงและความแข็งตั้งในการตัดสถิติ ค่าความแข็ง และสมบัติในด้านการติดกาบ คือ ค่าความเค้นเฉือนขนานแนวกาบสูงที่สุด รองลงมาคือไม้อัดประสานที่ใช้ไม้ซางหม่น และไม้หกเป็นวัตถุดิบ ส่วนไม้อัดประสานที่ใช้ไม้หมาจู้เป็นวัตถุดิบมีค่ากลสมบัติต่ำสุด

กาบ UF, PF และ EPI ที่ใช้ทำไม้อัดประสานให้ค่าความยึดเหนี่ยวของแนวกาบไม่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดไม้ไฟและลักษณะของการใช้งาน หากต้องการใช้งานภายในอาคารให้ใช้ กาบ UF แต่หากต้องการใช้งานภายนอกอาคารที่สามารถทนความชื้นและความร้อนได้สูงให้ใช้ กาบ PF ส่วน กาบ EPI เป็นกาบที่ใช้งานภายนอกอาคารได้รองจาก กาบ PF และเป็นกาบที่ไม่มีสารระเหยประเภทฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นมิตรต่อผู้บริโภค

ดังนั้น การจะเลือกใช้ไม้อัดประสานประเภทใดนั้นจะคำนึงถึงความต้องการในการใช้งานว่าเป็นงานภายในหรือภายนอกอาคาร ตลอดจนปริมาณวัตถุดิบไม้ไฟที่มีอยู่ในท้องถิ่น

บรรณานุกรม

- จรรย์ จันทลักษณ์. 2534. **สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย**. พิมพ์ครั้งที่ 6. ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 468 น.
- ฐิติกุล ภาคศิริ. 2540. **Physical and Mechanical Properties of Wood from Sweet-Bamboo culms (*Dendrocalamus asper* Backer)**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

- วรัท พรหมโชติกุล. 2541. **การทำไม้ประกบกับโครงสร้างจากไม้มะพร้าว**. เลขที่ ร.505. สำนักวิชาการป่าไม้, กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ. 209 น.
- วรัท พรหมโชติกุล. 2541. **ไม้ประกบกับโครงสร้างจากไม้ขนาดเล็ก**. เลขที่ ร. 520. สำนักวิชาการป่าไม้, กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ. 118 น.
- วิสุทธิพงษ์ หลอดคำ. 2542. **Study of an Electrical Process for Flattening Pai-hok culms. (*Dendrocalamus hamiltonii* Nees)** วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- อนันตชัย เชื้ออนรรรม. 2539. **หลักการวางแผนการทดลอง**. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 395 น.
- อิทธิพงษ์ อินพล. 2540. **Flexural Properties of Glue-Laminated Bamboo**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ASTM Standard. 1994. **American Society for Testing and Materials Standard : Test Methods for Small Clear Specimens of Timber**. No. D143-1994 (2007).
- British Standard. 1957. **British Standard : Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber**. No. BS EN 373-1957.
- Chugg, W.A., 1994. **Glulam : The Theory and Practice of the Manufacture of Glued Laminated Timber Structure**, 1st Edition, London: Ernest Benn, 423 P.
- Houwink, R. and G. Salomon. 1965. **Adhesion and Adhesives**. Vol.1 New York : Elsevier Publishing Company.
- Hse, C – Y. 1971. **Properties of Phenolic Adhesion on Related to Bond Quality in Southern Pine Plywood**. Forest Products Journal. 21(1) : 44 – 52.
- Kollmann, F.F.P., E.W. Kuenzi and A.J. Stamm. 1975. **Principles of wood Science and Technology**. Vol. II. Springer-Verlag, Berlin. 703 p.
- Royal Forest Department. 2004. **Sustainable Management and Utilization from Bamboo in Final Technical Report Project: PD 56/99 Rev.1(I)** Promotion of the Utilization of Bamboo from Sustainable Sources in Thailand.