

# คุณสมบัติของแผ่นแอมไม้อัดเรียงเส้นจากไม้ตะกู

## Properties of oriented strand board from *Anthocephalus chinensis* (Lam)

วรธรรม อุ่นจิตติชัย	(WORATHAM OONJITTICHAJ) <sup>1</sup>
ธดาภรณ์ ชำนาญกิจ	(THADAPRON CHAMNANGIJ) <sup>2</sup>
สารโจน์ ช่วยสุด	(SAROJ CHUYSUD) <sup>3</sup>

### บทคัดย่อ

การศึกษาการผลิตแผ่นแอมไม้อัดเรียงเส้นจากไม้ตะกู เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณกาวที่มีต่อค่ากายสมบัติและกลสมบัติของแผ่น ซึ่งได้ศึกษาคุณสมบัติของไม้วัตถุดิบและคุณสมบัติของแผ่น พบว่า แอมไม้อัดที่ใช้ในการอัดแผ่นมีส่วนความเพริช 205.98 เมื่อเปรียบเทียบค่าความเป็นกรดเป็นด่างและค่าพอนความเป็นกรดเป็นด่างของไม้ตะกูกับไม้ยูคาลิปตัส กามาลดูเลนซิส พบว่าไม้ตะกูมีค่าความเป็นกรดต่ำกว่าไม้ยูคาลิปตัส กามาลดูเลนซิสและไม้ยางพารา มีค่าพอนความเป็นกรดใกล้เคียงไม้ยูคาลิปตัส กามาลดูเลนซิส และต่ำกว่าไม้ยางพารา และค่าพอนความเป็นกรดเป็นด่างต่ำกว่าไม้ยูคาลิปตัส กามาลดูเลนซิส

การศึกษาอิทธิพลของปริมาณกาวที่มีผลต่อคุณสมบัติของแผ่น พบว่า แผ่นแอมไม้อัดเรียงเส้นใช้ปริมาณกาว pMDI 5 % ทำให้ค่ากายสมบัติและกลสมบัติของแผ่นมีค่าดีขึ้น ซึ่งได้ค่าต่างๆ ดังนี้ ค่าการพองตัวหลังแช่น้ำ 1 และ 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 7.63 และ 25.60 % ตามลำดับ ค่าการดูดซึมน้ำหลังแช่น้ำ 1 และ 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 15.71 และ 58.38 % ตามลำดับ ค่าความชื้น มีค่าเท่ากับ 8.58 % ค่าความต้านทานแรงดัดตามความยาวและความกว้างในสถานะแห้ง มีค่าเท่ากับ 50.86 และ 19.68 เมกะพาสคาลตามลำดับ ค่าความต้านทานแรงดัดตามความยาวและความกว้างในสถานะเปียก มีค่าเท่ากับ 25.40 และ 14.17 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความยาวและความกว้างในสถานะแห้ง มีค่าเท่ากับ 4500 และ 1397 เมกะพาสคาลตามลำดับ ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความยาวและความกว้างในสถานะเปียก มีค่าเท่ากับ 1788 และ 769 เมกะพาสคาลตามลำดับ ค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า มีค่าเท่ากับ 0.46 เมกะพาสคาล และค่าความยืดหยุ่นของตะปูเกลียว มีค่าเท่ากับ 1458.15 นิวตัน

<sup>1</sup> นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ e-mail : woratham@yahoo.com

<sup>2</sup> ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

<sup>3</sup> ช่างเทคนิค สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน JIS A 5908-1994 : Particleboard (Type 24-10) พบว่า แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นที่ใช้กาว pMDI เพียง 3 % มีผลให้ค่ากายคุณสมบัติและกลสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่าการพองตัวหลังแช่น้ำ ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงคุณสมบัติเพิ่มเติม

**คำหลัก :** แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้น กาวพีเอ็มดีไอ ไม้ตะกู

### ABSTRACT

The study on amount of resin affecting to physical and mechanical properties of oriented strand board from *Anthocephalus chinensis* (Lam.), the results showed that strand size of *Anthocephalus chinensis* (Lam.) should have average slender ratio at 205.98. *Anthocephalus chinensis* (Lam.) had pH average more than *Eucalyptus calmaldulensi* and rubber wood. Acid-alkali buffering capacity were lower than *Eucalyptus calmaldulensi* and acid buffering capacity were nearly *Eucalyptus calmaldulensi* and lower than rubber wood.

The study on amount of resin affecting to properties of board the results showed that board using pMDI 5 % had physical and mechanical properties were better than pMDI 3 %. It showed that thickness swelling 1 and 24 hours be valuable 7.63 and 25.60 % respectively, water absorption 1 and 24 hours be valuable 15.71 and 58.38 % respectively, moisture content be valuable 8.58 % , modulus of rupture lengthwise and widthwise at dry test be valuable 50.86 and 19.68 MPa respectively, modulus of rupture lengthwise and widthwise at wet test be valuable 25.40 and 14.17 MPa respectively, modulus of elasticity lengthwise and widthwise at dry test be valuable 4,500 and 1,397 MPa respectively, modulus of elasticity lengthwise and widthwise at wet test be valuable 1,788 and 769 MPa respectively, internal bond be valuable 0.46 MPa and screw holding power be valuable 1458.15 N.

The board were tested by JIS A 5908 - 1994 : Particleboards (Type 24-10). It found that OSB using pMDI 3 % had physical and mechanical properties were passed the standard except thickness swelling should have adjust.

**Key words :** Oriented Strand Board (OSB), pMDI resin, *Anthocephalus chinensis* (Lam.)

## คำนำ

แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้น (Oriented Strand Board; OSB) หมายถึง แผ่นไม้ที่เกิดจากการนำชิ้นไม้หรือชิ้นวัสดุกลไกโนเซลลูโลสอื่นๆ ที่มีลักษณะบางและยาวมาก อัดในเครื่องอัดร้อนให้ยึดติดกันด้วยกาว โดยมีการเรียงตัวของแถบไม้เป็นชั้นคล้ายแผ่นไม้อัด (วรรณกรรมและคณะ, 2550) การใช้งานโดยทั่วไปคล้ายกับแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด ได้แก่ ใช้ทำไม้ใส่ในการผลิตไม้อัด ใช้เป็นส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์ เช่นผนังตู้ด้านหลัง ลิ้นชัก พื้นลิ้นชัก ใช้ตกแต่งร้านค้าและทำแผงโชว์สินค้า ใช้น้ำยา ทำผนังกัน หรือฉากันห้อง ทำฝ้าเพดาน ในอาคารบ้านเรือนหรือสำนักงาน ใช้ทำตู้เครื่องเสียงต่างๆ เช่น ตู้เครื่องเสียง ตู้ลำโพง ซึ่งคุณภาพของแผ่นที่ได้มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนด เช่น ชนิดไม้ที่ใช้ ลักษณะรูปร่างของชิ้นไม้ การใช้กาวและสารเติมแต่ง การควบคุมความชื้น การเรียงตัวของชิ้นไม้ ความหนาแน่นของแผ่น การปรับสภาวะของแผ่นก่อนใช้งาน ซึ่งงานวิจัยนี้ศึกษาถึงปริมาณกาวที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของแผ่น โดยศึกษาการใช้กาวสำหรับการผลิตแผ่นเพื่อการใช้งานภายนอกอาคาร คือ กาว pMDI ซึ่งการศึกษาจะเลือกใช้ปริมาณกาวที่ต่ำเนื่องจากต้องการให้เป็นแนวทางในการใช้กาวเพื่อเป็นการลดต้นทุนของการผลิตแผ่น เพื่อเปรียบเทียบค่าคุณสมบัติของแผ่นที่ได้จากการใช้กาวทั้ง 2 ชนิดและเป็นทางเลือกในการเลือกชนิดกาวและปริมาณกาวที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นต่อไป

การเลือกไม้ในการศึกษาครั้งนี้โดยการนำไม้ตะกุง ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจโตเร็วที่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศให้ความนิยมและสนใจที่จะปลูกเป็นสวนป่าไม้เศรษฐกิจในอนาคต เนื่องจากไม้ตะกุงเป็นไม้โตเร็ว ต้นสูง เปล่า ตรง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ภายในเวลาอันสั้น โดยเนื้อไม้ตะกุงไม่มีแก่นเนื้อเป็นมันขาว เส้นตรง เนื้อไม้ค่อนข้างหยาบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเภท ได้แก่ ทำเยื่อกระดาษ ไม้อัด ไม้บาง ก้านไม้ขีดไฟ ไฟเบอร์บอร์ด ปาร์ติเกิลบอร์ด และเนื่องจากไม้ตะกุงเป็นไม้เนื้ออ่อน จึงไม่นิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมาก หรือต้องการความทนทาน(สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้, 2551) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำไม้ไปใช้ประโยชน์และเพื่อเป็นทางเลือกใช้ไม้เพื่อให้ทันกับความต้องการที่มีมากขึ้น

## วิธีการศึกษา

โดยนำไม้ตะกุง อายุ 10 ปี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นเฉลี่ย ณ ความสูง 1.30 เมตร (DBH) 23.50 เซนติเมตร ความหนาแน่น ณ สภาวะแห้งบรรยากาศเฉลี่ย 453.93 กก./ลบ.ม. และไม้ตะกุงอายุ 30 ปี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นเฉลี่ย ณ ความสูง 1.30 เมตร (DBH) 25.50 เซนติเมตร ความหนาแน่น ณ สภาวะแห้งบรรยากาศเฉลี่ย 413.86 กก./ลบ.ม. จากจังหวัดกำแพงเพชร โดยนำไม้ทั้ง 2 ช่วงอายุมาทำการผสมกัน และนำมาศึกษาผลการใช้ Isocyanate (pMDI) ปริมาณ 3 และ 5 % เป็นตัวประสาน แล้วนำไปทดสอบกายสมบัติและกลสมบัติตามมาตรฐาน JIS A 5908 – 1994 : Particleboard

สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตและทดสอบได้ปฏิบัติดำเนินงานที่ห้องปฏิบัติการของงาน  
อุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

### อุปกรณ์ในการศึกษา


1. หม้อนึ่งไอน้ำ (Steaming Machine)
2. เครื่องทำเกล็ดไม้ (Flaker)
3. เครื่องร่อนพร้อมตะแกรง (Screening Machine)
4. เครื่องชั่งน้ำหนัก (Electric Balance)
5. เครื่องอัดร้อน (Hot – press)
6. เครื่องทดสอบกำลังวัสดุ (Universal Testing Machine)

### ขั้นตอนการศึกษา

#### 1. การเตรียมวัสดุและกาวติดไม้

##### 1.1 การเตรียมวัสดุทดลอง

โดยใช้ไม้ตะกูด จากจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งต้องนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้แผ่นไม้ที่  
พร้อมจะนำไปใช้ในกระบวนการอัดแผ่น โดยสรุปเป็นขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมได้ดังนี้



**Figure 1.** Wood preparation before production.

1.2 การเตรียมกาว โดยใช้กาวไอโซไซยานเนต ชนิด pMDI เป็นตัวประสาน

1.3 สมบัติทางกายภาพของกาวที่นำมาศึกษา มีผลดังตาราง

**Table 1.** Physical properties of pMDI

Order	Detail	Properties
1	Type	Polymeric diphenylmethane diisocyanate
2	Appearance	Dark brown liquid
3	Viscosities at 25 °C	250 cps
4	Specific Gravity at 25 °C	1.23

## 2. วิธีการผสมและผลิตแผ่นแฉับไม้อัดเรียงเลียนจากไม้ตะกุก

ผสมกาวกับแฉับไม้ โดยชั่งแฉับไม้ให้ได้น้ำหนักตามที่กำหนด ใส่ในเครื่องผสมกาวกับแฉับไม้ แล้วสเปรย์กาวไปบนแฉับไม้ในเครื่อง ชั่งน้ำหนักแฉับไม้ที่ผสมกาวเรียบร้อยแล้วตามที่ได้กำหนดและแบ่งแฉับไม้ออกเป็น 3 ส่วน โดยโรยแฉับไม้ชั้นที่ 1 และ 3 ไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปอัดร้อนจนครบเวลาตามที่กำหนดต่อไป แล้วจึงนำแผ่นที่ผลิตได้ไปปรับสภาพเป็นระยะเวลา 7 วัน (วรธรรม, 2543) จากนั้นนำแผ่นแฉับไม้อัดเรียงเลียนไปทดสอบคุณสมบัติทางกายสมบัติและทางกลสมบัติ





**Figure 2.** Production of Oriented Strand Board (OSB).

ในการผลิตแผ่นแฉกไม้อัดเรียงเส้นมีการกำหนดสภาวะในการผลิตแผ่นและขั้นตอนการผลิตแผ่นแฉกไม้อัดเรียงเส้น ดังนี้

ความหนาแน่นกำหนด	800 กก./ลบ.ม.
ความหนาของแผ่น	15 มม.
ขนาดของแผ่น	550 x 550 มม.
ประเภทกาว	กาว pMDI
ปริมาณกาว*	3 และ 5 %
อุณหภูมิในการอัด	150 °ซ.
แรงดันในการอัด	180 กก./ซม. <sup>2</sup>
ระยะเวลาในการอัด	8 นาที
หมายเหตุ	*เทียบเป็นน้ำหนักกาวต่อน้ำหนักแห้งของแผ่นไม้

### 3. การทดสอบคุณสมบัติของแผ่นแฉกไม้อัดเรียงเส้นที่ผลิตได้จากสภาวะทดลองทางกายสมบัติและทาง กลสมบัติ

#### 3.1 การเตรียมชิ้นทดสอบในการทดสอบทางกายสมบัติและทางกลสมบัติ

นำแผ่นแฉกไม้อัดเรียงเส้นที่ผลิตได้ตัดขอบออกทั้ง 4 ด้าน แล้วนำไปตัดเป็นชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน JIS A 5908 - 1994 : Particleboards

#### 3.2 การทดสอบสมบัติต่างๆ ของแผ่นตามมาตรฐาน JIS A 5908 - 1994 : Particleboards

- 3.2.1 ทดสอบหาการพองตัว (Thickness Swelling)
- 3.2.2 ทดสอบหาการดูดซึมน้ำ (Water Absorption)
- 3.2.3 การทดสอบค่าความต้านทานแรงดัด (Modulus of Rupture)
- 3.3.4 การทดสอบค่ามอดุลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity)
- 3.3.5 ทดสอบความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า (Internal Bonding)
- 3.3.6 ทดสอบความชื้น (Moisture Content)

## ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล

คุณสมบัติบางประการของไม้วัลตูดิบก่อนทำการอัดแผ่นเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของแผ่น ดังนี้

### 1. ผลการวิเคราะห์ขนาดแถบไม้อะคาเซีย ออลาโคคาร์ปา

**Table 2.** Screen analysis strand of *Anthocephalus chinensis* (Lam.)

Average strand dimension <sup>1/</sup>			Slenderness ratio
Length (mm.)	Thickness (mm.)	Width (mm.)	
127.71	0.62	15.98	205.98

<sup>1/</sup> Each average value was measured from 100 particles.



**Figure 3.** measure strand size of *Anthocephalus chinensis* (Lam.)

แถบไม้ตะกูดมีขนาดความกว้างเฉลี่ย 15.98 มม. ความยาวเฉลี่ย 127.71 ความหนาเฉลี่ย 0.62 มม.และ สัดส่วนความเพริยว 205.98

## 2. ผลการวัดความเป็นกรดเป็นด่างของไม้และการฟ่อนค่าความเป็นกรดเป็นด่างของไม้

**Table 3.** The analysis of pH and acid-alkali buffering capacity of *Anthocephalus chinensis* (Lam.) compared with *Eucalyptus calmdulensis*.

Sample	pH Average	Acid Buffering	Alkali Buffering	Acid-Alkali
		Capacity, Milliequivalent (x 10 <sup>-2</sup> )	Capacity, Milliequivalent (x 10 <sup>-2</sup> )	Buffering Capacity, Milliequivalent (x 10 <sup>-2</sup> )
<i>Anthocephalus chinensis</i> (Lam.)	6.15	17.94	9.17	27.11
Rubber Wood*	5.78	40.80	-	-
<i>Eucalyptus calmdulensis</i> **	4.88	16.47	21.70	38.17

(\* Oonjittichai , 2000 ) , (\*\* Oonjittichai , 2003 )

ไม้ตะกั่ว มีค่าความเป็นกรดต่ำกว่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสและไม้ยางพารา มีค่าฟ่อนความเป็นกรดใกล้เคียงไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และต่ำกว่าไม้ยางพารา มีค่าฟ่อนความเป็นด่างและค่าฟ่อนความเป็นกรดเป็นด่างต่ำกว่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส

## 3. ผลการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้น

การศึกษาการผลิตแผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นจากไม้ตะกั่ว เพื่อหาปริมาณกาวที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของแผ่น ได้ผลการศึกษา ดังตาราง



**Table 4.** Properties of oriented strand board from *Anthocephalus chinensis* (Lam.) at board density 800 kg/m<sup>3</sup> using pMDI 3 and 5 % as binder.





Resin content	Properties														IB (MPa)	Screw holding power (N)	Moisture content (%)
	TS		WA		Bending strength test (MPa)												
	1 h (%)	24 h (%)	1 h (%)	24 h (%)	Dry test				Wet test								
					Lengthwise		Widthwise		Lengthwise		Widthwise						
MOR	MOE	MOR	MOE	MOR	MOE	MOR	MOE	MOR	MOE								
pMDI 3 %	8.92	26.36	17.51	64.94	45.92	4718	18.23	1382	21.30	1718	10.66	660	0.49	1307.68	9.50		
pMDI 5 %	7.63	25.60	15.71	58.38	50.86	4500	19.68	1397	25.40	1788	14.17	769	0.46	1458.15	8.58		
JISA 5908-1994(24+10type)	-	≤ 20	-	-	≥24	≥4000	≥10	≥1300	≥12	-	≥ 5	-	≥ 0.3	≥ 500	5 - 13		


**Table 5.** Variances analysis of oriented strand board from *Anthocephalus chinensis* (Lam.) at board density 800 kg/m<sup>3</sup> using pMDI 3 and 5 % as binder.

Properties		Levene 's Test for Equality of Variances		T-test for Equality of Mean			
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
TS 1 h	Equal variances assumed	.059	.812 <sup>ns</sup>	1.264	16	.224	1.2967
	Equal variances not assumed			1.264	15.996	.224	1.2967
TS 24 h	Equal variances assumed	.838	.374 <sup>ns</sup>	.499	16	.625	.7622
	Equal variances not assumed			.499	15.133	.625	.7622
WA 1 h	Equal variances assumed	2.482	.135 <sup>ns</sup>	1.004	16	.330	1.8000
	Equal variances not assumed			1.004	12.104	.335	1.8000
WA 24 h	Equal variances assumed	.153	.701 <sup>ns</sup>	1.990	16	.064	6.5556
	Equal variances not assumed			1.990	15.608	.064	6.5556
MOR lengthwise dry test	Equal variances assumed	.180	.677 <sup>ns</sup>	-1.035	16	.316	-4.9411
	Equal variances not assumed			-1.035	12.971	.320	-4.9411
MOE lengthwise dry test	Equal variances assumed	2.324	.147 <sup>ns</sup>	.754	16	.462	218.2222
	Equal variances not assumed			.754	13.298	.464	218.2222
MOR widthwise dry test	Equal variances assumed	.201	.660 <sup>ns</sup>	-.651	16	.524	-1.4500
	Equal variances not assumed			-.651	15.995	.524	-1.4500
MOE widthwise dry test	Equal variances assumed	.963	.341 <sup>ns</sup>	-.123	16	.904	-15.0000
	Equal variances not assumed			-.123	15.690	.904	-15.0000
MOR lengthwise wet test	Equal variances assumed	8.166	.011*	-1.990	16	.064	-4.0978
	Equal variances not assumed			-1.990	10.938	.072	-4.0978

MOE	Equal variances assumed	3.938	.065 <sup>ns</sup>	-.479	16	.638	-69.5556
lengthwise	Equal variances not assumed			-.479	13.251	.640	-69.5556
wet test							
MOR	Equal variances assumed	.617	.444 <sup>ns</sup>	-2.733	16	.015	-3.5133
widthwise	Equal variances not assumed			-2.733	15.492	.015	-3.5133
wet test							
MOE	Equal variances assumed	10.395	.005*	-1.607	16	.128	-109.0000
widthwise	Equal variances not assumed			-1.607	8.981	.143	-109.0000
wet test							
IB	Equal variances assumed	.302	.590 <sup>ns</sup>	.299	16	.769	3.111E-02
	Equal variances not assumed			.299	15.676	.769	3.111E-02
Screw	Equal variances assumed	2.664	.122 <sup>ns</sup>	-1.394	16	.182	-150.4667
holding	Equal variances not assumed			-1.394	14.142	.185	-150.4667
power							
MC	Equal variances assumed	3.220	.092*	4.225	16	.001	.9233
	Equal variances not assumed			4.225	13.686	.001	.9233

\* significant at 5% probability level <sup>ns</sup> non significant at 5% probability level





**Figure 4.** The properties of oriented strand board from *Anthocephalus chinensis* (Lam.) using pMDI 3 and 5 % as binder.

### 3.1 การพองตัวหลังแช่น้ำ (Thickness Swelling)

ค่าการพองตัวหลังแช่น้ำ 1 ชั่วโมง ของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 8.92 และ 7.63 % ตามลำดับ และ ค่าการพองตัวหลังแช่น้ำ 24 ชั่วโมงของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 26.36 และ 25.60% ตามลำดับ ซึ่งพบว่าเมื่อใช้ปริมาณกาวเพิ่มขึ้น ค่าการพองตัวหลังแช่น้ำมีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน JIS A 5908-1994 : Particleboards (Type24-10) พบว่า ทุกปริมาณกาว ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อทำการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี T-Test for

independent sample ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (ศิริชัย, 2540) พบว่า แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นมีค่าการพองตัวหลังแช่น้ำ 1 และ 24 ชั่วโมงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณการ

### 3.2 ค่าการดูดซึมน้ำหลังแช่น้ำ (Water Absorption)

ค่าการดูดซึมน้ำหลังแช่น้ำ 1 ชั่วโมง ของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 17.51 และ 15.71 % ตามลำดับ และ ค่าการดูดซึมน้ำหลังแช่น้ำ 24 ชั่วโมงของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 64.94 และ 58.38 % ตามลำดับ ซึ่งพบว่าเมื่อใช้ปริมาณการเพิ่มขึ้น ค่าการดูดซึมน้ำหลังแช่น้ำมีค่าลดลงเมื่อทำการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี T-Test for independent sample ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % พบว่า แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นมีค่าการดูดซึมน้ำหลังแช่น้ำ 1 และ 24 ชั่วโมงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณการ

### 3.3 ความต้านทานแรงตัด (Modulus Of Rupture)

#### 3.3.1 ความต้านทานแรงตัดตามความยาวและความกว้างในสถานะแห้ง

ค่าความต้านทานแรงตัดตามความยาวของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 45.92 และ 50.86 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ค่าความต้านทานแรงตัดตามความกว้างของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 18.23 และ 19.68 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ซึ่งพบว่าเมื่อใช้ปริมาณการเพิ่มขึ้นค่าความต้านทานแรงตัดสูงมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน JIS A 5908-1994 : Particleboard (Type 24-10) พบว่า ทุกปริมาณการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อทำการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี T-Test for independent sample ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % พบว่า แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นมีค่าความต้านทานแรงตัดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณการ

#### 3.3.2 ความต้านทานแรงตัดตามความยาวและความกว้างในสถานะเปียก

ค่าความต้านทานแรงตัดตามความยาวของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 21.30 และ 25.40 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ค่าความต้านทานแรงตัดตามความกว้างของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 10.66 และ 14.17 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ซึ่งพบว่าเมื่อใช้ปริมาณการเพิ่มขึ้นค่าความต้านทานแรงตัดสูงมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน JIS A 5908-1994 : Particleboard (Type 24-10) พบว่า ทุกปริมาณการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อทำการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี T-Test for independent sample ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % พบว่า แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นมีค่าความต้านทานแรงตัดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณการ ยกเว้นค่าความต้านทานแรงตัดตามความยาวในสถานะเปียกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณการ

### 3.4 มอดูลัสยืดหยุ่น (Modulus Of Elasticity)

#### 3.4.1 มอดูลัสยืดหยุ่นตามความยาวและความกว้างในสถานะแห้ง

ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความยาวของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 4718 และ 4500 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความกว้างของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 1382 และ 1397 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ซึ่งพบว่าเมื่อใช้ปริมาณกาวเพิ่มขึ้นค่ามอดูลัสยืดหยุ่นมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน JIS A 5908-1994 : Particleboard (Type 24-10) พบว่า ทุกปริมาณกาวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อทำการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี T-Test for independent sample ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % พบว่า แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นมีค่ามอดูลัสยืดหยุ่นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณกาว

#### 3.4.2 มอดูลัสยืดหยุ่นตามความยาวและความกว้างในสถานะเปียก

ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความยาวของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 1718 และ 1788 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความกว้างของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 660 และ 769 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ซึ่งพบว่าเมื่อใช้ปริมาณกาวเพิ่มขึ้นค่ามอดูลัสยืดหยุ่นมีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่อทำการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี T-Test for independent sample ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % พบว่า แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นมีค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความยาวแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณกาว และแผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นมีค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความกว้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณกาว

### 3.5 ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า (Internal Bond)

ค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 0.49 และ 0.46 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ซึ่งพบว่าเมื่อใช้ปริมาณกาวเพิ่มขึ้นมีค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน JIS A 5908-1994 : Particleboard (Type 24-10) พบว่า ทุกปริมาณกาวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อทำการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี T-Test for independent sample ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % พบว่า แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นมีค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณกาว

### 3.6 ความยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียว (Screw holding power)

ค่าความยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียวของแผ่นทดสอบที่ใช้กาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 1307.68 และ 1458.15 นิวตัน ตามลำดับ ซึ่งพบว่าเมื่อใช้ปริมาณกาวเพิ่มขึ้นมีค่าความยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน JIS A 5908-1994 : Particleboard (Type 24-10) พบว่า ทุกปริมาณกาวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อทำการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี T-Test for independent sample ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % พบว่า แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นมีค่าความยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียวแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณกาว

### 3.7 ความชื้น (Board Moisture Content)

ค่าความชื้นของแผ่นทดสอบที่ใช้กาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 9.50 และ 8.58 % ตามลำดับ ซึ่งพบว่าเมื่อใช้ปริมาณกาวยเพิ่มขึ้นค่าความชื้นมีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน JIS A 5908-1994 : Particleboard (Type 24-10) พบว่ามีเพียงแผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้น ทุกปริมาณกาวยผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และเมื่อทำการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี T-Test for independent sample ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % พบว่า แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นมีค่าความชื้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณกาวย

### สรุปผล

การศึกษาการผลิตแผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นจากไม้ตะกู พบว่า แถบไม้อัดคุณภาพดีมีส่วนความเพริช 205.98 มีค่าความเป็นกรดต่ำกว่าไม้ยูคาลิปตัส ความลวดลายเส้น มีค่าพอนความเป็นกรดใกล้เคียงกัน และค่าพอนความเป็นกรดเป็นด่างต่ำกว่าไม้ยูคาลิปตัส ความลวดลายเส้น

ค่าการพองตัวหลังแช่น้ำ 1 ชั่วโมง ของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 8.92 และ 7.63 % ตามลำดับ ค่าการพองตัวหลังแช่น้ำ 24 ชั่วโมง ของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 26.36 และ 25.60 % ตามลำดับ ค่าการดูดซึมน้ำหลังแช่น้ำ 1 ชั่วโมงของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 17.51 และ 15.71 % ตามลำดับ ค่าการดูดซึมน้ำหลังแช่น้ำ 24 ชั่วโมงของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 64.94 และ 58.38 % ตามลำดับ และค่าความชื้นของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 9.50 และ 8.58 % ตามลำดับ พบว่ามีค่าลดลงเมื่อปริมาณกาวยเพิ่มขึ้น

ค่าความต้านแรงตัดตามความยาวในสถานะแห้ง ของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 45.92 และ 50.86 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ค่าความต้านแรงตัดตามความกว้างในสถานะแห้ง ของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 18.23 และ 19.68 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ค่าความต้านแรงตัดตามความยาวในสถานะเปียก ของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 21.30 และ 25.40 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ค่าความต้านแรงตัดตามความกว้างในสถานะเปียก ของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 10.66 และ 14.17 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ค่าความยืดหยุ่นของตะปูเกลียว ของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 1307.68 และ 1458.15 นิวตัน ตามลำดับ พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ปริมาณกาวยเพิ่มขึ้น

ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความยาวในสถานะแห้ง ของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 4718 และ 4500 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความกว้างในสถานะแห้ง ของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 1382 และ 1397 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความยาวในสถานะเปียก ของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 % มีค่า 1718 และ 1788 เมกะพาสคาล ตามลำดับ ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความกว้างในสถานะเปียก ของแผ่นทดสอบใช้ปริมาณกาวย pMDI 3 และ 5 %

มีค่า 660 และ 769 เมกะพาสกาล ตามลำดับ และค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ของแผ่นทดสอบใช้ ปริมาณกาว pMDI 3 และ 5 % มีค่า 0.49 และ 0.46 เมกะพาสกาล ตามลำดับ ซึ่งพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันเมื่อใช้ ปริมาณกาวเพิ่มขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน JIS A 5908-1994 : Particleboard (Type 24-10) พบว่า ค่าความ ต้านแรงคัด ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นทุกสภาวะ ค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ค่าความยืดหยุ่นตะปู เกลียว และค่าความชื้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มีเพียงค่าการพองตัวหลังแช่น้ำ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด

เมื่อทำการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี T-Test for independent sample ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % พบว่า แผ่นแถบไม้อัดเรียงเส้นมีค่าการพองตัวหลังแช่น้ำ ค่าการดูดซึมน้ำ หลังแช่น้ำ 1 และ 24 ชั่วโมง ค่าความยืดหยุ่นตะปูเกลียว ค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ค่า ความต้านแรงคัด ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณกาว ยกเว้นค่าความ ต้านทานแรงคัดตามความยาวสภาวะเปียก ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามความกว้างสภาวะเปียกและค่าความชื้น แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อปริมาณกาว

### กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหรือชุดโครงการวิจัยการใช้ประโยชน์ไม้สัก ไม้ตระกูล สน และไม้โตเร็ว เพื่ออุตสาหกรรมแผ่นอัดเพื่อการก่อสร้าง และขอขอบคุณ คุณประทัย แก่นนาค ที่กรุณา ติดต่อประสานงานเรื่องวัตถุดิบ ไม้จากจังหวัดกำแพงเพชร และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสถานีพัฒนา วิจัยกำแพงเพชร ที่ได้กรุณาช่วยในการตัดทอนและขนย้ายมาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของงานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ของสำนักวิจัย และพัฒนาการป่าไม้ ที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง

### เอกสารอ้างอิง

- วรรณม อุจน์จิตติชัย. 2543. แผ่นปาร์ติเกิลจากเศษไม้คละชนิดเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม. ผลงานวิจัยกลุ่ม พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ 2541-2542. หน้า 91.
- วรรณม อุจน์จิตติชัย. 2546. ความรู้ทั่วไปในการใช้กาวกับงานไม้ กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้สำนักวิจัย เศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ 151 หน้า.



วรรณกรรม อุ๋นจิตติชัยและคณะ. 2550. ผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้จากเศษไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ 167 หน้า.

ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2540. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. พิมพ์ครั้งที่ 9. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. 556 หน้า.

สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้. 2551. ไม้ตะกูด (กระท่อม กระท่อมบก ตุ่มหลวง ตะโกส้ม ฯลฯ),  
เอกสารเผยแพร่สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้. กรุงเทพมหานคร.

Japanese Industrial Standard, Japanese Standards Association. 1994. JIS A 5908 Standard Specification for  
Particleboards. Hohbunsha Publ. Co. Inc. Tokyo. 21 p.

