

การใช้เชื้อราเพื่อช่วยในการผลิตเยื่อกระดาษจากไม้เศรษฐกิจและไม้โตเร็ว  
(Biopulping of economic wood and fast growing species)

คุณนัยนา ทองเจียม (Naiyana Thongjiem)<sup>1</sup>  
คุณรัตนา หม่อมณี (Ratana Mormanee)<sup>1</sup>

บทคัดย่อ

การทดลองผลิตเยื่อกระดาษจากไม้กฤษณาอายุ 3, 4 และ 5 ปี โดยใช้เชื้อเห็ด 4 ชนิดคือ *Trametes versicolor* เห็ดตีนปลอก (*Lentinus tigrinus*) เห็ดนางรม (*Pleurotus ostreatus*) และเห็ดเป่าฮื้อ (*P. cystidiosus*) ในขบวนการหมักขึ้นไม้ ระยะเวลา 67 วัน นำชิ้นไม้มาต้มเยื่อด้วยกรรมวิธี Formacell แล้วทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของแผ่นกระดาษที่ผลิตได้ตามมาตรฐานของ TAPPI พบว่าในไม้กฤษณาอายุ 3 ปี ต้มด้วย Formic acid 15% อุณหภูมิ 150 °C นาน 1 ½ ชั่วโมง เห็ดเป่าฮื้อให้ผลผลิตเยื่อกระดาษและมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ดีกว่าเห็ดชนิดอื่น ไม้กฤษณาอายุ 4 ปี ต้มด้วย Formic acid 10% ในสภาวะเดียวกัน เห็ดนางรมให้ผลผลิตและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ดีโดยใช้สารเคมีน้อยลง สำหรับไม้กฤษณาอายุ 5 ปี ต้มด้วย Formic acid 10 % อุณหภูมิ 150°C นาน 1 ชั่วโมง เห็ดเป่าฮื้อให้ผลผลิตเยื่อและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ดีกว่าเห็ดชนิดอื่น เหมาะสมในการใช้เพื่อลดสารเคมีและประหยัดพลังงานในการต้มเยื่อ

คำหลัก : เชื้อรา การผลิตเยื่อกระดาษ ไม้เศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว

<sup>1</sup> นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

## **Abstract**

Biopulping of agar wood (*Aquilaria crassna*) was made from pretreatment of 3-5 years aged chips for 67 days with 4 species of white rot fungi, *Trametes versicolor*, *Lentinus tigrinus*, *Pleurotus ostreatus* and *P. cystidiosus*. Formacel process was applied in pulp cooking, then pulp and paper quality were tested in accordance with TAPPI standard. The result showed that pretreatment of 3 years aged agar wood chips cooking in formic acid 15 % 150°C 1 ½ hrs, *Pleurotus cystidiosus* gave the best performance. Pretreatment of 4 years aged agar wood chips were cooked in formic acid 10 % in same condition, *Pleurotus ostreatus* gave higher yield and higher brightness when reduce chemical use. To reduce cooking time, pretreatment of 5 years aged agar wood chips were cooked in formic acid 10 % 150°C 1 hr., *P. cystidiosus* showed higher yield, higher strength and higher brightness than others. Therefore, it can be used to reduce chemical and save energy in cooking process.

**Keyword:** Fungi, biopulping, economic wood, fast-growing species

## คำนำ

ตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นต้นมารัฐบาลไทยให้เงินอุดหนุนสำหรับการปลูกป่าทดแทนจำนวน 3,000 บาทต่อพื้นที่ 1 ไร่ ผ่านทางกรมป่าไม้ ไม้กฤษณาชนิด *Aquilaria crassna* เป็นหนึ่งใน 66 species ที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกในโครงการนี้ ตามสถิติมีผู้สนใจรับเงินอุดหนุนเพื่อปลูกอยู่ 98 ราย (ข้อมูลระหว่าง พ.ศ. 2537 -พ.ศ. 2545) ในการค้าไม้กฤษณานั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อเป็นหลัก มีผู้กล่าวว่าไม้เกรดหนึ่งดีเยี่ยมมี ราคาสูงถึง 11,500 US.ดอลลาร์ต่อหนึ่งกิโลกรัมเลยทีเดียว และที่นิยมมากที่สุดเป็นน้ำมันหอมระเหย ซึ่ง ผลิตจากไม้กฤษณาเกรดชั้นรองลงมาซึ่งราคาของน้ำมันหอมระเหยขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบวิธีการกลั่น และฝีมือในการกลั่น ถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์จะมีราคา 30,000 US.ดอลลาร์ต่อหนึ่งกิโลกรัม ดังนั้น ไม้กฤษณาจึงเป็นไม้ที่มีผู้คนให้ความสนใจในทางเศรษฐกิจ แต่ในการปลูกไม้กฤษณาทางการค้าเพื่อการผลิต ไม้หอมหรือกลั่นน้ำมันหอมระเหยนั้นไม่สามารถทำให้เกิดไม้หอมได้ทั้งต้นมีเศษเหลือของไม้ปกติจำนวนมากที่ ไม้มีกลิ่นหอม ดังนั้นเพื่อทำให้การใช้ประโยชน์จากไม้กฤษณามีมูลค่าสูงที่สุดเนื่องจากมีรายงานว่าไม้กฤษณา สามารถ นำมาผลิตกระดาษได้(นัยนา,2546) การนำไม้กฤษณามาทำเยื่อกระดาษน่าจะเป็นหนทางหนึ่ง ในการ ใช้ประโยชน์ ของไม้กฤษณาให้ครบวงจรได้ แต่กรรมวิธีในการผลิตเยื่อกระดาษในประเทศไทยนั้นนิยมใช้ สารเคมีหรือกรรมวิธีซัลเฟต กรรมวิธีดังกล่าวมักใช้เวลาในการต้มเยื่อนานทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและ ต้องใช้สารเคมีพวกโซเดียม ไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลไฟต์จำนวนมากเพื่อขจัด brown lignin ออกไปให้ คงเหลือแต่ white cellulose ในการผลิตกระดาษกรรมวิธีนี้ทำให้เกิดการปนเปื้อนของ dioxins ก่อให้เกิด มลภาวะต่อสภาพแวดล้อม จึงมี ความพยายามนำวิธี biopulping คือการใช้เชื้อราที่มีความสามารถย่อยสลาย ลิกนิน (lignin-degrading fungi) มาใส่ลงในชิ้นไม้ก่อนสักกระยะหนึ่งเพื่อช่วยในการย่อยสลาย แล้วจึงนำไปผ่านขบวนการผลิตเยื่อกระดาษต่อไป (Anonymous, 2004) ขบวนการ biopulping สามารถ แยกย่อยออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ biomechanical pulping และ biochemical pulping มีรายงานกล่าวถึง ประสิทธิภาพของการใช้เชื้อรา *Ceriporiopsis subvermispora* กับไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง หลายชนิดแล้วตามด้วยขบวนการ thermomechanical pulping พบว่าสามารถประหยัดพลังงานได้น้อย 30 เปอร์เซ็นต์และความแข็งแรงของเยื่อที่ได้เพิ่มขึ้น สำหรับกรณี biochemical pulping แบบ biokraft pulping ในประเทศอินเดียนำมาใช้กับไม้ยูคาลิปตัส สามารถย่นระยะเวลาการต้มเยื่อได้ โดยไม่ส่งผลเสียต่อ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และไม้กระถินเทพาที่นำมาหมัก ด้วยเชื้อรา *Trametes* sp. ก่อนนำมาผลิตเยื่อ แบบกรรมวิธี ซัลเฟตก็สามารถลดเวลาการต้มเยื่อลงได้โดยไม่เสีย คุณภาพ( กิตติยา และคณะ, 2545) เชื้อเห็ดราพวก white rot สามารถสร้างเอ็นไซม์เพื่อย่อยสลายลิกนิน ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ (Have and Teunisson,2001) นอกจากนี้ยังสามารถย่อยสลายสารพิษ เช่น chlorinated aromatic compound , heterocyclic aromatic hydrocarbons, various dye, synthetic highpolymer การสร้างเอ็นไซม์ โดยเชื้อรานี้ จึงมีประโยชน์ในขบวนการอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ( Kamitsuji, H. et al.,2004) เห็ด white rot ที่นิยมนำมาทดลองใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษ เช่น *Trametes versicolor*, *Bjerkandera adusta* ส่วนเห็ดกินได้ที่มีการนำมาทดลองใช้ คือ *Pleurotus ostreatus* และเห็ดใน genus *Lentinus* (Mossebo, 2002; Pérez, et al., 2002 ) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ ของเชื้อเห็ด white rot ชนิดต่างๆ ที่ใช้ในขบวนการหมักชิ้นไม้กฤษณา ก่อนนำมาต้ม เยื่อในการทำกระดาษ

## อุปกรณ์และวิธีการ

### อุปกรณ์

1. ไม้กฤษณา (*Aquilaria crassna*) อายุ 3 ปี, 4 ปี และ 5 ปี
2. เชื้อเห็ด white rot จำนวน 4 ชนิดคือ *Trametes versicolor*, เห็ดตีนปลอก (*Lentinus tigrinus*), เห็ดนางรม (*Pleurotus ostreatus*) และเห็ดเป่าฮื้อ (*Pleurotus cystidiosus*) สองชนิดหลังเป็นเห็ดกินได้

### วิธีการทดลอง

1. นำไม้กฤษณาสด อายุ 3 ปี, 4 ปี และ 5 ปี มาเข้าเครื่องขึ้นไม้สับนำชิ้นไม้ที่ผ่านการสับไปผึ่งในตะแกรงให้แห้ง

2. แบ่งไม้แต่ละอายุที่ผึ่งแห้งแล้ว ไปหาความชื้นในเนื้อไม้ (เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ของไม้อบแห้ง) โดย

2.1 ทำความสะอาดขวดชั่ง อบให้แห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ  $100 \pm 5^\circ\text{C}$  นาน 4 ชั่วโมง จากนั้นเอาขวดชั่งใส่โถดูดความชื้น (desiccators) ที่ให้เย็นนำขวดชั่งมาชั่งจนน้ำหนักคงที่

2.2 ชั่งไม้กฤษณาจำนวน 2 กรัม ในขวดชั่งที่ทราบน้ำหนักแล้ว ( $w_1$ ) นำขวดชั่งนี้เข้าเตาอบที่อุณหภูมิ  $100 \pm 5^\circ\text{C}$  อบประมาณ 2 ชั่วโมง นำมาทำให้เย็นในโถดูดความชื้นและชั่งน้ำหนัก ( $w_2$ ) ทำซ้ำเช่นนี้อีกจนน้ำหนักไม้คงที่ จากนั้นนำมาคำนวณหาปริมาณความชื้นจากสูตร

$$\% \text{ ความชื้น} = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100$$

$W_1$  = น้ำหนักไม้ก่อนอบ

$W_2$  = น้ำหนักไม้ภายหลังอบแล้ว

การหา % ความชื้น ทำ 2 ซ้ำ ต่ออายุไม้ และหาค่าเฉลี่ยเพื่อนำค่านี้ไปคำนวณหาผลผลิตเยื่อ

3. การเตรียมเชื้อรา

การเลี้ยงเชื้อเห็ดในอาหารเลี้ยงเชื้อ

- 3.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ CM

สูตรอาหาร CM

มันสำปะหลัง	400	กรัม
Dextrose	15	กรัม
วุ้นผง	20	กรัม
น้ำกลั่น	1,000	มิลลิลิตร
Gentamycin Sulfate	6	มิลลิลิตร
Benomyl 15 ppm	7	มิลลิลิตร

### วิธีทำ

- 2.1 ล้างมันที่ปอกเปลือกแล้วให้สะอาด นำมาตัดออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดเท่าลูกเต๋า
- 2.2 ต้มมันกับน้ำ 1,000 มิลลิลิตร จนมันสุก
- 2.3 นำมากรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อเอาเนื้อมันออก
- 2.4 เติม dextrose ในน้ำต้มมัน คนให้เข้ากัน ต้มจน dextrose ละลาย
- 2.5 ใส่วุ้นผงลงไป ต้มจนวุ้นละลาย

2.6 คนส่วนผสมให้เข้ากัน เติมน้ำกลั่นในอาหารจนมีปริมาตรครบ 1,000 มล.

2.7 เท Gentamycin Sulfate 6 มิลลิลิตร (3 หลอด) และ Benomyl 15 ppm 7 มิลลิลิตร กวนให้เข้ากัน

2.8 บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อลงใน flask หรือหลอดเลี้ยงเชื้อโดยให้มีปริมาตรไม่เกิน 2 ใน 3 ของภาชนะอุดด้วยจุกสำลีและหุ้มทับด้วยอลูมิเนียมฟอยล์

2.9 นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ำ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ 121° C นาน 15 นาที

2.10 นำอาหารที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว มาเทลงจานเลี้ยงเชื้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ให้มีปริมาตร 20 มล. ต่อจานเลี้ยงเชื้อโดยทำในสภาพปลอดเชื้อ

3.2 เชื้อเชื้อเห็ดนางรม (*Pleurotus ostreatus*) เห็ดเป่าฮื้อ (*Pleurotus cystidiosus*) เห็ด *Trametes versicolor* เห็ดตีนปลอก (*Lentinus tigrinus*) ลงในจานเลี้ยงเชื้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ที่บรรจุอาหาร CM (นัยนา, 2545) อยู่ ทิ้งไว้ 7-15 วันเพื่อรอให้เชื้อเต็ม plate

4. การหมักเชื้อราในชั้นไม้กฤษณา

4.1 ชั่งไม้สักกฤษณา 800 กรัม/อายุไม้ ใช้เชื้อจำนวน 4 เชื้อ/อายุไม้ ดังนั้นจึงแบ่งไม้สักเป็น 200 กรัม/เชื้อ/อายุไม้

4.2 แ่ชั้นไม้สักที่แบ่งไว้ในน้ำ ให้น้ำท่วมชั้นไม้ ทิ้งไว้ข้ามคืน

4.3 ตักชั้นไม้ขึ้นไว้ในตะแกรง ใส่แบ่งข้าวเหนียว 40 กรัม รำข้าว 40 กรัม ในไม้แต่ละเชื้อ คลุกให้เข้ากัน นำมาใส่ถุงพลาสติกทนร้อน แล้วใส่คอขวดพลาสติก อุดจุกสำลี หุ้มกระดาษฟอยล์

4.4 นำถุงพลาสติกใส่ชั้นไม้สักที่เตรียมไว้ นำไปอบฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 °C นาน 30 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น

4.5 นำถุงพลาสติกขึ้นจากตู้อบฆ่าเชื้อ แล้วนำเชื้อที่เลี้ยงไว้ 4 ชนิด ในอาหารมาเตรียมไว้ จากนั้นใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เจาะเชื้อริมโคโลนี ใส่ถุงพลาสติก 3 ชั้น/เชื้อ/ถุง ทำในสภาพปลอดเชื้อ ทิ้งไว้ประมาณ 67 วัน

4.6 นำชั้นไม้กฤษณาที่หมักเชื้อราแต่ละชนิดไว้ในถุงพลาสติก ไปทำการต้มเยื่อ

4.7 นำชั้นไม้กฤษณาที่หมักเชื้อแล้วมาทดลองต้มเยื่อด้วยกรรมวิธีซัลเฟตหรือ kraft process (โดยสารเคมีที่สำคัญ คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์, โซเดียมซัลไฟด์) และกรรมวิธีฟอร์มาเซล (สารเคมีที่สำคัญคือ กรดอะซิติก, กรดฟอร์มิก) ที่สภาวะต่างๆ เพื่อหากรรมวิธีที่เหมาะสม ที่จะได้กระดาษที่มีคุณภาพดีประหยัดพลังงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

4.8 นำเยื่อที่ได้มาล้าง ปริมาณและคุณภาพเยื่อที่ผลิตได้แล้วนำเยื่อส่วนที่ดีไปตีด้วยเครื่อง PFI mill ให้ได้ค่าองศา อิสสระแตกต่างกันแล้วนำไปทำแผ่นทดสอบด้วยเครื่องของ Frank ให้มีน้ำหนักมาตรฐานประมาณ 75 กรัมต่อตารางเมตร วางแผ่นทดสอบในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 24 ชั่วโมง แล้วนำมาวัดความสว่างและทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของแผ่นกระดาษที่ผลิตได้ที่ ค่าองศา อิสสระ (°SR) ต่างๆ เพื่อสร้างแผนภูมิคุณสมบัติทางฟิสิกส์แต่ละอย่างและหาค่าคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ณ จุดที่มีค่าองศาอิสสระ

= 40 ตามมาตรฐานของ TAPPI ดังนี้

## Standard use in evaluation for pulping

Tappi and SCAN standards testing

ISO Brightness	SCAN-P3;62
%Yield	
Beating Time	SCAN-C24;67
Freeness	T227 os-68
Thickness and Apparent density	T411 os-68
Breaking Length	SCAN-P16;65
Tear Factor	SCAN-P11;64
Burst Factor	T403 ts-63

### ผลการทดลอง

จากการทดลองตารางที่ 1 ไม้กฤษณาไม่ทราบอายุ (50 ปีขึ้นไป) ที่หมักด้วยเห็ด 4 ชนิด เป็นระยะเวลา 67 วัน เมื่อนำมาต้มด้วย กรรมวิธีซัลเฟตที่ให้ Active alkali = 10 % Sulfidity = 25% อุณหภูมิ 150 °C นาน 1 ½ ชั่วโมง พบว่า เห็ดตีนปลอกและเห็ดเป่าฮื้อมีผลผลิตที่ดี แต่ค่าการทดสอบทางฟิสิกส์ของเห็ดตีนปลอกดีกว่าเห็ดชนิดอื่น (ภาพ 1) เมื่อนำมาเพิ่มระยะเวลาการต้มนานขึ้นเป็น 2 ชั่วโมง เห็ดเป่าฮื้อให้ผลผลิตเยื่อและค่าการทดสอบ ทางฟิสิกส์ดีกว่าเห็ดชนิดอื่นปัญหาคือเยื่อที่ได้จากการต้มด้วยซัลเฟตมีเมือกจุดดำปะปนซึ่งคือ lignin ที่ตกค้างอยู่ มีผลต่อคุณภาพของเยื่อ ดังนั้นจึงนำไปต้มด้วยกรดเพื่อลดจุดดำนี้




ภาพ 1: 1 = เยื่อที่หมักด้วยเห็ด Trametes  
3 = เยื่อที่หมักด้วยเห็ดเป่าฮื้อ

2 = เยื่อที่หมักด้วยเห็ดนางรม  
4 = เยื่อที่หมักด้วยเห็ดตีนปลอก

ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตเยื่อกระดาษไม้กฤษณาไม่ทราบอายุที่ได้จากการต้มด้วยกรรมวิธีซัลเฟตที่ให้ Active alkali = 10 % ระยะเวลา 2 ชั่วโมง และ 1 ½ ชั่วโมง เมื่อ pretreatment ด้วยเชื้อเห็ด 4 ชนิด

Process	ชนิดของ White rot fungi	YIELD [%]	Freeness [%]	Tensile strength [mN]	Burst strength [KPa/g/m <sup>2</sup> ]	Tearing strength [cN]	Brightness [%]
<u>Sulfate</u> (Kraft) AA=10%,Sulfidity = 25%, Temp=150 °C, Time= 2 Hrs	<i>Trametes versicolor</i>	9.73	47-48	5,937	238	17.7	33.9
	เห็ดนางรม	13.38	39-40	5,183	228	22.1	37
	เห็ดเป่าฮื้อ	18.82	24-25	4,661	223	39.4	36.9
	เห็ดตีนปลอก	17.68	27-28	4,838	292	41.1	37.4
<u>Sulfate</u> AA=10%,Sulfidity= 25%, Temp=170 °C, Time= 1 ½ Hrs	<i>Trametes versicolor</i>	11.76	-	5,814	266	24.3	39.9
	เห็ดนางรม	15.06	47-48	5,483	248	21.4	39.5
	เห็ดเป่าฮื้อ	19.02	31-32	5,800	249	45.3	38.2
	เห็ดตีนปลอก	14.15	47-48	6,300	255	29	36.5

จากผลการทดลองตารางที่ 2 ในไม้กฤษณาอายุ 3 ปี หมักด้วยเห็ด 4 ชนิด ระยะเวลา 67 วัน เมื่อนำมาต้มด้วยกรรมวิธีฟอร์มาเซลด้วย Formic acid 15% อุณหภูมิ 150°C นาน 1 ½ ชั่วโมง พบว่า เห็ดเป่าฮื้อให้ผลผลิตเยื่อใกล้เคียงกับเห็ดนางรมคือ 42 % และ 44% ตามลำดับแต่เห็ดเป่าฮื้อให้ค่า คุณสมบัติทางฟิสิกส์ดีกว่าเห็ดชนิดอื่นคือให้กระดาษที่มีค่าความต้านทานต่อแรงที่กระทำสูงกว่า และให้กระดาษที่มีความสว่างสูงกว่าคือ 32.1 % (ภาพ 2) ขณะที่เห็ดอื่นให้กระดาษที่มีความสว่างอยู่ระหว่าง 22 – 27 %



ภาพ 2 :            1=Trametes                    2=เห็ดนางรม  
                      3=เห็ดเป่าฮื้อ                4=เห็ดตีนปลอก



ตารางที่ 2 แสดงผลผลิตเยื่อกระดาษไม้กฤษณาที่ได้จากการต้มด้วยกรรมวิธีฟอร์มาเซลที่ให้ กรดฟอร์มิก =10,15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง และ 1 ½ ชั่วโมง อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เมื่อ pretreatment ด้วยเชื้อ 4 ชนิด

Process	อายุไม้ (ปี)	ชนิดของ White rot fungi	YIELD [%]	Freeness [%]	Tensile strength [mN]	Burst strength [KPa/g/m <sup>2</sup> ]	Tearing strength [cN]	Brightness [%]
<u>Formacell</u>  (1) Formic acid =20% (2) Formic acid =15%, Time=1 ½ hr.	3	<i>Trametes versicolor</i>	22.59	57-58	4,474	212	15.1	22.5
		เห็ดนางรม	44.77	43-44	5,910	299	24.2	27.5
		เห็ดเป่าฮื้อ	42.54	34-35	5,686	320	33	32.1
		เห็ดตีนปลอก	21.73	50-51	5,453	266	22.9	24.1
<u>Formacell</u>  Formic acid=10% Time= 1 ½ hr.	4	<i>Trametes versicolor</i>	41.37	40-41	6,038	310	26.5	32
		เห็ดนางรม	44.58	37-38	6,245	390	26.3	34.6
		เห็ดเป่าฮื้อ	45.50	36-37	5,545	301	22.9	34.1
		เห็ดตีนปลอก	39.30	41-42	5,683	288	20.4	29.4
		<i>Trametes versicolor</i>	-	-	-	-	-	-
<u>Formacell</u>  Formic acid=10% Time= 1 hr.	5	เห็ดนางรม	22.57	47-48	4,156	236	20.9	23.9
		เห็ดเป่าฮื้อ	27.43	44-45	4,765	265	20.0	25.5
		เห็ดตีนปลอก	40.92	40-41	6,103	349	25.6	33.1
		<i>Trametes versicolor</i>	29.70	52-53	6,108	259	19.0	24.7


ในไม้กฤษณาอายุ 4 ปี หมักด้วยเห็ด 4 ชนิด ระยะเวลา 67 วัน เมื่อนำมาลดสารเคมี ลงโดยต้มด้วย Formic acid 10% ใน Condition เดิม พบว่าเห็ดนางรมและเห็ดเป่าฮื้อมีผลผลิต และค่าความขาวไม่แตกต่างกันคือให้ผลผลิตประมาณ 44% และ 45% และให้กระดาษที่มีความสว่าง = 34% ขณะที่เห็ดนางรมให้กระดาษที่มีค่าความต้านทานต่อแรงที่กระทำสูงกว่าเห็ดชนิดอื่น (ภาพ 3) ดังนั้นการลดสารเคมีน่าจะได้ผลดีเมื่อหมักไม้กฤษณาอายุ 4 ปี ด้วยเห็ดนางรม



ภาพ 3: 1=แผ่นกระดาษหมักด้วยเห็ด Trametes  
3=แผ่นกระดาษหมักด้วยเห็ดเป่าฮื้อ

2=แผ่นกระดาษหมักด้วยเห็ดนางรม  
4=แผ่นกระดาษหมักด้วยเห็ดตีนปลอก

ในไม้กฤษณาอายุ 5 ปี หมักด้วยเห็ด 4 ชนิด ระยะเวลา 67 วัน เมื่อนำมาต้มด้วยกรด Formic acid 10% อุณหภูมิ 150°C แต่ละระยะเวลาการต้มเหลือ 1 ชั่วโมงพบว่าเห็ดเป่าฮื้อให้ผลผลิต และคุณสมบัติทางฟิสิกส์ดีกว่าเห็ดชนิดอื่นคือให้ผลผลิตเยื่อ 40.92% ขณะที่เห็ดชนิดอื่นให้ผลผลิตเยื่อประมาณ 22 – 29 % และให้กระดาษที่มีค่าความต้านทานต่อแรงที่กระทำสูงกว่ามาก รวมทั้งให้กระดาษที่มีความสว่างสูงกว่าเห็ดชนิดอื่นคือ 33% ด้วยเช่นกัน(ภาพ 4) ดังนั้นเห็ดเป่าฮื้อน่าจะเหมาะสมกับการหมักไม้กฤษณาเพื่อลดการใช้สารเคมีและเพื่อประหยัดพลังงาน



ภาพ 4 : 1=Trametes  
3=เห็ดเป่าฮื้อ

2=เห็ดนางรม  
4=เห็ดตีนปลอก

## ข้อเสนอแนะ

การใช้เชื้อเห็ด 4 ชนิด ในขบวนการหมักชิ้นไม้กฤษณาเพื่อช่วยลดสารเคมีและประหยัดพลังงานในการทำเยื่อกระดาษนี้ใช้ชิ้นไม้สับขนาดใหญ่และใช้เชื้อน้อยมากจึงใช้เวลาในการหมักเขื่อนานถึง 67 วัน เมื่อเทียบกับงานวิจัยของ Islam(2004) ที่ใช้เชื้อรา *Ceriporiopsis subvermispora* ในการหมักไม้ยูคาลิปตัส และไม้กระถินเทพาใช้ไม้บดละเอียดและใช้เชื้อถึง 60 plates/ cooking จึงใช้เวลาในการหมักสั้นคือ 8 และ 12 วันซึ่ง Islam รายงานว่าการหมักเชื้อราช่วยเพิ่มความสว่างและ ผลผลิตของกระดาษในไม้ยูคาลิปตัสและ กระถินเทพา โดยเฉพาะไม้ยูคาลิปตัสประมาณ 6-8% และ 1-2 % ตามลำดับเทียบกับการไม่หมักเชื้อราก่อนการต้มเยื่อ ผลผลิตเยื่อที่ได้จากการหมักเชื้อราในไม้กฤษณาอยู่ในเกณฑ์ปกติของขบวนการ chemical pulping คือ 40-50% (Gielecki,1997) ส่วนค่าความสว่างของกระดาษโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับของไม้ยูคาลิปตัส และ กระถินเทพาที่ Islam ทำไว้คือ 35-38 % ประเทศไทยนั้นมีการผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นเยื่อใยสั้นให้เยื่อที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้าแต่มีข้อด้อยในเรื่องที่ไม่สามารถผลิตเยื่อใยยาวได้ (Laemsak, 2008; Sasrisang et al., 2008) เยื่อกฤษณาก็เช่นกันเป็นเยื่อสั้นผนังบางไม่สร้างความแข็งแรงให้กระดาษเหมาะสมกับการผลิต กล่อง hard paper และ wrapping paper ในการทำกระดาษจึงควรนำไปผสมกับพวกเยื่อใยยาวเช่นไม้สน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นกันสูงทำให้กระดาษแข็งแรงขึ้นและเนื้อกระดาษมีความเรียบแน่นสม่ำเสมอและมีความทึบแสงดี

### เอกสารอ้างอิง

- กิตติยา อติสงเคราะห์ และคณะ. 2545. โครงการวิจัยสภาวะแวดล้อมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์: ตอนที่ 2 การใช้เห็ดราช่วยในการผลิตเยื่อแบบซัลเฟตของไม้กระถินเทพา. รายงานการประชุม กรมป่าไม้ ประจำปี 2545. ศักยภาพของป่าไม้ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย. 526น.
- นัยนา ทองเจียม. 2545. การเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์เห็ดป่ากินได้ในสูตรอาหารชนิดต่างๆ. เอกสารกรมป่าไม้เลขที่ ร.578. 12น.
- นัยนา ทองเจียม. 2546. ไม้กฤษณา. กรมป่าไม้. 33น.
- Anonymous. 2004. Biopulping homepage. Available <http://www.fpl.fs.fed.us/FPPP/biopulp.htm>, 18Feb.04.
- R. ten Have and P.J.M.Teunissen. 2001. Oxidation mechanisms involved in lignin degradation by white rot fungi. Chem. Rev. 101: 3397-3413.
- Gielecki, M. 1977. Available <http://www.eia.doe.gov/solar.renewables/renewable.energy.annual/contents.html>. 7 Nov. 07.
- Islam, M.N. 2004. Biopulping and Biobleaching of Eucalyptus camaldulensis and Acacia mangium. M.S. thesis, Asian Institute of Technology, Thailand.
- Kamitsuji, H., Y. Honda, T. Watanabe and M. Kuwahara. 2004. Production and induction of manganese peroxidase isozymes in a white rot fungus Pleurotus ostreatus. Appl. Microbiol. Biotechnol. 65: 287-294.
- Laemsak, N. 2008. The wood-based industries in Thailand. Journal of Forest Management 2(3):115-129.
- Mossebo, D.C. 2002. Growth of wood inhabiting Lentinus species from Cameroon in laboratory culture. Mycologist 16: 168-176.
- Perez, J., J. Muñoz-Dorado, T. de la Rubia and J. Martínez. 2002. Biodegradation and biological treatments of cellular/hemicellular and lignin: an overview. Int Microbiol 5 :53-63.
- Sasrisang, A., S. Suksard, W. Hoamuangkaew and S. Jarusombuti. 2008. Market structure of pulp industry in Thailand. Journal of Forest Management 2(3): 36-46.