

การทดลองการเสื่อมสภาพของ เปลือกบง

โดย

วนิดา	สุบรรณเสถียร
เกรียงศักดิ์	เดชนันท์
พรณี	เคนธูร เรือง
นุชนารถ	พจมานพิมล

การทดลองการเสื่อมสภาพของเปลือกบง

(Experiment on Property and Degeneration from bark
of *Persea* spp.)

โดย นางวนิดา สุปรรณเสถียร นักวิชาการป่าไม้ 7
นายเกรียงศักดิ์ เศษอนันต์ นักวิชาการป่าไม้ 6
น.ส.พรณี เคนรุ่งเรือง นักวิทยาศาสตร์ 3
น.ส.บุชนารถ พจมานพิมพ์ นักวิทยาศาสตร์ 3

บทคัดย่อ

เนื่องจากไม้บง เป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะเปลือก
ของไม้บงเป็นของป่าหวงห้ามที่มีค่า และมีปัญหาทางกฎหมายอยู่ตลอดมา กองวิจัยผลิตภัณฑ์ป่าไม้
ได้รับความร่วมมือจากกองป่าสูง เก็บตัวอย่างเปลือกบงในแต่ละเดือนจนครบ 12 เดือน
เพื่อนำมาทดลอง โดยนำเปลือกบงที่เก็บได้มาบดเป็นผงละเอียด และเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการ
นำมาทดลองหาเมือกในเปลือกบง และตรวจสอบทางเคมี โดยวิธีซินแนร์ โคโรมาโตกราฟี
ผลการทดลองปรากฏว่า คุณภาพและคุณสมบัติทางเคมียังไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

บง มีชื่อพื้นเมืองว่า ยางบง ยางโปง โมง โมง บุงตะวัน สะพอโก

(เขมร)

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ *Persea kurzii*, Kosterm

เป็นต้นไม้ยืนต้น ชอบขึ้นในป่าโปร่ง ป่าละเมาะ มีเปลือกหนา ใบหนา สามารถ
แตกหน่อได้ เมล็ดแก่มีสีน้ำตาล เมล็ดหว่า จะให้เมล็ดประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน
ส่วนใหญ่มีอยู่ทางเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณไม่มากนัก

ประโยชน์ เปลือกบงสามารถลอกเอามาใช้ได้ โดยนำเปลือกไปตากแห้งจะ
ได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ 5 บาท เปลือกบงมียางเหนียวเมื่อยสมกับน้ำ ใช้ในการทำรูป
และยากันยุง โดยการนำมาผสมกับขี้เถ้า ชี้เถ้า

วัตถุประสงค์ในการทดลอง

1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจพิสูจน์หรือเปรียบเทียบกับเปลือกไม้ที่สงสัยว่าเป็นเปลือกงหรือไม
2. เพื่อทราบว่าเปลือกงที่ลอกออกมาจากต้นแล้ว จะมีอายุการเก็บไว้ได้นานเท่าใด โดยมีคุณภาพของเปลือกงไม่เปลี่ยนแปลง

การเก็บตัวอย่างเพื่อทดลอง

ลอกเปลือกงแต่ละครั้งในวันที่กำหนดแน่นอน โดยมีงตากแห้ง แล้วเก็บไว้ในถุงทุกเดือน จนครบ 12 เดือน เก็บ 12 ครั้ง สถานที่เก็บ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ อุดรราชธานี จังหวัดอุดรราชธานี

การทดลอง

1. การหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น

หาค่าความสะอาดของซังสาร อบไอน้ำ แล้วชั่งน้ำหนักของซังจนเป็นน้ำหนักที่แน่นอน แล้วชั่งตัวอย่างเปลือกงใส่ในชวงซังสารประมาณ 2 ± 0.0001 กรัม แล้วนำไปอบไอน้ำแห้งที่อุณหภูมิ $105 \pm 3^{\circ}C$ แล้วนำมาทำให้เย็นใน desiccator และชั่งน้ำหนัก ทำซ้ำเช่นนี้อีกจนน้ำหนักตัวอย่างคงที่ นำน้ำหนักที่ได้มาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นจากสูตร

$$\text{เปอร์เซ็นต์ปริมาณความชื้น} = \frac{(\text{น.น. ตัวอย่างก่อนอบ} - \text{น.น. ตัวอย่างหลังอบ})}{\text{น.น. ตัวอย่างก่อนอบ}} \times 100$$

2. การหาเปอร์เซนต์เถ้า

เป็นการหาปริมาณแร่ธาตุในเปลือกไม้ ทำความสะอาด crucible เปลา ๆ และเผาที่อุณหภูมิ $575 \pm 25^{\circ}\text{C}$ ในเตาเผา ทำให้เย็นใน desiccator และชั่งน้ำหนักจนเป็นน้ำหนักคงที่ ซึ่งตัวอย่างเปลือกบงประมาณ 5 ± 0.0001 กรัม ลงใน crucible นำไปเผาที่อุณหภูมิ $575 \pm 25^{\circ}\text{C}$ เตาจนเถ้าเป็นสีขาว แล้วนำมาทำให้เย็นใน desiccator และชั่งน้ำหนัก ทำซ้ำเช่นนี้อีกจนได้น้ำหนักตัวอย่างคงที่ นำน้ำหนักที่ได้มาคำนวณหาเปอร์เซนต์เถ้าจากสูตร

$$\text{เปอร์เซนต์เถ้า} = \frac{\text{น้ำหนักเถ้า}}{\text{น้ำหนักตัวอย่าง}} \times 100$$

3. หาเปอร์เซนต์เมือกในเปลือกไม้

ชั่งน้ำหนักเปลือกไม้หนัก 25 กรัม เติมน้ำลงไปประมาณ 800 มิลลิลิตร คนเป็นครั้งคราว ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 5 ชั่วโมง แล้วทำการสกัดเอาเมือกออกมา นำส่วนที่เป็นเมือกอบให้แห้งที่อุณหภูมิ $105 \pm 3^{\circ}\text{C}$ แล้วชั่งน้ำหนักแห้งของเมือกที่ได้มาคำนวณหาเปอร์เซนต์เมือกจากสูตร

$$\text{เปอร์เซนต์เมือก} = \frac{\text{น้ำหนักเมือก}}{\text{น้ำหนักตัวอย่าง}} \times 100$$

4. การทำอินแลร์ โครมาโตกราฟฟี (Thin Layer Chromatography)

ชั่งเปลือกบงที่บดละเอียด 0.5000 กรัม (ซึ่งอย่างละเอียด) นำมาสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม 10 มิลลิลิตร แล้วกรองสารละลายเก็บไว้เพื่อนำมา spot บน silica gel plate ในปริมาณ 20 ไมโครลิตร แล้วนำ plate ใส่งใน tank ที่อิมตัวด้วยสารละลาย Methyl alcohol : Benzene = 5 : 95 เป็นตัวพาสารให้เคลื่อนที่ ทำ 2 period แล้วสเปรย์ด้วย antimony trichloride solution ที่อิมตัวในคลอโรฟอร์ม แล้วอบที่อุณหภูมิ 110°C ประมาณ 10 นาที เพื่อให้สารเกิด

complex เมื่อนำไปส่องดูกับแสงอุลตราไวโอเลต จะเห็นสีของสารที่เกิดขึ้น

ผลการทดลอง

1. ผลการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นและปริมาณเถ้า

เดือนที่เก็บ (2526)	% ปริมาณความชื้น	% เถ้า
1 มกราคม	8.620	4.7665
2 กุมภาพันธ์	8.551	3.7265
3 มีนาคม	8.198	3.5275
4 เมษายน	8.630	3.6150
5 พฤษภาคม	8.740	3.1830
6 มิถุนายน	8.666	2.6945
7 กรกฎาคม	10.318	2.8250
8 สิงหาคม	9.565	2.9545
9 กันยายน	10.227	2.8345
10 ตุลาคม	10.069	2.8805
11 พฤศจิกายน	8.632	5.8560
12 ธันวาคม	8.307	5.3080

2. เปอร์เซนต์เมือกในเปลือกไม้ เมื่อเก็บผลเปลือกไม้เป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน แล้วสกัดด้วยน้ำจะได้เมือกออกมาและอบให้แห้ง ซึ่งน้ำหนัก

$$\text{เปอร์เซนต์เมือก} = 18.28 \%$$

3. ผลการวิเคราะห์เปลือกขงจากการทำ ซินแลร์ โครมาโทกราฟี (ดูรูปด้านหลัง)

เลขที่ตัวอย่าง เปลือกขงที่เก็บเมื่อเดือน _____ พ.ศ. 2526

1	มกราคม
2	กุมภาพันธ์
3	มีนาคม
4	เมษายน
5	พฤษภาคม
6	มิถุนายน
7	กรกฎาคม
8	สิงหาคม
9	กันยายน
10	ตุลาคม
11	พฤศจิกายน
12	ธันวาคม

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

1. จากผลการวิเคราะห์ความชื้นและปริมาณเถ้า ไม่สามารถสรุปผลได้ว่า ระยะเวลาการเก็บเปลือกขงจะมีผลต่อปริมาณความชื้นและเถ้า คาดว่าการเก็บเปลือกขง ในระดับความสูงที่แตกต่างกัน และระยะเวลาการนิ่งอาจมีผลต่อปริมาณความชื้นและเถ้าที่ ทดลองได้ จึงควรทำการทดลองอีกครั้ง โดยกำหนดระดับความสูงและระยะเวลาในการเก็บ ใหม่

2. จากการหาเมื่อเก็บเมื่อเก็บขงเป็นระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน ผงเปลือกขง ยังมียางเหนียวหรือเมือกเหนียวเมื่อถูกน้ำ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคุณภาพของเปลือกขง ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเก็บไว้นาน 1 ปี 7 เดือน

3. จากการวิเคราะห์เบลอของโดยชั้นแลร์ โครมาโตกราฟี (Thin Layer Chromatography) เมื่อนำ plate ที่ spot สารตัวอย่างที่เก็บทุกเดือน เป็นเวลา 12 เดือน มาฉายภายใต้แสงอุลตราไวโอเลต จะเห็นว่าสารเคมีที่มีอยู่ในเบลอของไม้เปลี่ยนแปลง แสดงว่า เบลอของที่เก็บ ระยะเวลาตั้งแต่ 7 เดือน ถึง 1 ปี 7 เดือน น่าจะไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในเบลอของเลย

เอกสารอ้างอิง

1. "ต้นบง" เอกสารของศูนย์เพาะชำกล้าไม้จตุลราชธานี จ.จตุลราชธานี
2. เอกสารของป่าไม้อำเภอพนมสารคาม ปี 2486
3. "ไม้และของป่าบางชนิดในประเทศไทย" กองคนควา กรมป่าไม้ 2486
4. Technical Association of Pulp and Paper Industry" (TAPPI), New York, U.S.A. Testing Methods. T 15 m-58, T
5. Kurt Randerath Thin-layer Chromatography Second Edition 1966 pp. 261

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณทัศนีย์ รัตวานิช ที่ช่วยให้คำแนะนำ และคุณสุทัศน์ จุงพงศ์ หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้จตุลราชธานี กองบำรุง ที่ช่วยเก็บตัวอย่าง ขอขอบคุณ คุณสมบุญ สุขกอน ที่ช่วยเหลือในการพิมพ์ครั้งนี้

TLC, silica gel, MeOH : C₆H₆ = 5 : 95

Sample 5 % CHCl₃ solⁿ 20 μl
Plate # 1

Solvent front




Plate № 2

Solvent front

