

การศึกษาการหดตัวของไม้ยาง

โดย

สมศักดิ์	พัฒนประภาพันธ์
ธวัช	จิราบุส
มนตรี	พรหมโชติกุล

การศึกษาการหดตัวของไม้ยาง

(The Study of Veneer Shrinkage)

สมศักดิ์ พิมพ์ประภาพันธ์ *

วิชาญ จิรายุส **

มนตรี พรหมโชติกุล ***

บทคัดย่อ

การเปรียบเทียบการหดตัวของไม้ยางที่ได้จากการปลูก 3 ชนิด คือ ยางนา สยาขาว และมะหาด ทางก้านสัมผัส (Tangential) ก้านรัศมี (Radial) และก้านยาว (Longitudinal) การหดตัวที่ระดับความชื้นร้อยละ 8 ทางก้านสัมผัส (Tangential) ของไม้ยางนา สยาขาวและมะหาด ประมาณร้อยละ 6.65, 5.15 และ 4.35 ตามลำดับ ส่วนการหดตัวทางก้านรัศมี (Radial) ของไม้ทั้งสามชนิดที่ความชื้นระดับเดียวกัน มีอัตราร้อยละประมาณ 3.25, 2.60 และ 1.90 ตามลำดับ การหดตัวทางก้านยาว (Longitudinal) ของไม้ทั้งสามชนิดมีน้อยมาก แนวโน้มการหดตัวของไม้ยางนาซึ่งมีความหนาแน่นสูงที่สุด มีอัตราการหดตัวสูงที่สุด ส่วนไม้สยาขาวและมะหาด มีความหนาแน่นใกล้เคียงกัน แต่สยาขาวมีอัตราการหดตัวสูงกว่า

- * นักวิชาการป่าไม้ 7 หัวหน้าฝ่ายวิจัยไม้สักไม้ประคบ กองวิจัยผลิตผลป่าไม้
- ** นักวิชาการป่าไม้ 6 ฝ่ายวิจัยไม้สักไม้ประคบ กองวิจัยผลิตผลป่าไม้
- *** นักวิชาการป่าไม้ 5 ฝ่ายวิจัยไม้สักไม้ประคบ กองวิจัยผลิตผลป่าไม้

คำนำ

คุณสมบัติโดยทั่วไปทางด้านการยึดหดตัวของไม้ นั้น มีความสัมพันธ์ต่อระดับความชื้น ในไม้ชนิดที่แยกออกจากกันมิได้เลย โดยทั่วไปไม้ที่มีความหนาแน่นสูงมักจะมีการยึดหดตัวสูงกว่า ไม้ที่มีความหนาแน่นต่ำ ทั้งนี้ เนื่องจากการยึดหดตัวของไม้เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำซึ่งเป็นสาร ประเภท polar substance สามารถซึมเข้าไปในโครงสร้างของผนังเซลล์โดยทั่ว ๆ ไป ยกเว้นส่วน crystalline regions ของสารเซลลูโลส ซึ่งทำให้ไม่เกิดการพองตัวขึ้น เมื่อมีน้ำซึมผ่านเข้าไปและเกิดการหดตัวเมื่อสูญเสียน้ำจากโครงสร้างของผนังเซลล์ สำหรับไม้ที่มีความหนาแน่นสูงโดยทั่วไปมักมีปริมาณของเซลหรือเนื้อไม้มากกว่าไม้ที่มีความหนาแน่นต่ำ ซึ่งทำให้น้ำสามารถซึมเข้าไปในโครงสร้างของผนังเซลล์ของไม้ที่มีความหนาแน่นสูงได้มากกว่า เป็นผลให้เกิดการยึดหดตัวของไม้สูงกว่าไม้ที่มีความหนาแน่นต่ำ แต่ปรากฏการณ์เช่นนี้ก็มิได้เป็น ความจริงเสมอไป อาจมีข้อยกเว้นได้ในกรณีที่ไม้ชนิดนั้นมีความหนาแน่นสูง และมีปริมาณของ สารแทรกอยู่ในช่องว่างภายในเซลล์มาก ปริมาณของสารแทรกในไม้สามารถป้องกันมิให้ไม้มีการ หดตัวสูง แม้ว่าปริมาณของน้ำ bound water จะระเหยออกไปหมดแล้วก็ตาม (7) การหด ตัวของไม้โดยทั่วไปทางด้านความยาวจะมีน้อยมาก ประมาณร้อยละ 0.1 - 0.3 ส่วนการหด ตัวตามขวางของไม้จะมีมากกว่าหลายเท่า เนื่องจากการเรียงตัวของโครงสร้างของเซลลูโลส จะเรียงตัวตามขวางขนานไปกับแกนของเซลล์ในเนื้อไม้ ดังนั้น โมเลกุลของน้ำที่ซึมผ่านเข้าไป ตามด้านข้างของเซลล์ในเนื้อไม้ ระหว่างโครงสร้างของเซลลูโลสเหล่านี้ จะดันให้เซลล์ในไม้พองตัว (หรือหดตัวในกรณีที่สูงสูญเสีย) ทางด้านข้าง ในขณะที่ความยาวของไม้แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปอัตราส่วนของการหดตัวทางด้านสัมผัส (Tangential) ต่อด้านรัศมี (Radial (T/R) จะเท่ากับ 2 : 1 โดยประมาณ ทั้งนี้ อาจผันแปรไปตามชนิดของไม้ นั้น ๆ (8)

เมื่อพิจารณาในแง่ของอุตสาหกรรมไม้อัดไม้ประกอบ นอกจากคุณสมบัติของไม้บาง ทางด้านความนิยมของตลาด ปริมาณไม้วัตถุดิบ ลวกลายสวยงาม ทนทานแข็งแรง เนื้อไม้ไม่แข็ง เกินไปหรือมีปริมาณซีกไม้สูงเกินไปแล้ว การยึดหดตัวนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งอันหนึ่ง ซึ่งจะมองข้ามไปมิได้ (2) การหดตัวของไม้บางอันเนื่องมาจากการสูญเสียน้ำในไม้จากการอบไม้บางให้ ได้ระดับความชื้นที่เหมาะสมเพื่อการคักกาวนั้น มีผลต่อคุณสมบัติของไม้บางและไม้อัดพอสมควร

จากการศึกษาการอบไม้บางพบว่าในการอบไม้บางในระยะแรกนั้น ส่วนใหญ่ระดับความชื้นจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 25 - 40 แต่ไม่มีผลต่อการหดตัวมากนัก เนื่องจากความชื้นยังสูงพอที่จะทำให้ไม้มีการหดตัวสูงขึ้น (6) ต่อมาในระยะที่สอง การหดตัวของไม้จะเกิดขึ้นและการหดตัวในระยะนี้เองที่เป็นต้นเหตุให้เกิดตำหนิขึ้นในระหว่างการอบไม้บาง เป็นพวกรอยแตกแยก รอยฉีกขาดบนผิวไม้บาง การโค้งงอ และผิวหรือขอบไม้บางมีลักษณะเป็นลูกคลื่น (6) ซึ่งจะมีผลทำให้การติดกาวของไม้บางมีคุณภาพต่ำลงไป จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติการหดตัวของไม้บางของไม้แต่ละชนิด มีความสำคัญที่จะมองข้ามไปเสียมิได้ การศึกษาการหดตัวของไม้บางจะสามารถทำให้เข้าใจถึงปัญหาความสัมพันธ์ของการหดตัว และผิวหน้าของไม้บางซึ่งจะมีผลต่อความแข็งแรงของไม้อัดที่จะนำไปใช้งาน ดังนั้น จึงได้มีการศึกษาถึงคุณสมบัติดังกล่าวเพื่อจักได้เป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมไม้อัด ตลอดจนอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบชนิดอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของระดับความชื้นในไม้ที่ระดับต่าง ๆ ต่อคุณสมบัติการหดตัวของไม้บาง
2. เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติการหดตัวของไม้บางของไม้แต่ละชนิด ที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน
3. เพื่อเป็นจุดหาความเหมาะสมในการอบไม้บางเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมไม้บางไม้อัด และอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบชนิดอื่น ๆ ต่อไป

วิธีการทดลอง

ไม้บางที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ไม้บางของไม้

- ยางนา (*Dipterocarpus alatus* Roxb.)
- สบายขาว (*Shorea assamica* Dyer var. *globifera* Syming.)
- มะหาด (*Artocarpus lakoocha* Roxb.)

ไม้บางที่ใช้ในการทดลอง เป็นไม้บางที่ได้จากการลอกด้วยเครื่องลอกไม้บาง

(Robary Lathe) ขนาดเล็ก

เมื่อทำการลอกไม้บางเสร็จแล้ว ทำการฉีกไม้บางในกระแสดอากาศจนแห้งพอที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นไม้บางขนาดสั้น โดยใช้เครื่องตัดไม้บาง (Veneer Clipper) ทำการสุ่มเอาไม้บางที่ลอกได้มาวัดค่าให้ได้น้ำหนักกว้างยาวประมาณ 12.50 ± 12.50 มม. เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจตุรัส จำนวนชนิดไม้ละ 10 แผ่น ไม้บางที่ลอกได้จะมีความหนาประมาณ 1.5 มม. นำแผ่นไม้บางที่ตัดได้ขนาดแล้วมาแช่น้ำจนอิ่มตัว แล้วเอาขึ้นจากน้ำ เอาผ้าเช็ดหน้าออกจนแห้งพอหมาด ๆ ทำการวัดขนาดกว้าง ยาว และความหนา ด้วยเครื่องวัดขนาด (Vernier Caliper และ Micrometer) พร้อมทั้งชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งแบบละเอียด เพื่อหาปริมาณความชื้นด้วยการเปรียบเทียบเทียบกับน้ำหนักอบแห้ง จดขนาดครั้งแรกสุดและน้ำหนักของแผ่นไม้บางไว้ในแผ่นข้อมูล ฉีกไม้บางที่วัดขนาดและชั่งน้ำหนักไว้แล้วในกระแสดอากาศ วัดขนาดกว้าง ยาว และความหนา (คือ คำนวณสัมผัส (Tangential) คำนวณยาว (Longitudinal) และคำนวณรัศมี (Radial) ตามลำดับ) พร้อมทั้งชั่งน้ำหนัก บันทึกไว้ทุกวันจนถึงวันที่ 6 นำแผ่นไม้บางเข้าตู้อบ (Oven - dried Chamber) ที่อุณหภูมิ 100 ± 2 C อบไว้จนแห้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จนน้ำหนักคงที่ แล้วนำออกมาวัดขนาดและชั่งน้ำหนัก จะได้ตัวเลขข้อมูลครั้งสุดท้าย คือ ราววันที่ 7

ทำการคำนวณหาร้อยละของการหดตัวด้วยสูตร

$$\text{ร้อยละของการหดตัว} = \frac{\text{มิติที่วัดได้ครั้งแรกสุด} - \text{มิติที่วัดได้ครั้งหลังของ} \text{แต่ละวัน}}{\text{มิติที่วัดได้ครั้งแรกสุด}}$$

บันทึกตัวเลขร้อยละของการหดตัวลงในช่องตารางมิติ (กว้าง - คำนวณสัมผัส (Tangential) ยาว - คำนวณยาว (Longitudinal) และหนา - คำนวณรัศมี (Radial)

ทำการคำนวณหาร้อยละของปริมาณความชื้นของไม้บางด้วยสูตร

$$\text{ร้อยละของปริมาณความชื้น (\% MC)} = \frac{\text{น.น. ไม้บางที่ชั่งได้ของ} \text{แต่ละวัน} - \text{น.น. ไม้บางอบแห้ง}}{\text{น.น. ไม้บางอบแห้ง}}$$

ทำการบันทึกตัวเลขไว้ในตารางข้อมูล แล้วนำวิเคราะห์สรุปผลเป็นตารางของไม้แต่ละชนิด แล้วเขียนลายเส้นสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของการหดตัว (% Shrinkage) และร้อยละของปริมาณความชื้นของไม้บาง (% Moisture Content) เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์สรุปผล เพื่อเปรียบเทียบอัตราการหดตัวของไม้แต่ละชนิด ก็จะแสดงไว้ในตารางที่ 1

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและการหดตัวของไม้บาง


ชนิดไม้ (Wood Species)	ปริมาณความชื้น (ร้อยละของ น.น. อบอุ่น)	การหดตัวที่ระดับความชื้นต่างกัน (ร้อยละของมิติแรกสุด)			
	% Moisture Content (O.D. Wood)	ตามสัมผัส Tangential	ตามรัศมี Radial	ตามยาว Longitudinal	โดยปริมาตร Volume
ยางนา	61.09	0	0	0	0
	48.99	0	0	0	0
	20.46	3.25	0.84	0	3.89
	17.95	3.35	2.56	0	6.01
	16.28	4.20	2.31	0.08	6.95
	14.05	5.62	3.19	0.08	9.05
	9.63	6.74	3.98	0.10	10.52
	0	9.78	5.68	0.16	15.05
สยาขาว	164.07	0	0	0	0
	24.61	1.27	0.92	0	2.19
	13.21	4.69	2.08	0	6.65
	12.39	4.99	2.32	0	7.18
	11.40	5.36	2.51	0	7.64
	8.94	6.33	2.57	0	8.67
	0	8.56	3.85	0.08	12.14

ชนิดไม้ (Wood Species)	ปริมาณความชื้น (ร้อยละของ น.น. อบแห้ง)	การหดตัวที่ระดับความชื้นต่างกัน (ร้อยละของมิติแรกสุด)			
	% Moisture Content (O.D, Wood)	ค่านสัมผัส Tangential	ค่านรัศมี Radial	ค่านยาว Longitudinal	โดยปริมาตร Volume
มะหาด	74.95	0	0	0	0
	14.29	2.85	0.90	0	3.74
	13.31	3.41	1.56	0	4.92
	10.98	3.25	2.34	0	5.46
	6.82	5.55	2.76	0	8.16
	3.46	6.66	3.18	0.16	9.69
	3.41	6.58	2.76	0	9.23
	0	7.85	2.76	0.32	10.61

1. การหดตัวทางค่าน Tangential, Radial และ Longitudinal

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า การหดตัวของไม้บางทางค่าน Longitudinal มีน้อยมากจนแทบจะเรียกได้ว่าสามารถตัดทิ้งได้ หรือมีผลต่อคุณสมบัติโดยทั่วไปของไม้บางน้อยมาก ส่วนการหดตัวทางค่าน Tangential นั้น มีแนวโน้มที่มีการหดตัวสูงกว่าการหดตัวทางค่าน Radial โดยทั่วไปแล้ว การหดตัวทางค่าน Radial จะมีอัตราร้อยละ 50 ของการหดตัวทางค่าน Tangential (8) แต่การหดตัวทั้งสองค่านนี้จะมีอัตราสูงกว่าการหดตัวทางค่าน Longitudinal เป็นอันมาก ในระดับความชื้นร้อยละ 8 (4, 5) อันเป็นระดับความชื้นโดยเฉลี่ยของไม้บางที่ใช้ในการหุงการ (ระดับความชื้นประมาณร้อยละ 5 - 12) (3) การหดตัวทางค่านความยาวจะน้อยมากจนไม่มีความสำคัญ ส่วนทางค่านความหนาของไม้บางจะลดลงประมาณร้อยละ 3 และความกว้างจะลดลงประมาณร้อยละ 5 อาจผันแปรไปเล็กน้อยแล้วแต่ชนิดไม้ จากภาพที่ 1 ในกรณีของไม้บางที่มีการหดตัวที่ระดับความชื้นร้อยละ 8 ทางค่าน Tangential ประมาณร้อยละ 6.65 ทางค่าน Radial ประมาณร้อยละ 3.25 ซึ่งแตกต่างกันถึงเกือบร้อยละ 50 ส่วนไม้สักขาวจากภาพที่ 2 มีการหดตัวทางค่าน Tangential ประมาณร้อยละ

ภาพที่ 1 การหดตัวของไม้ยางพารา



Moisture Content %

กราฟที่ 2 การหดตัวของไม้แห้ง





Figure 3 Relationship between Moisture Content and Shrinkage



5.15 และทาง Radial ประมาณร้อยละ 2.60 ซึ่งแตกต่างกันประมาณร้อยละ 50 เช่นกัน ในภาพที่ 3 การหดตัวของไม้มะหาดที่ระเค็มความชื้นร้อยละ 8 นั้น มีการหดตัวทางด้าน Tangential ประมาณร้อยละ 4.35 และ ด้าน Radial ประมาณร้อยละ 1.90 การหดตัวทางด้าน Radial ของไม้มะหาดจะมีอัตราเพียงประมาณร้อยละ 43 ของการหดตัวทางด้าน Tangential เมื่อพิจารณาการหดตัวของไม้ 3 ชนิด จะเห็นว่าความแตกต่างของการหดตัวทั้งสองด้านของไม้ยางนาและสยาขาวใกล้เคียงกันมาก ส่วนมะหาดนั้นแตกต่างกันมากกว่าไม้ยางนาและสยาขาว การหดตัวทั้งสองด้านที่แตกต่างกันมาก อาจมีแนวโน้มทำให้เกิดแรงดึงระหว่างความแข็งแรงของไม้ต่อความคืบของไม้ทั้งสองด้านแตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลทำให้ผิวหน้าไม้แตกแยกและเกิดรอยตำหนิเกิดขึ้น แต่ในกรณีของไม้มะหาดนั้นการหดตัวทั้งสองด้านมีการหดตัวน้อยไม่สูงมากนัก แมว่าการหดตัวทั้งสองด้านจะแตกต่างกัน แต่ก็ไม่ทำให้เกิดตำหนิ รอยแตกแยกต่าง ๆ มากนัก


2. การเปรียบเทียบการหดตัวของไม้ยางนา สยาขาว และมะหาด

เมื่อพิจารณาการหดตัวของไม้แต่ละชนิดทางด้าน Tangential ที่ระเค็มความชื้นของไม้บางร้อยละ 8 จะเห็นได้จากภาพที่ 4 ไม้ยางนามีอัตราการหดตัวสูงสุด คือ ประมาณร้อยละ 6.65 ส่วนไม้สยาขาวมีการหดตัวเป็นอันดับที่สอง คือ ประมาณร้อยละ 5.15 และไม้มะหาดมีการหดตัวทางด้าน Tangential น้อยที่สุด คือ ประมาณร้อยละ 4.35


จากภาพที่ 5 แสดงการหดตัวทางด้าน Radial ของไม้บางชนิดต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าไม้ยางนามีแนวโน้มในการหดตัวสูงสุด โดยมีการหดตัวที่ระเค็มความชื้นร้อยละ 8 ประมาณร้อยละ 3.25 ส่วนไม้สยาขาวมีการหดตัวประมาณร้อยละ 2.60 และไม้มะหาดมีการหดตัวทางด้าน Radial ประมาณร้อยละ 1.90

เมื่อพิจารณาการหดตัวโดยปริมาตรจากภาพที่ 6 จะเห็นคุณสมบัติการหดตัวของไม้บางแต่ละชนิด ในทำนองเดียวกันคือ ไม้ยางนามีการหดตัวโดยปริมาตรสูงสุด โดยมีอัตราการหดตัวที่ระเค็มความชื้นร้อยละ 8 ประมาณร้อยละ 9.15 ไม้สยาขาวร้อยละ 7.50 และไม้มะหาดร้อยละ 5.80

ภาพที่ 4 การหดตัวของไม้ทรงตัน TANGENTIAL




Moisture Content



Moisture Content

กราฟที่ 6 การลดตัวของไม้แห้งโดยธรรมชาติ



จะเห็นได้ว่าไม้ยางนาไม้แนวโน้มในการหดตัวสูงกว่าไม้สยาขาวและมะหาด มะหาดมีอัตราการหดตัวต่ำที่สุด จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าไม้ยางนามีความหนาแน่นสูงที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม้ยางนามีปริมาณเซลลูล์ในเนื้อไม้สูงกว่าไม้ทั้งสองชนิด ทำให้สามารถดูดซับน้ำเข้าไปในโครงสร้างของผนังเซลลูล์ในเนื้อไม้ได้มากกว่า จึงทำให้มีอัตราการหดตัวสูงกว่าไม้ทั้งสองชนิด แต่เมื่อพิจารณาถึงไม้สยาขาวและมะหาด ทางด้านความหนาแน่นจะเห็นว่าใกล้เคียงกันมาก โดยสยาขาวมีความหนาแน่นต่ำกว่าเล็กน้อย แต่มีอัตราการหดตัวสูงกว่า ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปริมาณสารแทรก ในเนื้อไม้มะหาดมีสูงกว่าสารแทรกในเนื้อไม้สยาขาว จึงป้องกันไม่ให้เกิดการหดตัวสูง แม้ว่าปริมาณของน้ำ bound water จะระเหยออกไปแล้วก็ตามดังกล่าวนี้อาจกล่าวมาได้ว่า ข้างตน (7)

ตารางที่ 2 ความหนาแน่นและคุณสมบัติไม้ (1)

ชนิดไม้	ความหนาแน่น (กรัม/ซม. ³)	ความแข็งแรง (กก./ซม. ²)	ความคืบ (กก./ซม. ²)	ความเหนียว (กก.-ม.)	ความแข็ง (กก.)
ยางนา	0.70	888	90,200	2.14	471
สยาขาว	0.64	846	99,200	4.02	336
มะหาด	0.66	1,122	97,700	2.00	750

เมื่อพิจารณาในแง่ของคุณสมบัติของไม้ทั้งสามชนิด จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าไม้มะหาดมีความแข็งแรงสูงที่สุด ส่วนไม้ยางนาและสยาขาวอยู่ในระดับใกล้เคียงกันในด้านความคืบโดยทั่วไป สยาขาวมีความคืบสูงที่สุด และมะหาดอยู่ในระดับรองลงมา ส่วนไม้ยางนาอยู่ในระดับต่ำสุด ส่วนทางด้านความเหนียวไม้สยาขาวก็ยังคงมีความเหนียวสูงที่สุด ส่วนไม้ทั้งสองชนิดอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และทางด้านความแข็งปรากฏว่า ไม้มะหาดมีความแข็งแรงสูงที่สุด อาจเนื่องมาจากปริมาณสารแทรกสูง ไม้ยางนาอยู่ในระดับรอง และสยาขาวมีความแข็งต่ำสุด

จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติทางด้านการหดตัว และคุณสมบัติของไม้ทั้งสามชนิดมีจุดดีและจุดด้อยแตกต่างกันออกไป ไม้มะหาดมีคุณสมบัติทางด้านการหดตัวต่ำ ซึ่งเป็นข้อดีต่อคุณสมบัติของ

ไม้บาง ทำให้ไม้บางที่ได้มีค่าหนี รอยแตกแยก รอยฉีกขาดบนผิวหน้าหรือลักษณะโค้งงอหรือเป็น
 ลูกคลื่นบนผิวของไม้บางมะหาด มีน้อยกว่าไม้สักสองชนิด ทำให้มีแนวโน้มในการติดกาวสูงกว่า
 ไม้สักสองชนิด แต่คุณสมบัติทางด้านความแข็งแรงซึ่งมีสูงมากกว่าไม้อยางนาและสยาขาว อาจทำให้
 เกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำให้ไม้มีค้ำใช้ในการปกคลุมคุณภาพได้เร็ว และปกคลุมได้ยากกว่าไม-
 ้อยางนาและสยาขาว เมื่อเปรียบเทียบไม้อยางนาและสยาขาวจะเห็นได้ว่า สยาขาวมีข้อดีกว่าใน
 ด้านของอัตราการหดตัวมีน้อยกว่ายางนา และมีความแข็งแรงน้อยกว่า ซึ่งทำให้ปัญหาของการเสื่อม
 คุณภาพหรือการทื่อของค้ำมีค้ำที่ใช้ในการปกคลุมน้อยกว่า แต่ระดับความแข็งแรงใกล้เคียงกัน และมึ
 ความตื้อสูงกว่ายางนา การพิจารณาทางด้านการใช้งานของไม้บางทั้งสามชนิด จึงต้องแยก
 ประเด็นพิจารณาทั้งผลดีผลเสีย ในแง่การใช้งาน ความแข็งแรง ตลอดจนการประหยัดการใช้
 เครื่องมือปก นอกเหนือไปจากการพิจารณาประเด็นของปริมาณวัตถุดิบ ซึ่งก็แล้วแต่นโยบายของ
 ผู้ประกอบการที่จะเน้นหนักไปในด้านคุณสมบัติ ความแข็งแรงของไม้บาง หรือการประหยัดประกอบ
 กัน

เอกสารอ้างอิง

1. กรมป่าไม้, สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย. ไม้และของป่าบางชนิดในประเทศไทย
พิมพ์ครั้งที่ 3, กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ 490 หน้า 2527.
2. กรกิจ สามะพุทธิ. สถานการณ์ของอุตสาหกรรมผลิตไม้เนื้อแข็ง, ประชุมการป่าไม้ สาขา-
งานผลิตภัณฑ์, กรุงเทพฯ 2524.
3. โชติ รักติประกร. ไม้สักและไม้ประกับ, พิมพ์ครั้งที่ 3 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย-
เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 222 หน้า 2513.
4. สมศักดิ์ พันธ์ประภาพันธ์. การวิจัยไม้เลื้อยทำไม้บางและไม้สัก, ประชุมการป่าไม้
สาขาการผลิตภัณฑ์, กรุงเทพฯ 2524.
5. สุธี หาญสงคราม และ สมศักดิ์ พันธ์ประภาพันธ์. ผลการทดลองใช้ไม้กระบากทำไม้สัก,
ประชุมการป่าไม้ สาขาการผลิตภัณฑ์, กรุงเทพฯ 2520.

6. Forest Products Research Institute. Veneer Drying, Technical Note, College, Laguna, Philippines, 1960.
7. Kollmann, F.F.P. and W.A. Cote, Jr. Principles of Wood Science and Technology, I. Solid Wood, 1st Edition, Berlin: Springer - Verlag, 592 p. 1968.
8. Siau, J.F. Flow in Wood, 1st Edition, Syracuse : Syracuse University Press, 126 p. 1971.

คำนิยม

ขอขอบคุณ คุณจำปา อรรถาสีห์ ที่ได้ช่วยเหลือในการทดลองวิจัยครั้งนี้ และคุณอรชร ศิริวรรณ ในการพิมพ์ผลงานวิจัย และท้ายสุดนี้ขอขอบคุณแกผู้มีส่วนร่วมในอคิด ที่ช่วยให้งานวิจัยเรื่องนี้ตกทอดมาถึงปัจจุบัน จนสำเร็จได้โดยที่ตัวเลขข้อมูลไม่สูญหายไป

