

Kraft Pulping of Eucalyptus Tereticornis, Sm.

การผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิปตัส เทรติคอร์นีส

โดย

เพ็ญศรี

นามประเสริฐ

อรุณ

อภิชาติบุตร

กองวิจัยผลิตกระดาษไม้

กรมป่าไม้

2 5 2 7

r.237

Kraft Pulping of Eucalyptus Tereticornis, Sm.

การผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิปตัส เทริติกอนีส

เพ็ญศรี นามประเสริฐ

อรรมณ อภิชาตบุตร

บทคัดย่อ

การผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิปตัส เทริติกอนีส
ควรใช้ไม้อายุ 10 ปี เหมาะสมกว่าไม้อายุ 15 ปี ต้มเยื่อ
โดยใช้สภาวะการต้มที่ Sulfidity 25 %, Active
alkali 16 % เวลาในการต้มเยื่อ 3 ชั่วโมง และ
อุณหภูมิสูงสุด 170° c เยื่อที่ผลิตได้มีผลผลิตเยื่อสูง และ
Kappa number ต่ำ เหมาะสำหรับใช้เป็นเยื่อสำหรับพอก
คุณสมบัติทางฟิสิกส์อยู่ในช่วงของเยื่อกระดาษทั่วไปที่ใช้สำหรับ
ทำกระดาษห่อของ และกระดาษทำถุงชั้นเดียว

คำนำ

ยูคาลิปตัส เทริติกอนีส เป็นไม้โตเร็วชนิดหนึ่งซึ่งทาง FAO ได้นำมาศึกษาเพื่อ
สำรวจขีดความสามารถในการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อไม้และกระดาษโดยกรรมวิธีต่าง ๆ
กัน ซึ่งนับว่าได้ผลดีพอสมควร แม้ว่าเยื่อกระดาษที่ผลิตได้จะให้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ แต่คุณสมบัติทาง
ฟิสิกส์โดยเฉพาะค่าความทนทานต่อแรงฉีกขาดอยู่ในระดับสูง (1) ในประเทศออสเตรเลีย
ได้ทดลองนำไม้ยูคาลิปตัสมาต้มเยื่อไม้เช่นกัน ผลปรากฏว่า เมื่อเปรียบเทียบเยื่อไม้ที่ผลิตได้
จากไม้ยูคาลิปตัส เทริติกอนีส กับไม้ชนิดอื่น เยื่อไม้ที่ผลิตได้จากไม้ยูคาลิปตัส เทริติกอนีส
มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ต่ำกว่าไม้ชนิดอื่น ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละ
ท้องที่ (2)

ยูคาลิปตัส เทริคอนีส เป็นต้นไม้สูงขึ้นอยู่กับตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ออสเตรเลีย และยังพบในป่าบริเวณที่อื่นใดในที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ปลูกรากมากนอก ประเทศออสเตรเลีย ในท้องที่ที่ฝนตกชุกในฤดูร้อนและฤดูแล้งปานกลางถึงรุนแรง ในประเทศ อาร์เจนตินาและประเทศอเมริกาใต้อื่น ๆ และอาฟริกากลางปลูกเป็นการค้า เนื้อไม้ใช้สำหรับ ทำเชื้อเพลิงและถ่าน กระจาก เสาตอม ไม้แปรรูป hard board และ Particle board (3)

เนื่องจากยูคาลิปตัส เทริคอนีส เป็นไม้โตเร็วและให้ผลดีมาก ในการปลูกสร้าง สวนป่าในประเทศไทย (3) จึงนำมาทดลองใช้เป็นวัตถุดิบในการต้มเยื่อกระดาษ เพื่อศึกษาถึงผล ของเวลาและปริมาณ Active alkali ในการต้มเยื่อไม้ จากไม้อายุ 10 ปี และ 15 ปี

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลของ Active alkali

จากการทดลองต้มเยื่อที่ Active alkali 16 % และ 20 % ผลปรากฏว่า เมื่อเพิ่มปริมาณ Active alkali ขึ้น ผลผลิตและ Kappa number ของเยื่อลดลง (ตารางที่ 1) เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Kappa number และ Unscreened yield จะเห็นได้ว่า Kappa number ของเยื่อเพิ่มขึ้น เมื่อ Unscreened yield เพิ่มขึ้น (กราฟรูปที่ 1) และเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเยื่อที่ผลิตได้ที่มีปริมาณ Active alkali 16 % และ 20 % (กราฟรูปที่ 2 และ 3) เยื่อที่ผลิตได้ที่มีปริมาณ Active alkali 16 % มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์สูงกว่าเยื่อที่ผลิตที่มีปริมาณ Active alkali 20 % เล็กน้อย

Table I Yield and Kappa number of Kraft pulp

Cook number	Active alkali	Time at temp.(hr.)	Yield (%)		Kappa number
			Unscreened	Screened	
1	16	2	49.54	49.54	16.21
2	16	3	49.10	49.08	15.90
3	16	4	48.20	48.20	15.30
4	20	2	47.73	47.73	13.70
5	20	3	47.01	47.00	13.26
6	20	4	45.16	45.13	11.05
7	16	2	41.60	41.34	24.36
8	16	3	41.58	41.52	22.98
9	16	4	40.86	40.81	22.32
10	20	2	41.60	41.56	19.50
11	20	3	41.59	41.59	18.95
12	20	4	41.51	41.51	18.62

Note : Constant condition, Sulfidity 25 %, Time to max. temperature

1 hr., Maximum temperature 170°C, Liquor : Wood = 4 : 1

Cook number 1 - 6 Age 10 years

Cook number 7 - 12 Age 15 years




Fig. 1 Relationship between Kappa number and Unscreened yield (% on oven dry wood).




Fig.2 Comparison of physical properties at 16% Active alkali and 20% Active alkali at age 10 years.




Fig. 3 Comparison of Physical properties at 16% Active alkali and 20% Active alkali at age 15 years.

ผลของเวลาในการต้มเยื่อ

ไททอลองต้มเยื่อไม้ที่เวลาต่างกัน โดยการเพิ่มเวลาในการต้มเยื่อไม้ จาก 3 ถึง 4 และ 5 ชั่วโมง ตามลำดับ ผลปรากฏว่าเมื่อเวลาในการต้มเยื่อเพิ่มขึ้น ผลผลิตและ Kappa number ของเยื่อลดลงเล็กน้อย (ตารางที่ 1 และกราฟรูปที่ 4) และเมื่อศึกษาถึงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเยื่อที่ผลิตได้จะเห็นว่า เมื่อเพิ่มเวลาในการต้มเยื่อขึ้น คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเยื่อที่ผลิตได้ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 2) ซึ่งให้เห็นว่าเวลาในการต้มเยื่อที่สูงขึ้นไม่มีผลต่อคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเยื่อมากนัก




Fig. 4 Effect of Cooking time (h) on Kappa number

Table II Evaluation of Kraft pulp properties from Eucalyptus Tereticornis Sm.

Cook no.	$^{\circ}\text{SR}$	Brightness (% ISO)	Density (g/cm^3)	Breaking length(m.)	Burst Factor	Tear Factor	Folding Endurance
1	8	29.7	0.52	4038	20.33	22.04	8
	18	24.9	0.66	7087	59.83	74.23	488
	31	23.7	0.68	7659	66.22	84.88	685
	51	23.7	0.71	8440	71.30	90.81	926
2	8	29.0	0.51	3335	16.45	21.70	5
	14	24.8	0.66	6178	56.63	38.86	272
	31	22.6	0.69	6435	56.04	82.88	601
	54	23.8	0.69	6547	55.71	95.56	1202
3	9	26.6	0.49	2489	12.73	25.52	2
	16	23.0	0.65	5900	42.46	62.92	249
	36	22.1	0.69	7430	56.93	69.39	635
	65	21.3	0.74	7611	59.04	93.44	1173
4	9	29.2	0.49	2750	13.60	36.06	3
	19	24.2	0.64	6033	40.00	66.72	154
	34	23.7	0.67	6504	47.44	96.51	487
	54	23.0	0.71	6977	51.09	89.70	907
5	8	27.1	0.48	2723	10.61	22.60	2
	17	22.8	0.65	5725	36.63	56.13	87
	38	22.7	0.70	5875	41.68	51.79	231
	60	22.6	0.72	6218	47.97	65.79	385
6	9	29.0	0.47	2385	9.69	35.80	2
	20	24.4	0.66	5337	30.07	58.47	46
	43	24.6	0.69	5599	42.14	53.30	79
	64	24.4	0.75	6128	46.14	68.46	205

Cook no.	°SR	Brightness (% ISO)	Density (g/cm ³)	Breaking length(m.)	Burst Factor	Tear Factor	Folding Endurance
7	10	18.7	0.49	2828	11.04	12.00	2
	22	16.1	0.61	5440	37.00	34.00	76
	37	15.7	0.66	5738	41.88	58.19	271
	54	15.4	0.68	6306	49.25	48.00	524
8	9	16.9	0.47	3019	10.41	21.82	2
	24	14.4	0.62	5360	37.75	46.83	71
	39	14.6	0.64	6205	43.73	75.22	216
	50	13.7	0.65	6540	50.04	84.35	348
9	9	15.5	0.48	2852	9.75	16.34	1
	24	13.5	0.63	5511	33.67	57.54	62
	43	12.5	0.65	5978	41.12	63.90	275
	63	12.7	0.66	5994	46.87	66.77	491
10	8	18.7	0.46	2929	10.61	19.20	1
	26	15.6	0.61	5642	32.00	36.10	24
	40	14.9	0.64	5817	38.10	48.10	79
	48	14.7	0.67	5983	36.00	53.10	139
11	7	18.5	0.45	2780	9.25	16.84	1
	20	15.0	0.60	5787	27.87	53.19	21
	35	14.5	0.64	6000	32.73	45.34	48
	56	14.5	0.69	6289	37.69	59.40	182
12	8	17.7	0.44	2380	10.70	16.56	1
	19	14.9	0.60	5557	32.07	30.86	10
	38	14.5	0.64	6081	34.65	53.90	31
	60	15.3	0.67	6540	38.18	69.74	62

อายุของไม้

เมื่อพิจารณาถึงอายุของไม้ จะเห็นว่าไม้อายุ 10 ปี ให้ผลผลิตเชื้อสูงกว่าไม้อายุ 15 ปี แต่ Kappa number ต่ำกว่า (ตารางที่ 1) เมื่อต้มเชื้อที่สภาวะเดียวกัน และเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางฟิสิกส์จะเห็นว่า เชื้อที่ผลิตได้จากไม้อายุ 10 ปี มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์สูงกว่าเชื้อที่ผลิตได้จากไม้อายุ 15 ปี เล็กน้อย (ตารางที่ 2)

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การต้มเชื้อที่ Active alkali สูง ทำให้ผลผลิตและ Kappa number ของเชื้อลดลง ส่วนคุณสมบัติทางฟิสิกส์ลดลงเล็กน้อย แต่เมื่อเพิ่มเวลาในการต้มเชื้อขึ้น ผลผลิตและ Kappa number ของเชื้อลดลงเล็กน้อย ส่วนคุณสมบัติทางฟิสิกส์ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาถึงอายุของไม้ ไม้ยูคาลิปตัสอายุ 10 ปี ให้ผลผลิตสูง แต่ Kappa number ต่ำ และคุณสมบัติทางฟิสิกส์สูงกว่าเชื้อจากไม้อายุ 15 ปี ดังนั้น การต้มเชื้อไม้จากไม้ยูคาลิปตัส เทรีทิกอนีส ควรต้มโดยใช้ไม้อายุ 10 ปี ที่สภาวะดังนี้ คือ Active alkali 16 %, Sulfidity 25 %, เวลาในการต้ม 3 ชั่วโมง และอุณหภูมิ 170° C

การทดลอง

ไม้ยูคาลิปตัส เทรีทิกอนีส อายุ 10 ปี และ 15 ปี จากสวนป่าลำภาด้าทราย จังหวัดกาญจนบุรี นำมาทำการทดลอง โดยเลื่อยออกเป็นแวน ๆ สำหรับนำมาวัดขนาดเส้นใย และวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ส่วนที่เหลือนำมาทำเป็นจีนไม้ดิบ และคัตขนาดของจีนไม้ดิบ โดยร่อนผ่านตะแกรงขนาด 3/8 - 5/8 นิ้ว สำหรับนำไปทดลองต้มเชื้อคราฟท์

การทดลองต้มเชื้อคราฟท์ นำจีนไม้อบแห้งหนัก 800 กรัม มาต้มในหม้อต้มเชื้อขนาด 7 ลิตร ซึ่งหมุนได้รอบ ใช้สภาวะการต้มเชื้อที่ Active alkali 16 % และ 20 %, Sulfidity 25 %, time to temperature 1 hr., time at temperature 2, 3 และ 4 ชั่วโมง ตามลำดับ maximum temperature 170° C และปริมาณสารละลายเคมีต่อจีนไม้ 4 : 1 นำเชื้อที่ต้มแล้วมาล้างให้สะอาด และร่อนแยกเอา reject ออก เพื่อนำมาหา

ผลิตและทำแผ่นทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และ Brightness ของเยื่อต่อไป
การทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ โดยการนำเยื่อมาตีด้วยเครื่อง PFI mill ให้ได้
degree of freeness ต่าง ๆ กัน เพื่อทำแผ่นทดสอบ เก็บแผ่นทดสอบไว้ในห้องควบคุม
อุณหภูมิ $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ และความชื้นสัมพัทธ์ $50 \pm 2\%$ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จึงนำมาทดสอบ
หาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และ Brightness ของแผ่นทดสอบ ตามวิธีของ TAPPI standard

เอกสารอ้างอิง

1. Pulping and Papermaking properties of fast-growing plantation wood species, vol. 1 - 2, 1980, FAO ROME.
2. F.H. Phillips, A.F. Logan and V. Balodis; Tappi, vol. 62, no. 3 : 77 - 81 (March, 1979).
3. เอกสารเผยแพร่วิชาการ ไม้ยูคาปลูก เล่ม 4, 2522 ฝ่ายวนวัฒนวิจั กองบ่ารุง กรมป่าไม้
4. Technical Association of Pulp and Paper Industry, New York, U.S.A.

คำขอบคุณ

ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณสุภศรี อภินันท์ธรรม คุณสมนึก เรืองพรสวัสดิ์ คุณพงษ์พีระ
วงศ์คำลือ คุณบุญสืบ เอี่ยมขำ คุณบรรจบ ทิมะรัตน์ คุณเดือน ขานี คุณวิชัย เนื่องนิทลา
ที่มีส่วนช่วยในงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณอรชร ศิริวรรณ ที่ช่วยในการจัดพิมพ์รายงานนี้ และ
ฝ่ายวนวัฒนวิจั กองบ่ารุง ที่ช่วยจัดตัวอย่างไม้ที่ใช้ในการทดลอง

Appendix A Chemical analysis of Eucalyptus Tereticornis, Sm.

Constituents (%)	อายุ 10 ปี	อายุ 15 ปี
Soluble in cold water	1.12	2.08
Soluble in hot water	6.17	8.05
Soluble in 1 % Sodium hydroxide	17.10	16.86
Soluble in Alcohol - benzene	3.42	5.45
Soluble in Alcohol	6.35	5.94
Ash	0.31	0.30
Holocellulose	75.93	72.74
α - cellulose	56.87	58.63
Pentosan	19.17	17.28
Lignin	24.67	27.23

Appendix B Fiber dimension of Eucalyptus Tereticornis, Sm.

Age (years)	Length (m.m.)	Width (m.m.)	Lumen Width (m.m.)	Cell Wall thickness (m.m.)	Derived Values			
					Runkel Ratio	Flexibility Coefficient	Slender-ness Ratio	Wall Fraction(%)
10	1.0618	0.0202	0.0130	0.0036	0.554	0.644	52.56	36
15	1.0144	0.0200	0.0110	0.0045	0.818	0.550	50.72	45